



## ROOFIX

### Colle à froid pour membranes bitumineuses

**Colle à froid bitumineuse renforcée par des fibres pour le collage rapide et sans risque de membranes de toiture sur le support. L'utilisation d'un chalumeau est superflue.**



- La totalité de l'épaisseur de la membrane est préservée avec le système de colle **ROOFIX**
- La colle à froid est une couche d'étanchéité supplémentaire et comble les irrégularités et petites fissures
- Un collage solide et homogène où la formation de poches de vapeur/air est évitée et où la formation de cloques appartient au passé
- Renforcé par des fibres
- Il est toujours possible au cours de la pose, d'apporter des corrections de façon à arriver à un résultat parfait

#### › Mode d'emploi :

- Sécher, dépolir et dégraisser tout d'abord le support.
- Nettoyer le support et imprégner avec le vernis d'adhérence bitumineux à séchage rapide **ROOFPRIMER** (temps de séchage max. 3 h) afin d'assurer une adhérence optimale.
- Appliquer 1 couche de colle à froid **ROOFIX** à la brosse, au balai-brosse ou à la raclette, à raison d'env. 1 kg/m<sup>2</sup>.
- Dérouler le rouleau complet (armature en polyester et/ou en voile de verre) directement dans la colle qui vient d'être appliquée et comprimer.
- Compresser également les recouvrements d'env. 7 cm et aplanir le surplus de colle à la spatule. Lester les joints durant env. 24 h.
- **ASTUCE** : Pour la réalisation d'une construction professionnelle de toiture sur divers supports, consulter les prescriptions détaillées sur [www.ikoeasy.com](http://www.ikoeasy.com)

- Sur des pentes supérieures à 15%, fixer mécaniquement le rouleau du côté le plus haut pour éviter le glissement. Utiliser pour cela les clous zingués spéciaux clous Toitures & Bardeaux.

#### › Consommation

1 à 1,5 kg/m<sup>2</sup>, selon la nature du support

#### › Conditionnement

Bidon de 1 kg, **5 kg**, 20 kg

#### › Précautions spéciales

- Renforcer mécaniquement les surfaces verticales pour éviter tout glissement.
- Lester les joints pendant ± 24 heures.

#### › Conservation:

En bidon fermé

#### › Nettoyage des outils:

White spirit



raclette

Sous réserve de changements techniques. Cette feuille technique remplace toute autre version. Notre garantie ne concerne que la qualité irréprochable de nos produits. Les données concernant consommation, quantité et exécution ne sont que des valeurs de référence. En cas de grave écart ces valeurs ne peuvent pas être reprises en tant que telles. Tous droits réservés. Pour tout changement, toute réimpression ou pour toute copie de photos, même s'il s'agit uniquement d'extraits, l'autorisation explicite de IKO Sales International est nécessaire.