
Mise en œuvre du plâtre
en six étapes (Goldband et Snelband)

1. Traiter les supports

Bétokontakt pour les supports lisses ou peu absorbants (ex : béton banché)



Knauf Stuc-primer pour les supports très absorbants (ex : béton cellulaire)



2. Mélanger



Verser la quantité d'eau requise (17 litres d'eau pour 25 kg de poudre), y ajouter la poudre et mélanger à l'aide d'un mixer, jusqu'à obtention d'une masse homogène sans grumeaux.
(Attention : l'état de propreté de l'auge va faire varier le temps de prise)

3. Application sur le support



Appliquer uniformément le mélange à l'aide d'une Plâtresse ou platoir sur les supports.

4. Dresser le plâtre



Dès que l'enduit de plâtre commence à durcir, égaliser et fermer les pores à la règle les zones rugueuses restantes.

5. Mouiller le plâtre



Frotter l'enduit de plâtre durci en effectuant des mouvements circulaires, avec la taloche en mousse.

6. Lissage

Lisser la surface à l'aide d'une plâtresse métallique



NOTES

Mise en œuvre du plâtre manuel (Goldband et Snelband)



Goldband

Temps de gâchage : 40 minutes
Temps de mise en œuvre : 40 minutes

Caractéristiques :
Enduit monocouche à base de plâtre s'applicant sur toutes les maçonneries courantes à l'intérieur.

Epaisseur moyenne : 10 mm
Consommation : 9 kg/ m2 en épaisseur 10 mm

Conditionnement : 25 kg

Idéal pour l'enduisage de grandes surfaces.



Snelband

Temps de gâchage : 20 minutes
Temps de mise en œuvre : 20 minutes

Caractéristiques :
Enduit monocouche à base de plâtre à prise rapide s'applicant sur toutes les maçonneries courantes à l'intérieur.

Epaisseur moyenne : 10 mm
Consommation : 9 kg/ m2 en épaisseur 10 mm

Conditionnement : 25 kg

Idéal pour les petites réparations, remplissage de saignées et l'enduisage de petites surfaces.

Pour chaque application, le produit adéquat



Knauf bétonkontakt

Primaire d'accrochage prêt à l'emploi pour les supports peu ou non absorbants (béton lisse, ...)

Ce produit s'applique pur sur le support et est à mélanger avant mise en œuvre

Consommation : 0,35 kg/m2
Conditionnement : seaux de 5 kg



Knauf Stuc-primer

Primaire d'accrochage pour la préparation de supports très absorbants (béton cellulaire,...)

Ce produit doit être dilué avec de l'eau
(1 volume de Stuc Primer pour 3 volumes d'eau).

Consommation : 0,1 kg/ m2
Conditionnement : seaux de 5 kg



Plâtre de montage

Platre de montage pour briques plâtrières permettant aussi de reboucher les trous et de faire des scellements légers (ex : boitiers électriques).
Le plâtre de montage long permet aussi de réaliser une couche de dégrossissage, après montage des briques.

Temps de prise plâtre de montage court : 20 à 30 min.
Temps de prise plâtre de montage long : 40 à 50 min.

Transformez, aménagez et isolez vos espaces avec KNAUF

NOTES