

IMPER FONDATION

Enduit d'imperméabilisation des fondations

Présentation	Imper Fondation est une solution d'imperméabilisation à base de brai de pétrole.
Domaines d'application	<ul style="list-style-type: none">■ Protection des murs de fondation et de soutènement en béton et béton armé.■ Protection et imperméabilisation intérieures des bacs à fleurs et jardinières.
Caractères généraux	<ul style="list-style-type: none">■ Forme un film continu et homogène obturant les capillaires du béton.■ Grâce à son pouvoir couvrant, apporte une solution économique pour assurer une protection durable contre les infiltrations d'eau.■ Empêche la formation de salpêtre.
Caractéristiques	
Coloris	Noir.
Conditionnement	Bidons de 10 et de 25 litres.
Stockage	Dans un local frais et sec, à l'abri de l'humidité.
Conservation	Dans son emballage d'origine intact, Imper Fondation se conserve un an. A basse température, l'Imper Fondation épaisse mais il retrouve ses caractéristiques à température ambiante.
Données techniques	
Densité	Environ 0,9.
Composition chimique	Solution à base de brai de pétrole.
Teneur en solvants aromatiques	< 5 %.
Conditions d'application	
Consommation	<ul style="list-style-type: none">■ sur enduit taloché : 0,150 l au m² par couche.■ sur béton brut : 0,150 à 0,200 l par m² par couche suivant la rugosité du béton.
Qualité du support	<ul style="list-style-type: none">■ Les bétons et mortiers auront plus de 7 jours.■ Le support doit être propre, sec et dépoussiéré.
Préparation du support	Sur parpaings, briques et agglomérés, prévoir un enduit de dressage taloché avant d'appliquer l'Imper Fondation ou utiliser l'Igol Agglos (voir notice technique n°4.03).
Mise en œuvre	
Préparation du mélange	L'Imper Fondation est prêt à l'emploi.
Mise en œuvre	Appliquer l'Imper Fondation à la brosse ou au rouleau en 2 ou 3 couches suivant le pouvoir absorbant du support.





Temps d'attente	Entre les couches : 10 heures au minimum.
Réglementation COV*	Selon la directive EU-2004/42, la teneur maximale en COV* (catégorie de produit Annexe II / i type ps) est de 600 g/l (limite 2007), 500 g/l (limite 2010) de produit prêt à l'emploi. La teneur maximale en COV* de l'Imper Fondation est < 500 g/l de produit prêt à l'emploi. *Composés Organiques Volatils
Précautions d'emploi	L'Imper Fondation est un produit inflammable, à appliquer uniquement en extérieur. En cas de contact avec la peau, enlever le bitume à l'aide d'un mélange de 2/3 d'huile végétale (olive, amande, tournesol, etc) et d'1/3 d'essence spéciale, ou à la rigueur, de solvant désaromatisé (white spirit ou pétrole lampant). Ne jamais utiliser de carburant, de gazole ou de solvant halogéné (trichloréthylène,etc). En cas d'atteinte oculaire, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Consulter la fiche de données de sécurité pour les précautions d'emploi et l'élimination des déchets sur Minitel 3613 code SIKASECUR ou sur Internet www.sika.fr
Mentions légales	Produit réservé à un usage strictement professionnel Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile. «Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

Sika France S.A.
84, rue Edouard Vaillant – BP 104
93351 Le Bourget Cedex
France

Tel. : 01 49 92 80 00
Fax : 01 49 92 80 21
www.sika.fr