



CE 78 HYDRO

ENDUIT POUR JOINTS DE PLAQUES DE PLÂTRE HYDRO INTERIEUR

DÉFINITION TECHNIQUE.

Colle-enduit hydro spéciale salles de bain pour réaliser les joints de plaques de plâtre hydro à bords amincis en association avec une bande à joint.

COMPOSITION ET ASPECT.

Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants. La pâte obtenue est de couleur verte.

SUPPORTS ADMIS.

Plaques de plâtre hydro.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU 25.41 et 25.42
- NF EN 13963.
- Marquage CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

- Temps de prise : environ 2 heures.
- Granulométrie fine.
- Reprise eau après immersion : < 2 %.
- Adhérence bande à joint : > 1000 g.
- Test de Cobb : < 160 g/m².

CONDITIONNEMENTS.

Sacs de 5 kg sur palette houscée.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé, à l'abri de l'humidité.

Conserver hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

MISE EN ŒUVRE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5° et 30°C.
- Ne pas appliquer sur support humide.
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.

PRÉPARATION DES SUPPORTS AVANT LA POSE.

Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU 25.41.

Les découpes de plaques devront être biseautées et dépolissées.

TAUX DE GÂCHAGE.

2,6 à 2,8 Litres d'eau par sac de 5 kg.

CONSUMMATION.

Environ 350 g/m² de plaques

TEMPS DE SÉCHAGE.

Le redoublement peut se faire 4 à 5 heures après la première passe.

APPLICATION.

Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers.

L'application se fait manuellement en «beurrant» l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande (face meulée contre l'enduit).

Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande. Masquer également les têtes de vis.

Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage.

Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque) ou une cornière métallique.

BANDES ASSOCIEES

Bandes MARCO PAPER, SOROPA ou SEMIN.

COLLE-ENDUIT POUR JOINTS HYDRO

Colle-enduit de couleur verte pour cloisons hydro (plaques de plâtre), sa formulation spéciale lui confère des propriétés de perméabilité à l'eau exceptionnelle pour un enduit base plâtre.

AVANTAGES

- Spéciale salles de bain.
- Résistance améliorée à l'eau.

