Comment lasurer une porte intérieure en bois ?

NIVEAU DE DIFFICULTÉ

DÉBUTANT



CONFIRMÉ

<u>EXPERT</u>

TTT





INTRO

Pour appliquer une lasure sur une porte, dans les meilleures conditions, il faut la sortir de ses gonds et l'installer sur un établi ou des tréteaux.

Ensuite, il faut décaper les vernis et les peintures apposés précédemment, reboucher correctement les trous et les fissures et surtout poncer la porte, de manière très fine, l'égrener, afin que la lasure adhère correctement.









Votre réalisation en 3 étapes

Préparer la porte

Pour retirer la porte

Protégez le sol en disposant des bâches, journaux ou cartons.

Dégondez la porte en la soulevant soit à l'aide d'un lève-porte, soit en vous servant d'un pied de biche posé sur une cale de bois et faisant office de levier.

Posez-la sur des tréteaux.

Retirez les paumelles et les poignées ainsi que toutes les ferrures et **décorations** afin de pouvoir travailler plus facilement.



Protection des murs

Appliquez autour du cadre des bandes de ruban adhésif, afin de ne pas baver sur les murs lors de l'application de la lasure.

Pensez à protéger le sol, à la base de l'huisserie de la même manière.

Préparation du bois

- Si votre porte est neuve, si elle n'a jamais reçu de peinture ou de vernis, il vous suffira de l'égrener. Ponçage très léger qui consiste à faire disparaître toutes les aspérités granuleuses du bois. Ensuite, dépoussierez soigneusement.
- Si votre porte a déjà été vernie ou peinte, un décapage est obligatoire pour obtenir un rendu final de qualité.

Le but de ce décapage est de retrouver un bois brut. S'il y a eu plusieurs couches de vernis ou de peinture, commencez par retirer les premières couches avec un décapeur thermique. Prendre garde au bois qui peut être très vite abîmé avec ce type d'appareil.

• Ensuite, pour terminer le décapage, utiliser un décapant chimique que vous étalerez au pinceau. Laissez-le agir quelques minutes.

Lorsque la couche de vernis ou de peinture est bien imprégnée, grattez-la avec une spatule puis brossez le bois.

Rincez-le à grande eau et laissez-le sécher.

Reprenez ensuite le cours normal des opérations, égrenage, brossage, dépoussiérage.



BON À SAVOIR

Le chêne et le châtaignier sont des bois tanniques, il faudra donc les rincer à l'alcool à brûler.

Préparation du bois déjà lasuré

Si la couche de lasure que vous avez l'intention d'appliquer procède d'un entretien courant et régulier.

Nettoyez la porte avec une lessive dégraissante.

Égrenez-la.

Ensuite, dépoussierez-la soigneusement.

Par contre, si le bois est abîmé, un traitement comme pour les bois peints ou vernis, avec décapage, sera nécessaire.









Préparer la porte (suite)

Application d'un fongicide et d'un insecticide

Si le bois de votre porte semble être attaqué par des champignons, des moisissures ou rongés par des insectes, **il faut impérativement le traiter avant toute application de lasure.** En général il est conseillé de suivre les indications des fabricants des produits de traitement de bois intérieur.

Après avoir éliminé les parties abîmées, en les rebouchant éventuellement avec de la pâte à bois (ou mastic à bois pour les gros trous)

Appliquez ou injectez le fongicide ou l'insecticide.

Retirez les traces de moisissures et dépistez les causes d'humidité.

Ensuite, nettoyez le bois, poncez-le, brossez-le et dépoussiérez-le.



Réparation d'une porte abîmée

Si votre porte est trop abîmée, il faudra bien souvent la réparer avant de songer à la traiter.

Si le bois est noirci, pour cause d'humidité, utiliser un éclaircisseur après avoir traité les causes de cette humidité.

Si le bois est vermoulu, grattez-le, enlevez les parties trop friables puis appliquer un durcisseur et une pâte à bois.

Si votre porte est fissurée, ou trouée, rebouchez les interstices avec de la pâte à bois. Poncez après séchage et dépoussiérez.

2

Appliquer la lasure

Mélange de la lasure

Avant de commencer l'application de la lasure sur la porte, **il est impératif de bien la mélanger** pour avoir une répartition uniforme des composants du produit et une meilleure protection du bois.



BON À SAVOIR

Il est souvent nécessaire, de tester l'effet obtenu sur une partie cachée ou peu visible. Suivant vos goûts et désirs il est encore temps, à ce stade, de corriger les effets, notamment en ajoutant des colorants, afin d'obtenir une teinte plus ou moins foncée.



Utilisez, pour l'application de la lasure, des pinceaux plats et larges, pour étaler la lasure en un ou deux passages sur la largeur de la planche de bois. Moins il y aura de reprises plus la lasure présentera un aspect régulier.

Une lasure doit toujours être appliquée dans le sens du veinage du bois afin de mieux être absorbée.

Trempez toujours votre pinceau franchement dans le pot pour appliquer une bonne couche épaisse et régulière de lasure.





Pour faciliter l'imprégnation de la lasure et son accrochage sur des bois durs, chêne ou châtaignier, il est préférable d'appliquer une sous-couche pour bois dur et de diluer la première couche avec 10% de solvant (white spirit) en cas de lasure avec solvant ou d'eau, pour une lasure en phase aqueuse.

2

Appliquer la lasure (suite)

Pour une meilleure adhérence

Il est nécessaire d'égrener entre chaque couche de lasure afin de faciliter l'adhérence de la couche suivante.

Avec un abrasif très fin, poncez délicatement toute la surface déjà lasurée, sans forcer.

Brossez puis dépoussiérez.

Appliquez la seconde couche et laissez-la sécher plusieurs heures.

Une troisième couche s'impose sur des portes dont le bois est poreux ou lorsque le bois continue à boire la lasure après les deux premiers passages.

3

Entretenir la lasure

Ne pas attendre que la lasure commence à s'abîmer pour l'entretenir.

Il est préférable de poncer légèrement, brosser et dépoussiérer avant de repasser une couche de lasure plutôt que de tout avoir à décaper puis être obligé de recommencer entièrement l'opération.

Périodicité de l'entretien

La périodicité de l'entretien dépend du bois et de sa préparation, des conditions de mise en oeuvre, de l'exposition aux intempéries et à l'usure.

Sur un bois ancien lasuré (non dégradé, sans écaillage), un égrenage, un brossage, un dépoussiérage constituent une bonne préparation.

On peut ensuite appliquer une couche de lasure d'entretien.

Durée de vie

La durée de vie d'une lasure varie en fonction de plusieurs facteurs.

L'exposition de la porte, exposition au soleil, à la chaleur, à l'humidité...

De l'essence du bois.

De la préparation des fonds et de la nature des produits.

BON À SAVOIR Si une lasure s'écaille, c'est parce qu'elle adhère mal au support pour diverses raisons (bois gras, infiltration d'humidité). L'application d'un vernis ne résoudra pas le problème. La rénovation d'une lasure se fait par un égrenage suivi de l'application d'une nouvelle couche de lasure.





