

webercol classic

Colagem de peças porosas e absorventes de pequeno e médio formato no interior sobre rebocos e betonilhas

Utilizações

- Colagem de peças porosas até 3.600cm²(60cmx60cm) em interiores, sobre rebocos e betonilhas

Suportes

- Rebocos de cimento e cal
Betão
Betonilhas

Limites de utilização

- Para colagem em interiores peças não porosas/ não absorventes usar webercol ferma, de acordo com as recomendações.
- Para colagem em interiores com zonas de forte incidência solar, usar webercol ferma multi ou webercol flex M.
- Em pavimentos sujeitos a cargas e utilizações médias ou intensivas, usar webercol ferma multi ou webercol flex M
- Sobre betonilhas ou autonivelantes com sistemas de pavimento aquecido, usar webercol ferma multi ou webercol flex M.
- Para colagem em exteriores ou piscinas usar outra cola da gama
- Para colagem de ardósia ou xisto, recomendamos usar webercol XXL
- Na colagem de pedra natural com tendência para criar manchas por absorção de água, usar webercol XXL, para minimizar o efeito.
- Para colagem de pedra natural com tratamento no tardo, pedra artificial ou outro tipo de aglomerado contactar a Weber.
- Evitar espessuras superiores a 20mm.

Composição

- Cimento, adjuvantes orgânicos e inorgânicos, e pigmentos minerais.

Características de utilização

Temperatura de aplicação:	5°C a 30°C
Tempo de repouso após amassado:	2 minutos
Tempo de vida do amassado:	2 horas
Tempo aberto:	30 minutos
Tempo de espera para betumar:	24 horas
Tempo de espera para circulação pedonal:	24horas

Prestações

Reação ao fogo	Classe A1
Tensão de aderência Inicial à tração	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Tensão de aderência à tração após imersão em água	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Libertação de substâncias perigosas	Consultar FDS

(*) Os resultados foram obtidos em ensaios realizados em condições normalizadas, e podem variar em função das condições de aplicação.

Preparação do suporte

- Comprovar que o suporte se encontra consistente, limpo e seco garantindo que a retração do mesmo foi efetuada e todas as possíveis fissuras estão estabilizadas;
- Verificar que se encontra livre de óleos ou tintas que impeçam a aderência da cola ao suporte;
- Comprovar que o suporte não apresenta irregularidades de planimetria superiores a 5mm, caso contrário proceder à regularização do mesmo, a regularização pontual do suporte até 10mm pode ser feita com a própria cola

Aplicação

- Misturar o conteúdo do saco de 25kg com 5,5 a 6 litros de água limpa, utilizando um misturador elétrico de baixa rotação até obter uma mistura homogênea e sem grumos.
- Deixar repousar 2 minutos e misturar novamente.
- Espalhar a cola sobre o suporte em barramento fino e apertado para hidrofugação do mesmo. Logo em seguida, espalhar a cola em panos pequenos com a ajuda de uma talocha denteada adequada.
- Quando as peças têm formato superior a 900cm² deve executar-se a técnica de colagem dupla para garantir que existe contacto máximo da cola com a peça.
- Apertar a peça contra o suporte de forma a esmagar os cordões de cola garantindo que a totalidade da área fica preenchida.
- Bater as peças com a ajuda de um maço de borracha branco.
- Ocasionalmente, levantar a peça e verificar se a técnica de colagem e o tamanho da talocha são adequados ao formato da mesma, e se há transferência da cola.

Recomendações

- Fazer dupla colagem em peças de área superior a 900cm².
- Prever sempre juntas de colocação e fracionamento na execução de revestimentos cerâmicos ou péticos, de forma a absorver os possíveis movimentos de dilatação ou contração dos mesmos.
- Recomenda-se que a largura mínima de junta entre peças seja de 2mm, preenchidas com argamassa da gama webercolor.
- Espalhar pequenas quantidades de cola, verificando regularmente a pegajosidade da mesma.

Consumo

Talocha denteada	Metodo de colagem	
	Colagem simples	Colagem dupla
Nº6	5kg/m ²	6kg/m ²
Nº9	7kg/m ²	8kg/m ²

Consumo baseado em valores médios aproximados recomendados para o metodo de colagem

Recomendações de Segurança na Utilização

- Como medida de proteção individual devem usar-se luvas não absorventes e vestuário de trabalho que evite o contacto do produto com o utilizador.
- Aconselhamos a leitura da Ficha de Dados de Segurança em www.weber.com.pt

Apresentação

Saco 25 kg

Cor

Branco e Cinza

Conservação

12 Meses

A partir da data de fabrico em embalagem original fechada.

As indicações de utilização e dados técnicos sobre o produto são apresentadas de boa-fé e baseiam-se na experiência e conhecimento acumulados, em situações de utilização tipificadas. As condições de aplicação e utilização poderão influenciar o comportamento do produto, pelo que será aconselhável realizar verificações e testes em cada situação específica.