

DESCRIPCIÓN / DESCRIÇÃO

Espesor total / Espessura total	EN ISO 24346	mm	3.40	
Espesor capa de uso / Espessura camada de desgaste	EN ISO 24340	mm	0.20	
Peso	EN ISO 23997	g/m ²	6360	
Tamaño / Tamanho	EN ISO 24342	mm	177 x 1210	298 x 602
Cantidad de losetas / Caja / Quantidade dos mosaicos / Caixa	-	-	9 / 1.93 m ²	11 / 1.97 m ²

CLASIFICACIONES / CLASSEIFICAÇÕES

Normas / Normas	-	-	EN ISO 10582	
Clasificación Europea / Classificação Europeia	EN ISO 10874 (EN 685)	clase	22	
Reacción al Fuego /Reação ao fogo	EN 13 501-1	clase	Bfl-s1	
Comportamiento electrostático / Comportamento electrostático	EN 1815	kV	< 2	
Deslizamiento húmedo / Escorregamento húmido	DIN 51130	clase	-	

CUALIDADES TÉCNICAS / PERFORMANCES

Resistencia al uso/ Resistência ao desgaste	EN 660.2	mm ³	< 2.0	
Grupo de desgaste	-	grupo	T	
Contenido en ligante / Conteúdo do fichário	EN ISO 10582	tipo	I	
Estabilidad Dimensional (norma) / Estabilidade dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15	
Indentación residual /Recuo residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10	
Absorción acústica al sonido de impacto/ Absorção acústica para impactar o som	EN ISO 717-2	dB	3	
Sonoridad a la pisada / Intensidade ao passo	NF S 31074	dB	78	
Conductividad térmica / Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25	
Resistencia a la luz / Estabilidade das cores	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	
Tratamiento de superficie / Tratamento de superficie	-	-	PUR+	

MEDIO AMBIENTE / AMBIENTE-CALIDAD INTERIOR DEL AIRE/ QUALIDADE DO AR INTERIOR

TVOC (28 días)	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100	
----------------	-------------	--------------------	-------	--

MARCADO / MARCA

	EN 14041	-	  
		-	