




FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE CEMENTOS

(Conforme al Reglamento REACH (CE) nº 1907/2006 y al Reglamento (UE) nº 453/2010 que lo modifica)

Rev. 05: octubre 2018



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

ÍNDICE

1. IDENTIFICACIÓN DEL LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA.....	2
2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS	3
3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE SUS COMPONENTES.....	5
4. PRIMEROS AUXILIOS	9
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS	11
6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.....	12
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO	13
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL.....	15
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS	20
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	21
11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD	23
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA.....	25
13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.....	26
14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.....	27
15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.....	28
16. OTRA INFORMACIÓN	29
ANEXO: TABLAS ADICIONALES CON CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LA SECCIÓN 8.2.	35

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

1. IDENTIFICACIÓN DEL LA MEZCLA Y DE LA EMPRESA

1.1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO

Cemento Pórtland, cemento Pórtland con escorias, cemento Pórtland con ceniza volante, cemento Pórtland con caliza, cemento Pórtland con escorias de alto horno, cemento compuesto, cementos Pórtland resistentes a sulfatos.

1.2. USO DEL PREPARADO

Los cementos se utilizan en instalaciones industriales para fabricar/formular conglomerantes hidráulicos para construcción y trabajos de obra, como hormigón listo para usar, morteros, enlucido, lechadas, pastas, así como elementos prefabricados de hormigón.

Los cementos y las mezclas que lo contienen (conglomerantes hidráulicos) se utilizan a escala industrial, por profesionales, así como por consumidores en trabajos de obra y construcción, en interior y en exterior. Los usos identificados para los cementos y las mezclas que lo contienen, cubren a los productos en forma seca y en forma húmeda (pastas). Para más información sobre categorías y descriptores de uso ver sección 16.2.

Cualquier uso no mencionado en el párrafo anterior está desaconsejado

1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

CEMENTOS TUDELA VEGUÍN S.A.
ARGÜELLES 25, 33003 OVIEDO ASTURIAS
Teléfono de atención: +34 985981100
Correo electrónico: fds@ctv.masaveu.com

1.4. TELÉFONO DE EMERGENCIA

Servicio de Información Toxicológica: 915620420

Horario de atención: 24h

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

2.1. CLASIFICACIÓN DE LA MEZCLA DE ACUERDO AL REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008

Clase de Peligro	Categoría de Peligro	Indicaciones de Peligro
Irritación cutánea	2	H315: provoca irritación cutánea
Daño ocular grave/ Irritación ocular	1	H318: Provoca lesiones oculares
Sensibilizante cutáneo	1B	H317: puede provocar una reacción alérgica en la piel
Toxicidad Sistémica Específica Órgano Diana (exposición única)	3	H335: puede irritar las vías respiratorias

2.2 ELEMENTOS DE LA ETIQUETA DE ACUERDO AL REGLAMENTO (CE) N° 1272/2008

Pictogramas de peligro



Palabra de advertencia

Peligro

Indicaciones de peligro

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea.

H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H335 Puede irritar las vías respiratorias.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

Consejos de prudencia

P102 Mantener fuera del alcance de los niños

P280 Llevar guantes/prendas/ gafas/ máscara de protección.

P305+P351+P338+P310 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico.

P302+P352+P333+P313 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: lavar con agua y jabón abundantes. En caso de irritación o erupción cutánea: consultar a un médico.

P261+P304+P340+P312 evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. EN CASO DE INHALACIÓN: transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar. Llamar a un CENTRO de información toxicológica o a un médico en caso de malestar.

P501 Eliminar el contenido/recipiente en el punto de recogida de residuos adecuado según lo dispuesto en la normativa de residuos vigente.

Información suplementaria

El contacto del cemento húmedo, el hormigón o el mortero fresco con la piel, puede causar irritación, dermatitis o quemaduras.

Puede provocar daños en elementos hechos de aluminio u otros metales no-nobles.

El cemento contiene, cuando es necesario, reductor de Cr (VI), lo que determina un contenido de Cr (VI) soluble en agua inferior a 0,0002 %, verificado según la norma UNE EN 196-10 para garantizar el cumplimiento de la OM PRE/1954/2004 y el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), y sus posteriores modificaciones, en lo que respecta a su anexo XVII

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

- Su período de eficacia declarado es de:
 - Sacos: Dos meses a partir de la fecha que figura en el envase, (condiciones de conservación: sacos cerrados en un ambiente fresco, sin corrientes de aire y aislado del suelo)
 - Granel: Un mes a partir de la emisión del albarán. En todo caso, queda limitada a la primera manipulación del cemento por parte del usuario, (el cemento se almacenará en silo cerrado)

2.3 OTROS PELIGROS

El cemento no reúne los criterios para ser clasificado como PBT o mPmB, de conformidad con el anexo XIII del REACH (Reglamento (CE) nº 1907/2006).

El cemento o bien es naturalmente bajo en cromo VI soluble o se le añaden agentes reductores para controlar los niveles de sensibilización de cromo (VI) soluble por debajo de 2mg/kg (0,0002%) del peso seco total del cemento de acuerdo con la legislación especificada en la Sección 15.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE SUS COMPONENTES

3.1. COMPOSICIÓN QUÍMICA

Los cementos están compuestos por clínker, yeso y adiciones en distintas proporciones en masa en función del tipo de cemento, según la siguiente tabla. Tabla de las Normas UNE-EN 197-1/UNE 80303-1:2013 /UNE80303-2/UNE 80305/UNE 80307/UNE-EN 14.216/ UNE-EN 413-1

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

Principales tipos	Designación de los productos	Composición (proporción en masa ^a)											Constit. Minorit.	
		Componentes principales												
		Clinker		Escoria de horno alto		Humo de sílice		Puzolana		Cenizas volantes		Esquistos calcinados		
		K	S	D ^b	P	Q	V	W	T	L	LL			
CEM I	Cemento Portland	CEM I	95-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5	
CEM II	Cemento Portland con escoria	CEM II/A-S	80-94	6-20	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5	
	CEM II/B-S	65-79	21-35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5	
	Cemento Portland con humo de sílice	CEM II/A-D	90-94	-	6-10	-	-	-	-	-	-	-	0-5	
	CEM II/A-P	80-94	-	-	6-20	-	-	-	-	-	-	-	0-5	
	CEM II/B-P	65-79	-	-	21-35	-	-	-	-	-	-	-	0-5	
	CEM II/A-Q	80-94	-	-	-	6-20	-	-	-	-	-	-	0-5	
	CEM II/B-Q	65-79	-	-	-	21-35	-	-	-	-	-	-	0-5	
	Cemento Portland con ceniza volante	CEM II/A-V	80-94	-	-	-	-	6-20	-	-	-	-	0-5	
	CEM II/B-V	65-79	-	-	-	-	-	21-35	-	-	-	-	0-5	
	CEM II/A-W	80-94	-	-	-	-	-	-	6-20	-	-	-	0-5	
	CEM II/B-W	65-79	-	-	-	-	-	-	21-35	-	-	-	0-5	
	Cemento Portland con esquistos calcinados	CEM II/A-T	80-94	-	-	-	-	-	-	6-20	-	-	0-5	
	CEM II/B-T	65-79	-	-	-	-	-	-	-	21-35	-	-	0-5	
	Cemento Portland con caliza	CEM II/A-L	80-94	-	-	-	-	-	-	-	6-20	-	0-5	
	CEM II/B-L	65-79	-	-	-	-	-	-	-	-	21-35	-	0-5	
	CEM II/A-LL	80-94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6-20	0-5	
	CEM II/B-LL	65-79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21-35	0-5	
CEM III	Cemento Portland compuesto ^c	CEM II/A-M	80-94	<	6-20	>	0-5	-	-	-	-	-	-	
	CEM II/B-M	65-79	<	21-35	>	0-5	-	-	-	-	-	-	-	
	Cemento Portland con escorias de horno alto	CEM III/A	35-64	36-65	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5	
	CEM III/B	20-34	66-80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5	
	CEM III/C	5-19	81-95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0-5	

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

Principales tipos	Designación de los productos	Composición (proporción en masa)											Constit. Minorit.					
		Componentes principales																
		Puzolana		Cenizas volantes			Silicas		Cálcicas		Esquistos calcinados		Caliza					
		Clinker	Escoria de horno alto	Humo de sílice	Natural	Natural calcinada					T	L	LL					
		K	S	D ^b	P	Q	V	W	T									
CEM IV	Cemento Puzolánico ^c	CEM IV/A (5)	65-89	-	< ----- 11-35 ----- >					-	0-5	-	0-5					
		CEM IV/B (5)	45-64	-	< ----- 36-55 ----- >					-	0-5	-	0-5					
CEM V	Cemento Compuesto ^c	CEM V/A	40-64	18-30	-	< ----- 18-30 ----- >		-	-	-	0-5	-	0-5					
		CEM V/B	20-38	31-50	-	< ----- 31-50 ----- >		-	-	-	-	-	0-5					
ESP VI-1	Cementos para usos especiales	ESP VI-1	25-55		45-75													
VHL	Cemento de muy bajo calor de hidratación	VLH III/B	20-34	66-80	-	-	-	-	-	-	0-5	-	-					
		VLH III/C	5-19	81-95	-	-	-	-	-	-	0-5	-	-					
		VLH IV/A	65-89		< ----- 11-35 ----- >								0-5					
		VLH IV/B	45-64		< ----- 36-65 ----- >								0-5					
		VLH V/B	40-64	18-30	-	< ----- 18-30 ----- >							0-5					
		VLH V/B	20-38	31-50	-	< ----- 31-50 ----- >							0-5					
MC	Cemento albañilería	MC	>25 >40		< ----- 26-70 ----- > < ----- 41-60 ----- >													
<p>a. los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios adicionales.</p> <p>b. La proporción de humo de sílice está limitada al 10%</p> <p>c. en los cementos Portland compuestos CEM II/A-M y CEM II/B-M, en los cementos puzolánicos CEM IV/A y CEM IV/B y en los cementos compuestos CEM V/A y CEM V/B, los componentes principales diferentes del clinker se deben declarar en la designación del cemento.</p>																		

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

Tipos Principales	Designación de los siete productos (tipos de cementos resistentes a los sulfatos) ^b	Composición (proporción en masa)					Componentes adicionales minoritarios			
		Componentes principales				Clinker K	Escoria de horno alto S	Puzolana natural P	Ceniza Volante Silicea V	
CEM I	Cemento Portland resistente a los sulfatos	CEM I-SR 0 CEM I-SR 3 CEM I-SR 5	95-100	-	-	-	-	-	0-5	
CEM III	Cemento Portland de horno alto resistente los sulfatos	CEM III/B-SR	20-34	66-80	-	-	-	-	0-5	
		CEM III/C-SR	5-19	81-95	-	-	-	-	0-5	
CEM IV	Cemento Portland de horno alto resistente los sulfatos	CEM IV/A-SR	65-79	-	< ----- 21-35 ----- >	-	-	-	0-5	
		CEM IV/B-SR	45-64	-	< ----- 36-55 ----- >	-	-	-	0-5	

a. los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes principales y minoritarios adicionales.
b. en los cementos puzolánicos resistentes a sulfatos CEM IV/A-SR y CEM IV/B-SR los componentes principales diferentes del clínker se deben declarar en la designación del cemento.

El clínker de cemento Portland (Nº EINECS 266-043-4 Nº C.A.S. 65997-15-1), es una sustancia UVCB (sustancias de composición variable) que consta de 4 fases principales: silicatos tri- y di- cárnicos ($(3\cdot CaO \cdot SiO_2)$ y $2\cdot CaO \cdot SiO_2$); aluminato tricárcico ($3\cdot CaO \cdot Al_2O_3$) y aluminoferrito tetracárcico ($4\cdot CaO \cdot Al_2O_3 \cdot Fe_2O_3$). Habitualmente puede haber cierta cantidad de cal (CaO) sin reaccionar. Se origina por medio de una transformación mineralógica de una mezcla específica y precisa de materias primas basada en óxidos de calcio, silicio, aluminio y hierro y pequeñas cantidades de otros elementos.

Las adiciones pueden ser: cenizas volantes (NºC.A.S. 68131-74-8), caliza, escoria (NºC.A.S. 65996-69-2), puzolana o humo de sílice.

Además lleva sulfato de calcio: generalmente en forma de yeso (NºC.A.S. 10101-41-4) o anhidrita (NºC.A.S. 7778-18-9)

También puede llevar: sulfato ferroso (NºC.A.S 7720-78-7 (Anhydrous), NºC.A.S 7782-63-0 heptahydrate) y/o sulfato estannoso (NºC.A.S 7488-55-3) y / o algún otro reductor de Cr(VI) como el aditivo CR-1.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

3.2. COMPONENTES QUE SUPONEN UN RIESGO PARA LA SALUD O EL MEDIOAMBIENTE

Sustancia	Rango Concent. %peso	Nº Registro	EINECS	CAS	Reglamento de Clasificación 1272/2008	
					Clase de peligro	Indicación de peligro
Clíker de cemento portland	5-100 %	Exento de Registro	266-043-4	65997-15-1	STOT SE, Irritación tracto respiratorio cat 3	H335: puede irritar las vías respiratorias
					Irritación cutánea cat 2	H315: provoca irritación cutánea
					Daño ocular grave/ irritación ocular cat 1	H318: provoca irritación ocular grave
					Sensibilizante cutáneo cat 1B	H317: puede provocar una reacción alérgica a la piel

4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales

No es necesario el uso de equipos de protección individual por parte de las personas que dispensen los primeros auxilios. Los trabajadores que dispensen primeros auxilios deben evitar entrar en contacto con cemento húmedo o mezclas húmedas que lo contengan.

Tras contacto con los ojos

No frotar los ojos para evitar daños de la córnea por estrés mecánico. Eliminar la cantidad de material que sea posible, quitar las lentes de contacto, si lleva, y enjuagar inmediatamente con abundante agua (si es posible usar suero fisiológico 0,9% NaCl), durante al menos 20 minutos para eliminar todas las partículas. Consultar a un oftalmólogo o a un especialista en medicina del trabajo.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

Tras contacto con la piel

Si el polvo de cemento está seco eliminar el máximo posible y después lavar abundantemente con agua.

Si el polvo cemento está húmedo, lavar abundantemente con agua. Quitar y limpiar a fondo las prendas, calzado, relojes, etc. manchados antes de volver a utilizarlos.

Solicitar asistencia médica siempre que se produzca irritación o quemadura química.

Tras inhalación

Trasladar a la persona a un sitio donde pueda respirar aire fresco. El polvo de garganta y fosas nasales se debería despejar de forma espontánea. Buscar asistencia médica si la irritación persiste o aparece más tarde o si el malestar, la tos u otros síntomas persisten.

Tras ingestión accidental.

No provocar el vómito. Si la persona está consciente enjuagar la boca para eliminar el material o polvo. Darle de beber abundante agua y consultar inmediatamente a un médico o a un Centro de Información Toxicológica.

4.2. PRINCIPALES SÍNTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS

Contacto con los ojos: el contacto directo con polvo de clínker de cemento Portland (húmedo o seco) puede provocar lesiones graves, potencialmente irreversibles.

Contacto con la piel: El cemento puede tener un efecto irritante sobre la piel húmeda (debido al sudor o humedad) después de un contacto prolongado o puede causar dermatitis de contacto tras el contacto repetido sin protección adecuada.

El contacto prolongado, sin la protección adecuada, con cemento u hormigón húmedo puede provocar graves quemaduras ya que se desarrollan sin sentir dolor (por ejemplo al arrodillarse en hormigón fresco, incluso llevando pantalones).

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

Para más información ver Referencia [1].

Inhalación: la inhalación repetida de polvo de cemento en concentraciones superiores al VLA/ED durante un largo periodo de tiempo incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares.

Medio ambiente: Haciendo un uso normal del producto, el cemento no presenta ningún riesgo particular para el medio ambiente.

4.3. INDICACIÓN DE TODA ATENCIÓN MÉDICA Y DE LOS TRATAMIENTOS ESPECIALES QUE DEBAN DISPENSARSE INMEDIATAMENTE.

Cuando se ponga en contacto con un médico lleve consigo esta ficha de seguridad.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. MEDIOS DE EXTINCIÓN

Los cementos no son inflamables.

5.2. PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA

Los cementos no son inflamables, no son explosivos y ni facilitan ni alimentan la combustión de otros materiales.

5.3. RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

El cemento no supone ningún peligro relacionado con los incendios. No es necesario el uso de equipos de protección especial por parte del personal de lucha contra incendios.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

6.1.1 Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Llevar los equipos de protección descritos en la sección 8 y seguir los consejos para una manipulación segura dados en la sección 7.

6.1.2 Para el personal de emergencia

No se requieren procedimientos de emergencia.

No obstante en situaciones con elevados niveles de concentración de polvo es necesario llevar equipos de protección respiratoria.

6.2. PRECAUCIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE

No verter cemento ni en desagües ni en aguas superficiales (por ejemplo arroyos)

6.3. MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA

Recoger el material vertido y reutilizarlo.

Cemento Seco

Utilizar medios de limpieza secos que no levanten polvo como sistemas de aspiración o extracción (aspiradores industriales portátiles equipados con filtros de partículas de alta eficiencia - filtros HEPA o técnica equivalente). No usar nunca aire a presión.

Otras alternativas para limpiar el polvo son: fregar, cepillado húmedo o baldeo (suave para evitar levantar polvo) y luego recoger la mezcla.

Si no es posible, limpiar mezclando directamente con agua (ver apartado cemento húmedo).

Cuando no se pueda emplear limpieza en húmedo o por aspiración y sólo sea aplicable el cepillado, es necesario asegurar que todos los trabajadores lleven los equipos de protección apropiados y prevenir la dispersión de polvo.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

Evitar la inhalación del cemento y su contacto con ojos y piel. Depositar el material recogido en un contenedor. Dejar endurecer antes de su eliminación, tal y como se describe en el apartado 13.

Cemento Húmedo

Recoger el cemento húmedo y depositarlo en u contenedor apropiado. Dejar que el material se seque y endurezca antes de su eliminación tal y como se describe en el apartado 13.

6.4 REFERENCIA A OTRAS SECCIONES

Para más información consultar las secciones 8 y 13

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. PRECAUCIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA

7.1.1 Medidas de protección

Seguir las recomendaciones dadas en la sección 8.

Para limpiar cemento Portland seco consultar el epígrafe 6.3

Medidas de prevención de incendios:

No aplicable

Medidas para impedir la formación de partículas en suspensión y polvo

No barrer, emplear medios de limpieza secos que no levanten polvo como sistemas de aspiración o extracción.

Para más información consultar la "guía de buenas prácticas" adoptada mediante el Acuerdo de Dialogo Social Europeo " Acuerdo sobre la protección de la salud de los trabajadores para la adecuada manipulación y el buen uso de la sílice cristalina y los productos que la contienen" por Organizaciones sindicales y asociaciones empresariales europeas, entre las que se encuentra Cembureau.

Estas recomendaciones sobre manejo seguro puede encontrarse en

<http://www.nepsi.eu/good-practice-guide.aspx.>,

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

La industria cementera española adoptó voluntariamente los términos del Acuerdo y ha elaborado un protocolo de aplicación de este documento específico del sector cementero español. (http://www.oficemen.com/reportajePag.asp?id_rep=139)

Medidas para proteger al medio ambiente

No se requieren medidas especiales.

7.1.2 Medidas generales de higiene en el trabajo,

No manipular o almacenar cerca de alimentos, bebidas o tabaco.

En ambientes pulvígenos llevar mascarilla y gafas protectoras.

Utilizar guantes protectores para evitar el contacto con la piel.

7.2 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES

El cemento a granel debe almacenarse en lugar seco (minimizando la condensación), a cubierto, limpio y a salvo de contaminación.

Peligro de sepultamiento: El cemento puede acumularse o adherirse a las paredes de los espacios confinados, pudiendo soltarse, derrumbarse o caer inesperadamente. Para prevenir el riesgo de enterramiento o de asfixia no entrar en espacios confinados como silos, contenedores, cubas u otros recipientes que se utilicen para almacenar o contengan cemento sin adoptar las medidas de seguridad apropiadas.

Cuando el almacenamiento es en forma de acopio se pueden formar paredes o taludes inestables que suponen un riesgo de derrumbe.

El producto envasado, debe almacenarse en sacos cerrados, sin tocar el suelo, en lugar fresco y seco, protegido de corrientes de aire excesivas que puedan afectar a la calidad del cemento.

Los sacos deben apilarse de manera estable.

No utilizar contenedores de aluminio por la incompatibilidad entre los dos materiales

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

7.3 USOS ESPECÍFICOS FINALES

No hay recomendaciones adicionales para los usos identificados en el epígrafe 1.2.

7.4 CONTROL DEL Cr(VI) SOLUBLE EN AGUA

En los cementos tratados con agente reductor de Cr(VI) de acuerdo con la normativa dada en el apartado 15, la efectividad del agente reductor disminuye con el tiempo. Por eso, los sacos y albaranes deben incluir información sobre el periodo de eficacia (fecha de caducidad) que el fabricante garantiza que el agente reductor continua manteniendo su nivel de Cr(VI) por debajo del límite normativo de 0,0002% de Cr(VI) soluble en agua del peso total del cemento, de acuerdo a la norma UNE-EN 196-10. Además, se deben indicar las condiciones de almacenamiento apropiadas para mantener la efectividad del agente reductor.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

8.1. PARÁMETROS DE CONTROL

Nombre - valor límite	Tipo de valor límite	Valor (a 8h TWA)	Unidades	Referencia Legal
Partículas (insoluble o poco solubles)	VLA-ED Fracción inhalable	10	mg/m ³	“Lista de Exposición Profesional para agentes Químicos de España” del INSHT.
Partículas (insoluble o poco solubles)	VLA-ED Fracción respirable	3	mg/m ³	ORDEN ITC/2585/2007 “Lista de Exposición Profesional para agentes Químicos de España” del INSHT.
Cemento Portland (insoluble o poco solubles)	VLA-ED Fracción respirable	4	mg/m ³	“Lista de Exposición Profesional para agentes Químicos de España” del INSHT.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

8.2. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN

Para cada PROC individual, las empresas pueden elegir la opción A) o B) incluida en la siguiente tabla de acuerdo a la que mejor se adapte a su situación particular. Cuando se elija una opción, se debe elegir la misma de la tabla incluida en la sección 8.2.2. “Medidas de protección individual, tales como equipos de protección individual” a opción elegida – Especificación de equipos de protección respiratoria sólo son posibles las combinaciones entre A) - A) y B) - B)

8.2.1. Controles técnicos apropiados.

Medidas para reducir la formación de partículas en suspensión y la propagación del polvo tales como: desempolvado, sistemas de aspiración y métodos de limpieza en seco que no levanten polvo.

Escenario de Exposición	PROC*	Exposición	Medidas/controles localizados	Eficacia
Fabricación industrial/formulación de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	2, 3	La duración no está limitada (hasta 480 minutos/turno, 5 turnos/semana)	No se requiere	-
	14, 26		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	- 78%
	5, 8b, 9		A)Ventilación general o B)Aspiración localizada	17% 78%
	2		No se requiere	-
	14,22,26		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	- 78%
	5,8b,9		A)Ventilación general o B)Aspiración localizada	17% 78%
	7		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	- 78%
	2,5,8b,9, 10,13,14		No se requiere	-
	2		No se requiere	-
Usos profesionales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	9,26		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	- 78%
Usos industriales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción				
Usos profesionales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)				

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

		5,8a,8b, 14		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	-
		19		No son aplicables los controles localizados, sólo se puede llevar a cabo el proceso en espacios bien ventilados o al aire libre.	78%
Usos profesionales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción		11		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	-
		2,5,8a, 8b,9,10, 13,14,19		No se requiere	78%

*PROC son usos identificados en la sección 16.2

Nota: Los controles técnicos y las medidas individuales de protección que aparecen en esta sección tienen en cuenta un DNEL de 3 mg / m³. En el anexo del presente documento pueden consultar tablas de controles técnicos y las medidas individuales de protección para DNEL de 1 mg / m³ y 5 mg / m³.

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal.

General:

Durante el trabajo, siempre que sea posible, evitar arrodillarse en hormigón o mortero fresco. Si para realizar el trabajo es absolutamente necesario ponerse de rodillas, entonces es obligatorio el uso de equipos de protección individual impermeables (rodilleras impermeables).

No comer, beber o fumar durante la realización de trabajos con clínker de cemento Portland para evitar que entre en contacto con la piel o la boca.

Una vez finalizados los trabajos con clínker de cemento Portland o materiales que lo contengan los trabajadores deben lavarse o ducharse o aplicarse cremas hidratantes inmediatamente.

Quitarse cualquier prenda manchada (ropa, calzado, relojes, etc.) y limpiarla antes de volver a utilizarla.

Protección de los ojos/la cara:



Cuando se maneje cemento, húmedo o seco, utilizar gafas aprobadas o gafas de protección certificadas integrales.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

Protección cutánea:



Utilizar guantes impermeables resistentes a abrasiones y ácalis con forro interior de algodón (hechos de materiales que no contengan Cr (VI) soluble), botas, prendas de manga larga así como productos para el cuidado de la piel (incluidas cremas protectoras) para proteger la piel de contactos prolongados con cemento húmedo. Se debe tener especial cuidado para evitar que el polvo de cemento entre en el calzado de seguridad.

En algunas circunstancias, como cuando se aplican capas de hormigón o mortero o se enrasa, es necesaria la utilización de pantalones o rodilleras impermeables.

Protección respiratoria:



Cuando una persona esté potencialmente expuesta a concentraciones de polvo por encima de los límites permitidos, se debe utilizar una protección respiratoria adecuada a la concentración de partículas presente y conforme a los estándares fijados en la Normativa UNE armonizada.

Peligros térmicos

No aplica

Escenario de Exposición	PROC*	Exposición	Medidas/controles localizados	Eficacia
Fabricación industrial/formulación de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	2, 3	La duración no está limitada (hasta 480 minutos/turno, 5 turnos/semana)	No se requiere	-
	14, 26		A) Protección Respiratoria P1 o B) No se requiere	FPA= 4
	5, 8b, 9		A) Protección Respiratoria P2 o B) Protección Respiratoria P1	FPA=10 FPA=4
Usos industriales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	2		No se requiere	-
	14,22,26		A) Protección Respiratoria P1 o B) No se requiere	FPA= 4 -

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

		5,8b,9		A)Protección Respiratoria P2 o B)Protección Respiratoria P1	FPA=10 FPA=4
	Usos industriales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	7 2,5,8b,9, 10,13,14		A)Protección Respiratoria P1 o B)No se requiere	FPA= 4 -
		2		No se requiere	-
	Usos profesionales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	9,26 5,8a,8b,1 4		Protección respiratoria P1	FPA=4
		19		A)Protección Respiratoria P2 o B)Protección Respiratoria P1	FPA=10 FPA=4
	Usos profesionales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	11 2, 3		A)Protección Respiratoria P3 o B)Protección Respiratoria P1	FPA=20 FPA=4
				Protección respiratoria P1	FPA=10
				A)Protección Respiratoria P2 o B)Protección Respiratoria P1	FPA=10 FPA=4
				No se requiere	-

*PROC son usos identificados en la sección 1.2

Se puede consultar un resumen sobre los FPA de los diferentes EPR (de acuerdo a la norma UNE EN 529:2005) en el glosario de MEASE (16).

Cualquiera de los EPR arriba mencionados sólo se podrán llevar si de forma paralela se implantan las siguientes medidas: la duración del trabajo (comparada con la "duración de la exposición" arriba mencionada) debe reflejar (tener en cuenta) el estrés psicológico adicional que supone para el trabajador la resistencia a la respiración y el peso del propio EPR, si aumento del estrés térmico por cubrir la cabeza. Además se debe tener en cuenta que la capacidad del trabajador para manejar las herramientas y para comunicarse se reduce mientras lleva el EPA.

Por las razones anteriormente mencionadas el trabajador debe por tanto estar (I) sano (especialmente en relación a problemas médicos que puedan afectar el uso del EPR), (II) tener características faciales adecuadas que reduzcan las fugas entre la cara y la máscara (teniendo en cuenta cicatrices y barba). Los dispositivos recomendados en [a tabla se basan en un ajuste hermético a la cara no proporcionaran la protección requerida a menos que se adapten al contorno de la cara de una manera segura y adecuada.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

El empresario y [os trabajadores autónomos tienen la obligación legal de proporcionar y mantener los equipos de protección respiratoria, así como de velar para su correcto uso, en el lugar de trabajo. Por tanto, deben definir y documentar una política adecuada y un programa de protección respiratoria, incluida la formación de los trabajadores.

8.2.3 Controles de exposición ambiental

Aire: El control para evitar la dispersión de las partículas de cemento por el medio ambiente debe ser acorde a la tecnología disponible y a la normativa sobre emisiones de partículas de polvo.

Agua: No verter cemento ni en los sistemas de alcantarillados ni en aguas superficiales para evitar elevar el pH. Un pH superior a 9 puede provocar impactos ecotoxicológicos negativos

Suelo y medio terrestre: No se requieren medidas de control de emisión especiales para la exposición al medio terrestre

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS.

Esta información aplica a toda/la totalidad de la mezcla.

- a) Aspecto: El cemento es un material sólido inorgánico finamente molido (polvo fino de color gris o blanco). Granulometría general 5-30 µm.
- b) Olor: Inodoro
- c) Umbral olfativo: no hay umbral, inodoro.
- d) pH: ($T = 20^{\circ}\text{C}$; en agua, proporción agua - sólido 1:2): básico entre 11 y 13,5
- e) Punto de fusión: $> 1250^{\circ}\text{C}$
- f) Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición: No aplicable ya que en condiciones atmosféricas normales el punto de ebullición $>1250^{\circ}\text{C}$.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

- g) Punto de inflamación: No aplicable al no ser un líquido.
- h) Tasa de evaporación: No aplicable al no ser un líquido.
- i) Inflamabilidad (sólido, gas): No aplicable ya que es un sólido no inflamable y ni puede provocar fuego ni contribuye a provocar fuego por fricción.
- j) Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad: No aplicable al no ser un gas inflamable.
- k) Presión de vapor: No aplicable ya que su punto de ebullición es >1250 °C.
- l) Densidad de vapor: No aplicable ya que su punto de ebullición es >1250 °C.
- m) Densidad relativa : 2,75 - 3,20 g/cm³ a 20 °C; densidad aparente 0,9-1,5 g/cm³ a 20 °C
- n) Solubilidad(es) en agua: (T 20 °C): leve (0,1-1,5 g/l)
- o) Coeficiente de reparto n-octanol/agua: No aplicable por tratarse de una sustancia inorgánica.
- p) Temperatura de auto-inflamación: No aplicable (no pirofórico – no enlaces organometálicos, organofosfatados u organo-maloïdes ni sus derivados. En su composición no hay ningún otro constituyente pirofórico)
- q) Temperatura de descomposición: No aplicable al no haber presencia de peróxidos orgánicos.
- r) Viscosidad: No aplicable al no ser un líquido.
- s) Propiedades explosivas: No aplicable al no poseer efecto explosivo o pirotécnico y no tener la capacidad de manera espontánea, por reacción química, de poder desprender gases a una temperatura, presión y velocidad tales que pueden ocasionar daños a su entorno. No es capaz de producir una reacción química exotérmicas autosostenida.
- t) Propiedades comburentes: No aplicable ya que ni provoca ni facilitar la combustión de otras sustancias.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. REACTIVIDAD

Al mezclarlo con agua, el cemento fragua formando una masa pétreas estable y resistente a las condiciones ambientales normales

10.2. ESTABILIDAD QUÍMICA

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

Los cementos secos son estables, en tanto en cuanto estén almacenado correctamente (ver sección 7) y compatibles con la mayoría del resto de materiales de construcción. Deben mantenerse secos.

Se debe evitar que entre contacto con materiales incompatibles.

El cemento húmedo es alcalino e incompatible con ácidos, sales de amonio, aluminio u otros metales no nobles. El cemento se disuelve en ácido fluorhídrico produciendo gas corrosivo de tetrafluoruro de silicio. El cemento reacciona con agua formando silicatos e hidróxido de calcio. Los silicatos en el cemento reaccionan con potentes agentes oxidantes como el flúor; trifluoruro de boro; trifluoruro de cloro; trifluoruro de manganeso y difluoruro de oxígeno.

10.3. POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS

Lo cementos no provocan reacciones peligrosas.

10.4. CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE

La humedad durante su almacenamiento puede provocar el fraguado del cemento y una pérdida de calidad del producto

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES.

Ácidos, sales de amonio, aluminio u otros metales no nobles. Se debe evitar el uso incontrolado de polvo de aluminio con el cemento húmedo ya que al reaccionar libera hidrógeno.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS

El cemento no se descompone en productos peligrosos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

11. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

11.1 INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS

Clase de peligro	Cat	Efecto	Referencia
Toxicidad cutánea aguda	-	Parámetros del ensayo: conejo, 24 horas de contacto, 2000 mg/kg peso corporal no letal. De acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación.	(2)
Toxicidad aguda por inhalación.	-	No se ha observado toxicidad aguda por inhalación De acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación.	(9)
Toxicidad oral aguda	-	De acuerdo a los estudios realizados con el polvo del horno de clínker no hay indicio de toxicidad oral. El polvo del horno de clínker contiene clínker de cemento Portland en cantidades que pueden variar. De acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación.	Estudio bibliográfico
Corrosión o Irritación cutánea	2	El clínker de cemento Portland en contacto con la piel húmeda, sin protección adecuada, puede provocar engrosamiento cutáneo, agrietamiento o fisuras en la piel. El contacto prolongado en combinación con abrasión puede producir quemaduras graves. El cemento utilizado en el estudio es cemento Portland con más de un 95% de clínker de cemento Portland.	(2) Experiencia en humano
Lesiones oculares graves o irritación ocular	1	El clínker de cemento Portland provocó diferentes efectos en la córnea y el índice de irritación calculado fue de 128. El contacto directo con polvo de clínker de cemento Portland puede provocar daños en la córnea por estrés mecánico, irritación e inflamación inmediata o retardada. El contacto directo con grandes cantidades de polvo de clínker de cemento Portland seco o salpicaduras de clínker húmedo puede producir queratopatías de diferente consideración que pueden ir desde irritaciones moderadas (por ejemplo conjuntivitis o blefaritis) a quemaduras químicas y ceguera.	(10), (11)
Sensibilización cutánea	1B	Algunos individuos expuestos a polvo de clínker de cemento Portland húmedo pueden desarrollar eczema, causado bien porque el elevado pH induzca una dermatitis de contacto o bien por una reacción inmunológica frente al Cr (VI) que provoque una dermatitis alérgica de contacto La respuesta puede aparecer de varias formas que van desde una leve erupción a una (3), (4) dermatitis severa y es una combinación de los dos mecanismos arriba mencionados. Si el cemento contiene agente reductor de Cr(VI) soluble, en tanto en cuanto el periodo de eficacia de reducción de los cromatos no se excede, no se espera que se produzca efecto sensibilizante [Referencia 3]	(3), (4)
Sensibilización respiratoria	-	No existen indicios de que provoque sensibilización del aparato respiratorio. De acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación.	(1)
Mutagenicidad en células germinales	-	No existen indicios. De acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación.	(12), (13)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

Carcinogenicidad	-	No se ha establecido ninguna relación causal entre la exposición al clínker de cemento Portland y el desarrollo de cáncer Los datos epidemiológicos presentes en la bibliografía no apoyan la consideración del cemento Portland como sospechoso de ser carcinogénico en humanos. El cemento Portland no es clasificable como carcinogénico en humanos (de acuerdo con la ACIGH A4 Agentes de los que preocupa que puedan ser carcinogénicos en humanos pero que no se puede concluir que lo sean por ausencia de datos que lo corroboren. Los ensayos <i>in vitro</i> o animales no aportan indicios suficientes para clasificar el agente en relación con carcinogenicidad en algunas de las otras categorías) De acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación. El cemento Portland estudiado contiene más de un 90% de clínker de cemento.	(1)
			(14)
Toxicidad para la reproducción	-	De acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación	No hay evidencia por experiencia en humanos
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposición única	3	El polvo de clínker de cemento Portland puede provocar irritación de la garganta y el tracto respiratorio. Exposiciones a concentraciones superiores a los valores límite de exposición pueden producir tos, estornudos y sensación de ahogo. En general, el histórico de datos indica claramente que la exposición en el lugar de trabajo a polvo de cemento produce un déficit en la función respiratoria. No obstante, actualmente se carece de suficientes datos para establecer una relación dosis-respuesta para estos efectos.	(1)
Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas	-	Hay indicios de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC). Los efectos son agudos y debidos exposiciones crónicas a elevadas concentraciones. No se han observado ni efectos crónicos ni efectos a bajas concentraciones de exposición. De acuerdo a los datos disponibles no reúne los criterios para su clasificación	(15)
Peligro por aspiración	-	No aplicable debido a que el clínker de cemento Portland no se usa en aerosol.	
<p>A parte de la sensibilización cutánea, el clínker de cemento Portland y los cementos comunes tienen las mismas propiedades toxicológicas y ecotoxicológicas.</p> <p>Agravamiento de enfermedades previas por exposición</p> <p>La exposición a polvo de cemento Portland puede agravar los síntomas de enfermedades preexistentes tales como patologías respiratorias, enfisema, asma, patologías oculares y patologías cutáneas.</p>			

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. TOXICIDAD

El producto no es peligroso para el medio ambiente. Ensayos de ecotoxicidad de cemento Portland con Daphnia magna [Referencia (4)] y Selenastrum coli [Referencia (5)] han demostrado un mínimo impacto toxicológico, por lo que no se han podido determinar valores de LC50 y EC50 [Referencia (6)]. No hay indicación sobre toxicidad de la fase sedimentaria [Referencia (7)]. En caso de derrame accidental de grandes cantidades de cemento en el agua se puede producir una débil subida de su pH, que bajo ciertas circunstancias podría representar cierta toxicidad para la vida acuática.

12.2. PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD

No relevante, ya que el cemento es un material inorgánico.

Tras hidratarlo, el cemento fragua y no presenta ningún riesgo de toxicidad.

12.3. POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN

No relevante, ya que el cemento es un material inorgánico.

Tras hidratarlo, el cemento fragua y no presenta ningún riesgo de toxicidad.

12.3. MOVILIDAD EN EL SUELO

No relevante, ya que el cemento es un material inorgánico.

Tras hidratarlo, el cemento fragua y no presenta ningún riesgo de toxicidad.

12.4 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB

No relevante, ya que el cemento es un material inorgánico.

Tras hidratarlo, el cemento fragua y no presenta ningún riesgo de toxicidad.

12.5 OTROS EFECTOS ADVERSOS.

No relevante.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS

No verter cemento ni en el sistema de alcantarillado ni en aguas superficiales.

Producto - cemento cuyo reductor de cromo ha superado periodo de eficacia

Código LER: 10 13 99 (residuos no especificados en otra categoría)

(y cuando se demuestre que contenga más de un 0,0002% de Cr(VI) soluble): no debe ser utilizado o vendido excepto para su uso en proceso cerrados y totalmente automatizados, o debe reciclarse o eliminarse de acuerdo a la legislación local o volver a ser tratado con agente reductor.

Producto – restos no utilizados o derrames de material seco

Código LER: 10 13 06 (partículas y polvo)

Recoger el polvo. Etiquetar los contenedores. Su reutilización es posible en función del periodo de eficacia del reductor de cromo (plazos indicados en el saco o albarán) y los requerimientos para evitar la exposición al polvo. En caso de querer eliminarlo, mezclar con agua, dejar fraguar y eliminar de acuerdo a las indicaciones del apartado “Producto - cemento fraguado tras adición de agua”

Producto – material húmedo

Dejar fraguar, evitar su vertido en redes de alcantarillado, sistemas de drenaje o aguas superficiales (por ejemplo, arroyos) y eliminar como se indica en el apartado “Producto - cemento fraguado tras adición de agua”.

Producto - cemento fraguado tras adición de agua

Eliminar de acuerdo a la legislación local. Evitar su vertido en redes de alcantarillado. Eliminar el producto fraguado como residuo de hormigón. El cemento fraguado es un residuo inerte y no peligroso.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

Código LER: 10 13 14 (Residuos de la fabricación de cemento - residuos de hormigón y lodos de hormigón) o 17 01 01 (Residuos de la construcción y demolición - hormigón).

Residuos de envase

Gestionar los residuos de envase completamente vacíos y de acuerdo a la legislación local.

Código LER: 15 01 01 (residuos de envases de papel y cartón)

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El cemento no está afectado por la legislación internacional de transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID). Mercancía no peligrosa según la reglamentación de transporte.

No es necesario adoptar ninguna precaución especial aparte de las mencionadas en la sección 8.

14.1 NÚMERO ONU

No relevante.

14.2 DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS

No relevante

14.3 CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE

No relevante.

14.4 GRUPO DE EMBALAJE

No relevante.

14.5 PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

No relevante.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

14.6 PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS

No relevante.

14.7 TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC

No relevante

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS PARA LA SUSTANCIA O LA MEZCLA

De acuerdo al REACH el cemento es un preparado, por lo que no está sujeto a registro. El clínker de cemento está exento de registro (Art.2.7 (b) y Anexo V.10 del REACH).

La comercialización del cemento está sujeta a restricciones sobre el contenido de Cr (VI) (Anexo XVII¹. apartado 47 Compuestos de Cromo(VI) y la Orden PRE/1954/2004²).

1. "El cemento y las mezclas que contienen cemento no se podrán usar o comercializar si, una vez hidratados, su contenido de Cromo(VI) soluble es superior a 2 mg/kg (0,0002) del peso seco total del cemento."

2. "Cuando se usen agentes reductores, y sin perjuicio de la aplicación de otras disposiciones comunitarias sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas, los proveedores garantizarán, antes de la comercialización, que el envase del cemento o de las mezclas que contengan cemento va marcado de forma visible, legible e indeleble con información sobre la fecha de envasado, así como sobre las condiciones de almacenamiento y el tiempo de almacenamiento adecuados para mantener la actividad del agente reductor y el contenido de Cromo(VI) soluble por debajo del límite indicado en el punto 1."

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

3. "A título de excepción, los puntos 1 y 2 no se aplicarán a la comercialización y el uso en procesos controlados, cerrados y totalmente automatizados en los que el cemento y las mezclas que contienen cemento solo sean manejados por máquinas y en los que no exista ninguna posibilidad de contacto con la piel. "El clíker de cemento está exento de registro (Art. 2.7 (b) y Anexo V.10 del Reglamento REACH (CE) n° 1907/2006).

1)REGLAMENTO (CE) N o 552/2009 de la COMISIÓN de 22 de junio de 2009 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII

2)Orden PREI1954/2004. de 22 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 140611989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (nonillenol, etoxiliados de nonillenol y cemento).

15.2 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA

No se ha realizado ninguna evaluación de seguridad química

16. OTRA INFORMACIÓN

16.1 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión 5: octubre 2018

Revisión 4: septiembre 2016

Revisión 3: agosto 2013

Revisión 2: diciembre 2011

Revisión 1: mayo 2009

Creación: noviembre 2008

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

16.2 USOS IDENTIFICADO Y DESCRIPTORES DE CATEGORÍAS DE USO

Categoría de proceso (PROC)	Usos Identificados – Descripción del Uso	Fabricación / Formulación de	Uso industrial/profesional de
		materiales de edificación y construcción	
2	Uso de proceso continuo y cerrado con exposiciones esporádicas /ocasionales controladas.	X	X
3	Uso en proceso cerrado por lotes/dosificación.	X	X
5	Mezcla mediante procesos de dosificación para formular preparados o artículos.	X	X
7	Pulverización industrial		X
8a	Transferencia de sustancias o preparados desde/a buques/grandes contenedores a instalaciones dedicadas/no específicas.		X
8b	Transferencia de sustancias o preparados desde/a buques/grandes contenedores a instalaciones dedicadas/específicas.	X	X
9	Transferencia de sustancias o preparados a contenedores pequeños.	X	X
10	Aplicación a rodillo o cepillado		X
11	Pulverización no industrial		X
13	Tratamiento de artículos por inmersión y vertido		X
14	Producción de preparados o artículos mediante “tabletting”, extrusión-compresión, peletización.	X	X
19	Mezcla manual con contacto estrecho siempre y cuando se disponga de EPI.		X
22	Operaciones de procesado de minerales/metales, potencialmente cerradas, a elevadas temperaturas. Contexto industrial.		X
26	Manejo de sustancias inorgánicas sólidas a temperatura ambiente.	X	X

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

16.3 ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ADR/RID	Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera / Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
CAS	Chemical Abstracts Service, es una división de la Sociedad Americana de Química
CLP	Clasificación, Etiquetado y Envasado de sustancias y mezclas (Reglamento Europeo, nº 1272/2008)
DNEL	Nivel sin efecto derivado
ECHA	Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
EINECS	Inventario Europeo de Sustancias Químicas Existentes
EPA	Filtro de Aire eficiente para partículas
EPOC	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
FDS	Ficha de Datos de Seguridad
FPA	Factor de Protección Asignado (FPA)
FF P	Mascarilla autofiltrante para partículas
HEPA	Filtro de aire de alta eficiencia para partículas.
IATA	Asociación internacional de transporte aéreo
IMDG	Código marítimo internacional de mercancías peligrosas
LC50	Concentración letal de un compuesto en aire o agua que mata al 50% de los organismos estudiados en condiciones específicas
EC50	Concentración, calculada estadísticamente, que se espera produzca un efecto no-letal definido en el 50% de una población de organismos en unas condiciones determinadas.
EM	Estado Miembro
MEASE	Herramienta para la estimación de exposiciones a metales y compuestos inorgánicos EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php
PBT	Persistente, bioacumulable y tóxica
PNEC	Concentración prevista sin efecto
PROC	Categoría de proceso
REACH	Registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y preparados químicos (Reglamento (CE) nº1907/2006).
SCOEL	Comité Científico para los Límites de Exposición profesional Agentes Químicos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

STOT	Toxicidad específica en determinados órganos
UVCB	Sustancias de descomposición desconocida o variable, productos de reacción complejos o materiales biológicos.
vPvB	muy persistente y muy bioacumulable
VLA/ED	Valor límite ambiental de exposición profesional diaria.

16.4 REFERENCIAS

- (1) Portland Cement Dust- Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: <http://www.hse.gov.uk/pubsns/web/portlandcement.pdf>
- (2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5,184-189 (1999).
- (3) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission,002).http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sctld/documents/out158_en.pdf
- (4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industryrelated to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.
- (5) U.S. EPA, Short-term Methodsfor Estimating the ChronicToxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater Organisms, 3rd ed. EPA/600/7-91/002, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA,Cincinnati, OH (1994a).
- (6) U.S. EPA, Methodsfor Measuring the Acute Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Freshwater and Marine Organisms, 4th ed. EPA/600/4-90/027F, Environmental Monitoring and Support Laboratory, U.S. EPA, Cincinnati, OH (1993).
- (7) Environmental Impact of Construction and Repair Materials on Surface and Ground Waters. Summary of Methodology, Laboratory Results, and Model Development. NCHRP report 448, National Academy Press, Washington, D.C., 2001.
- (8) Final report Sediment Phase Toxicity Test Results with Corophium volutatorfor Portland clinker prepared for Norcem A.S. by AnalyCen Ecotox AS, 2007.
- (9) TNO report V8801/02, An acute (4-hour) inhalation toxicity study with Portland Cement Clinker CLP/GHS 03-2010-fine in rats, July 2010 – unaudited draft
- (10) TNO report V8815/09, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker G in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010
- (11) TNO report V8815/10, Evaluation of eye irritation potential of cement clinker W in vitro using the isolated chicken eye test, April 2010
- (12) Investigation of the cytotoxic and proinflammatory effects of cement dusts in rat alveolar macrophages, Van Berlo et al, Chem. Res. Toxicol., 2010

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

- (13) Cytotoxicity and genotoxicity of cement dusts in A549 human epithelial lung cells in vitro; Gminski et al, Abstract DGPT conference Mainz, 2008
- (14) Comments on a recommendation from the American Conference of governmental industrial Hygienists to change the threshold limit value for Portland cement, Patrick A. Hessel and John F. Gamble, EpiLung Consulting, June 2008
- (15) Prospective monitoring of exposure and lung function among cement workers, Interim report of the study after the data collection of Phase I-II 2006-2010, Hilde Notø, Helge Kjuus, Marit Skogstad and Karl-Christian Nordby, National Institute of Occupational Health, Oslo, Norway, March 2010,
- (16) MEASE, Metals estimation and assessment of substance exposure, EBRC Consulting GmbH for Eurometaux, <http://www.ebrc.de/ebrc/ebrc-mease.php>.

16.5 FORMACIÓN

Como complemento a los programas de formación para los trabajadores en materia de medio ambiente y seguridad y salud, las empresas se deben asegurar de que los trabajadores lean, entienden y aplican los requisitos de esta ficha de datos de seguridad (FDS).

16.6 OTRA INFORMACIÓN

Ver Anexo(s) para los EE de las siguientes sustancias:

16.7 CLASIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTO UTILIZADO PARA DEDUCIR LA CLASIFICACIÓN PARA LAS MEZCLAS DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO (CE)Nº 1272/2008 [CLP]

Clasificación de acuerdo al Reglamento (CE)nº 1272/2008	Indicaciones de peligro
Irritación cutánea 2 H315	Resultados de ensayos
Daño ocular grave/ Irritación ocular 1, H318	Resultados de ensayos
Sensibilizante cutáneo 1B, H317	Estudios bibliográficos
Toxicidad Sistémica Específica Órgano Diana (exposición única) 3, H335	Estudios bibliográficos

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.	Sustituye a las Anteriores	Revisión 05
Producto: Cementos		Fecha de aprobación: octubre 2018

16.9 AVISO LEGAL

La información suministrada en esta ficha refleja los conocimientos disponibles en la actualidad y confiando que el producto se usa bajo las condiciones establecidas y de acuerdo a las indicaciones que aparecen en el envase o en guías técnicas. Cualquier otro uso no especificado del producto, incluida su utilización junto con otros productos o en otros procesos, se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el cemento dentro de su plazo recomendado y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

ANEXO: TABLAS ADICIONALES CON CONTROLES TÉCNICOS APROPIADOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL DE LA SECCIÓN 8.2.

1. DNEL inhalación 1 mg/m³.

8.2.1. Controles técnicos apropiados.

Escenario de Exposición	PROC*	Exposición	Medidas/controles localizados	Eficacia
Fabricación industrial/formulación de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	2, 3		No se requiere	-
	14, 26		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	78%
	5, 8b, 9		Aspiración localizada	-
Usos industriales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	2		No se requiere	-
	14,22,26		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	78%
	5,8b,9		Aspiración localizada	-
Usos industriales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	7		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	78%
	2,5,8b,9, 10,13,14		No se requiere	-
Usos profesionales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	2		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	72%
	9,26		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	72%
	5,8a,8b, 14		Aspiración localizada	-
	19(#)		No son aplicables los controles localizados, sólo se puede llevar a cabo el proceso en espacios bien ventilados o al aire libre.	50%
Usos profesionales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	11		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	72%
	2,5,8a, 8b,9,10, 13,14,19		No se requiere	-

La duración no está limitada
(hasta 480 minutos/turno, 5 turnos/semana)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal.

Escenario de Exposición	PROC*	Exposición	Medidas/controles localizados	Eficacia
Fabricación industrial/formulación de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	2, 3	La duración no está limitada (hasta 480 minutos/turno, 5 turnos/semana)	No se requiere	-
	14, 26		A) Protección Respiratoria P2 o B) Protección Respiratoria P1	FPA=10 FPA=4
	5, 8b, 9		Protección Respiratoria P2	FPA=10
	2		No se requiere	-
	14,22,26		A) Protección Respiratoria P1 o B) No se requiere	FPA= 4 -
	5,8b,9		Protección Respiratoria P2	FPA=10
	7		A) Protección Respiratoria P3 o B) Protección Respiratoria P2	FPA=20 FPA=10
	2,5,8b,9, 10,13,14		No se requiere	-
	2		A) Protección Respiratoria P2 o B) Protección Respiratoria P1	FPA=10 FPA=4
	9,26		A) Protección Respiratoria P3 o B) Protección Respiratoria P2	FPA=20 FPA=10
	5,8a,8b,1 4		Protección Respiratoria P3	FPA=20
	19		Protección Respiratoria P3	FPA=20
Usos profesionales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	11	La duración no está limitada (hasta 480 minutos/turno, 5 turnos/semana)	A) Protección Respiratoria P3 o B) Protección Respiratoria P2	FPA=20 FPA=10
	2, 3		No se requiere	-

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

1. DNEL inhalación 5 mg/m³.

8.2.1. Controles técnicos apropiados.

Escenario de Exposición	PROC*	Exposición	Medidas/controles localizados	Eficacia
Fabricación industrial/formulación de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	2, 3		No se requiere	-
	14, 26		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	78%
	5, 8b, 9		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	82%
Usos industriales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	2		No se requiere	-
	14,22,26		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	78%
	5,8b,9		A)Ventilación general o B)Aspiración localizada	82%
Usos industriales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	7		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	78%
	2,5,8b,9, 10,13,14		No se requiere	-
Usos profesionales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	2		A)No se requiere o B)Ventilación general	29%
	9,26		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	77%
	5,8a,8b, 14		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	72%
	19(#)		No son aplicables los controles localizados, sólo se puede llevar a cabo el proceso en espacios bien ventilados o al aire libre.	50%
Usos profesionales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	11		A)No se requiere o B)Aspiración localizada	77%
	2,5,8a, 8b,9,10, 13,14,19		No se requiere	-

La duración no está limitada
(hasta 480 minutos/turno, 5 turnos/semana)

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

C.T.V.

Sustituye a las Anteriores

Revisión 05

Producto: Cementos

Fecha de aprobación: octubre 2018

8.2.2. Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal.

Escenario de Exposición	PROC*	Exposición	Medidas/controles localizados	Eficacia
Fabricación industrial/formulación de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	2, 3 14, 26 5, 8b, 9	La duración no está limitada (hasta 480 minutos/turno, 5 turnos/semana)	No se requiere	-
Usos industriales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	2 14,22,26 5,8b,9		A)Protección Respiratoria P1 o B) No se requiere	FPA=4
Usos industriales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	7 2,5,8b,9, 10,13,14		A)Protección Respiratoria P2 o B) No se requiere	FPA=10
Usos profesionales de conglomerantes hidráulicos secos y materiales de construcción (interior, exterior)	2 9,26 5,8a,8b,1 4 19		No se requiere	-
Usos profesionales de suspensiones húmedas de conglomerantes hidráulicos y materiales de construcción	11 2, 3		A)Protección Respiratoria P1 o B) No se requiere	FPA=4
			A)Protección Respiratoria P2 o B) No se requiere	FPA=10
			A)Protección Respiratoria P3 o B) Protección Respiratoria P1	FPA=20
			Protección Respiratoria P2	FPA=10
			A)Protección Respiratoria P2 o B) No se requiere	FPA=10
			No se requiere	-