

Julio 2009

Conforme al Reglamento REACH (CE)
n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 18 de diciembre de 2006

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA Y DE LA EMPRESA

Denominación del producto:

Cemento.

Uso del preparado:

Conglomerante hidráulico. Uso en
hormigones, morteros, pastas.

Nombre de la empresa:

Cementos Portland Valderrivas, S.A.

**Teléfono de emergencia:**

Llamar al teléfono de urgencias médicas de su localidad y
transmitirle la información de esta ficha.

CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS, S.A.

- ▶ **Fábrica de:** Alcalá de Guadaira
Dirección: Autovía Sevilla-Málaga, Km. 7,4.
41500 Alcalá de Guadaira (Sevilla)
Teléfono: 95 562 98 00
Correo electrónico de contacto:
atlantico@valderrivas.es
- ▶ **Fábrica de:** El Alto
Dirección: Carretera de Chinchón, Km. 8,5.
28530 Morata de Tajuña (Madrid)
Teléfono: 91 874 05 00
Correo electrónico de contacto: msainz@valderrivas.es
- ▶ **Fábrica de:** Olazagutía
Dirección: Barrio Estación, 37.
31809 Olazagutía (Navarra)
Teléfono: 948 46 61 00
Correo electrónico de contacto:
izaskun.marquinez@valderrivas.es
- ▶ **Fábrica de:** Hontoria
Dirección: Carretera de Burgos-Portugal
(N-620), Km 82,5. 34200 Venta de Baños (Palencia)
Teléfono: 979 78 60 00
Correo electrónico de contacto:
smartinez@valderrivas.es



Principales rutas de entrada

Inhalación: Sí

Piel - Ojos: Sí

Ingestión: Sí

Salud humana

Inhalación: Inhalar habitualmente grandes cantidades de polvo inerte, como el de cemento, durante largos periodos de tiempo, aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades pulmonares.

Ojos: El contacto directo del cemento (húmedo o seco) con los ojos sin la protección adecuada, puede provocar lesiones graves y potencialmente irreversibles.

Piel: El cemento en caso de un contacto prolongado sin la protección adecuada, puede tener un efecto irritante sobre la piel húmeda (debido a la transpiración o a la humedad del ambiente). El contacto prolongado sin la protección adecuada con pastas de cemento antes de su fraguado, puede provocar otros efectos cutáneos como agrietamiento o quemaduras por alcalinidad sin síntomas previos. Un contacto excesivamente prolongado y repetitivo de la pasta húmeda con la piel podría causar dermatitis de contacto.

Medio ambiente

El cemento no presenta riesgo particular para el medio ambiente, siempre que se respeten las consideraciones de las secciones 12 y 13.

Información adicional

El cemento comercializado es pobre en cromatos per se o por la reducción de su contenido del cromo (VI) soluble en agua por debajo del 0,0002% de acuerdo a la legislación especificada en el apartado 15.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Cuando el cemento se mezcla con agua, por ejemplo al hacer hormigón o mortero, o cuando el cemento se humedece crea una fuerte solución alcalina.

Caracterización de peligros



Símbolo de peligro: Xi (irritante).

R 36/37/38: Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

R 43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE SUS COMPONENTES

Composición química

El cemento está compuesto de clinker y adiciones en distintas proporciones en masa en función del tipo de cemento, según la siguiente tabla. Tabla de las Normas UNE 197-1:2000/UNE 80303-1:2001 /UNE 80303-2:2001/UNE 80305:2001/UNE 80307:2001/UNE-EN 14.216:2005/UNE-EN 197-4:2005/UNE-EN 197-1:2005/ A1: 2005/ UNE-EN 413-1:2005 /UNE-EN197-1:2000/A3.

Principales tipos	Designación de los productos		Composición (proporción en masa)											
			Componentes principales										Constit. Minoritarios.	
			Clinker K	Escorias hornos altos	Humo de sílice D	Puzolana		Cenizas volantes		Esquisto calcinado T	Caliza			
Natural P	Natural calcinada Q	Silíceas V				Calcáreas W	L	LL						
CEM I	Cemento Portland	CEM I	95-100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0-5	
CEM II	Cemento Portland con escoria	CEM II/A-S	80-94	6-20	—	—	—	—	—	—	—	—	0-5	
		CEM II/B-S	65-79	21-35	—	—	—	—	—	—	—	—	0-5	
	Cemento Portland con humo de sílice	CEM II/A-D	90-94	—	6-10	—	—	—	—	—	—	—	0-5	
	Cemento Portland con puzolana	CEM II/A-P	80-94	—	—	6-20	—	—	—	—	—	—	0-5	
		CEM II/B-P	65-79	—	—	21-35	—	—	—	—	—	—	0-5	
		CEM II/A-Q	80-94	—	—	—	6-20	—	—	—	—	—	0-5	
		CEM II/B-Q	65-79	—	—	—	21-35	—	—	—	—	—	0-5	
	Cemento Portland con ceniza volante	CEM II/A-V	80-94	—	—	—	—	6-20	—	—	—	—	0-5	
		CEM II/B-V	65-79	—	—	—	—	21-35	—	—	—	—	0-5	
		CEM II/A-W	80-94	—	—	—	—	—	6-20	—	—	—	0-5	
		CEM II/B-W	65-79	—	—	—	—	—	21-35	—	—	—	0-5	
	Cemento Portland con esquistos calcinados	CEM II/A-T	80-94	—	—	—	—	—	—	6-20	—	—	0-5	
		CEM II/B-T	65-79	—	—	—	—	—	—	21-35	—	—	0-5	
	Cemento Portland con caliza	CEM II/A-L	80-94	—	—	—	—	—	—	—	6-20	—	0-5	
		CEM II/B-L	65-79	—	—	—	—	—	—	—	21-35	—	0-5	
		CEM II/A-LL	80-94	—	—	—	—	—	—	—	—	6-20	0-5	
		CEM II/B-LL	65-79	—	—	—	—	—	—	—	—	21-35	0-5	
	Cemento Portland mixto	CEM II/A-M	80-94	<----- 6-20 ----->										0-5
		CEM II/B-M	65-79	<----- 21-35 ----->										0-5
CEM III	Cemento con escorias de horno alto	CEM III/A	35-64	36-65	—	—	—	—	—	—	—	—	0-5	
		CEM III/B	20-34	66-80	—	—	—	—	—	—	—	—	0-5	
		CEM III/C	5-19	81-95	—	—	—	—	—	—	—	—	0-5	
CEM IV	Cemento puzolánico	CEM IV/A	65-89	—	<----- 11 - 35 ----->					—	—	—	0-5	
		CEM IV/B	45-64	—	<----- 36 - 55 ----->					—	—	—	0-5	
CEM V	Cemento Compuesto	CEM V/A	40-64	18-30	—	<-----18 - 30 ----->			—	—	—	—	0-5	
		CEM V/B	20-38	31-50	—	<----- 31- 50 ----->			—	—	—	—	0-5	
ESP VI-1	Cementos para usos especiales	ESP VI-1	25-55	<----- 45-75 ----->									0-5	
VHL	Cementos de muy bajo calor de hidratación	VLH III/B	20-34	66-80	—	—	—	—	—	—	0-5	—	—	
		VLH III/C	5-19	81-95	—	—	—	—	—	—	0-5	—	—	
		VLH IV/A	65-89	—	<----- 11-35 ----->									0-5
		VLH IV/B	45-64	—	<----- 36-55 ----->									0-5
		VLH V/A	40-64	18-30	—	<----- 18-30 ----->						—	0-5	
		VLH V/B	20-38	31-50	—	<----- 31-50 ----->						—	0-5	
MC	Cementos albañilería	MC	>25 >40	<----- 26-70 -----> <----- 41-60 ----->										



El clinker de cemento Portland (N° EINECS 266-043-4 N° C.A.S. 65997-15-1) está compuesto principalmente de silicato, aluminato y ferritoaluminato de calcio, pequeñas cantidades de cal libre, óxido de magnesio, sulfato de sodio, potasio y calcio, así como trazas de metales.

El clinker de cemento Portland es una sustancia irritante de acuerdo con el RD 363/1995 de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas.

Las adiciones pueden ser: cenizas volantes (N°C.A.S. 68131-74-8), caliza, escoria (N°C.A.S. 65996-69-2), puzolana o humo de sílice.

Además lleva sulfato de calcio: generalmente en forma de yeso (N°C.A.S. 10101-41-4) o anhidrita (N°C.A.S. 7778-18-9).

También puede llevar: sulfato ferroso (N°C.A.S 7720-78-7 (Anhydrous), N°C.A.S 7782-63-0 heptahydrate) y/o sulfato estannoso (N°C.A.S 7488-55-3).

Componentes que suponen un riesgo para la salud

Los componentes que forman parte del cemento no suponen ningún riesgo adicional a los contemplados en esta Ficha de Seguridad.

4. PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Trasladar a la persona a un sitio donde pueda respirar aire fresco. Beber agua para limpiar la garganta y sonarse la nariz para eliminar el polvo. Buscar asistencia médica si los síntomas persisten. (La "inhalación" de grandes cantidades de cemento Portland requiere atención médica inmediata).

Contacto con los ojos

No frotarse los ojos para evitar daños de la córnea. Enjuagar inmediatamente con abundante agua (si es posible usar suero fisiológico 0,9% NaCl), para eliminar todas las partículas y consultar a un oftalmólogo.

Contacto con la piel

Si el cemento esta seco eliminar el máximo posible y después lavar abundantemente con agua.

Si el cemento esta húmedo, lavar abundantemente con agua. Quitar y limpiar a fondo las prendas, calzado, relojes, etc. manchados antes de volver a utilizarlos.

Solicitar asistencia médica siempre que se produzca irritación o quemadura cáustica.

Ingestión accidental

No provocar el vómito. Si la persona está consciente, enjuagar la boca para eliminar el material o polvo, darle de beber abundante agua y consultar inmediatamente a un médico.



5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Punto de inflamación y método

El cemento no es inflamable, no es explosivo y ni facilita ni alimenta la combustión de otros materiales.

Medios de extinción

El cemento, en caso de incendio, no limita el uso de agentes de extinción.

Equipos de lucha contra incendios

El cemento no supone ningún peligro relacionado con los incendios. No es necesario el uso de equipos de protección especial.

Productos de combustión

Ninguno.

Límites de inflamabilidad: Límite inferior de explosividad (LIE) y límite superior de explosión (LSE)

No aplica.



6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas de protección personal

Llevar el equipo de protección descrito en el apartado 8 y seguir los consejos de manipulación dados en el apartado 7. No se requieren procedimientos de emergencia.

Medidas de protección ambiental

No verter cemento ni en alcantarillas ni en aguas superficiales.

Métodos de limpieza

Recoger el vertido en estado seco si es posible.

Cemento seco

No limpiar cemento barriendo ni soplando. Utilizar un método apropiado para evitar levantar polvo, como por ejemplo: Aspiración (Unidades industriales portátiles, equipadas con filtros de partículas de alta eficiencia o técnicas equivalentes). Limpiar con agua (cepillado húmedo o baldeo...), recoger la mezcla y gestionarla adecuadamente.

Si no es posible la limpieza en húmedo o por aspiración y sólo es aplicable el cepillado, es necesario asegurar que todos los trabajadores llevan los equipos de protección apropiados y prevenir la dispersión del polvo.

Evitar el contacto con ojos y piel. Depositar el material recogido en un contenedor. Dejar endurecer (30 y 90 minutos) antes de su eliminación tal y como se describe en el apartado 13.

Cemento fresco

Recoger la pasta de cemento fresco y depositarla en un contenedor apropiado.

Dejar que el material se seque y endurezca (30 y 90 minutos) antes de su eliminación tal y como se describe en el apartado 13.





7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

No manipular ni almacenar cerca de alimentos, bebidas o tabaco.

Manipulación

Seguir las recomendaciones dadas en el apartado 8.

Evitar levantar polvo.

Para el cemento (ensacado) utilizado en mezcladoras abiertas: primero añadir el agua y a continuación, con cuidado, el cemento. Verter desde poca altura. Al principio mezclar/remover suavemente. No apretar los sacos vacíos a no ser que estén dentro de otro saco limpio.

Para limpiar cemento seco consultar el apartado 6.3.

Evitar nubes de polvo durante la manipulación. Si no es así llevar gafas y mascarilla antipolvo. Evitar el contacto directo del cemento con la piel y las mucosas.

La carga de sacos de cemento puede producir esguinces y contracturas de espalda, brazos, hombros y piernas. Manejar con cuidado y utilizar ayudas mecánicas siempre que sea posible para evitar la manipulación manual.

Almacenamiento

El cemento a granel se debe almacenar en silos impermeables, secos (condensación interna mínima), limpios y protegidos de la contaminación.

Peligro de sepultamiento: para prevenir el riesgo de enterramiento o de asfixia, no entrar en espacios confinados como silos, contenedores, cubas u otros recipientes que se utilicen

para almacenar o contengan cemento sin adoptar las medidas de seguridad apropiadas. El cemento puede acumularse o adherirse a las paredes de los espacios confinados, pudiendo soltarse, derrumbarse o caer inesperadamente.

El producto debe envasarse en sacos cerrados, almacenarse sin tocar el suelo, en un lugar fresco y seco, protegido de corrientes de aire excesivas que puedan afectar a la calidad del cemento.

Los sacos deben apilarse de manera estable.

Control del Cr (VI) soluble en agua

En los cementos tratados con agente reductor de Cr (VI) de acuerdo a la normativa dada en el apartado 15, la efectividad del agente reductor disminuye con el tiempo. Por eso, los sacos y albaranes deben incluir información sobre el periodo de eficacia (fecha de caducidad, vida media) que el fabricante garantiza que el agente reductor continuará manteniendo el nivel de Cr (VI) por debajo del límite normativo de 0,0002% de Cr (VI) soluble en agua, de acuerdo a la Norma UNE 196-10. Además, se debe indicar las condiciones de almacenamiento apropiadas para mantener la efectividad del agente reductor.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Valores límite de exposición

Los límites de exposición profesional actual para el polvo total vienen dados por los Valores Límites Ambientales de Exposi-



ción Diaria (VLA/ED) según el RD 374/2001, de 6 de abril sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo VLA/ED.

(8horas) = 10 mg /m³. En la “Lista de Exposición Profesional para agentes Químicos de España” del INSHT, se establece que la concentración de las partículas (insolubles o poco solubles) no especificadas de otra manera no debe superar los siguientes valores:

- Fracción inhalable, VLA-ED: 10 mg /m³
- Fracción respirable, VLA-ED: 3 mg/m³

Control de exposición

Controles de la exposición profesional

General: Durante el trabajo, siempre que sea posible, evitar arrodillarse en hormigón o mortero fresco. Si para realizar el trabajo es absolutamente necesario ponerse de rodillas, entonces es obligatorio el uso de equipos de protección individual impermeables (rodilleras impermeables).

No comer, beber o fumar durante la realización de trabajos con cemento para evitar que entre en contacto con la piel o la boca.

Una vez finalizados los trabajos con cemento o materiales que lo contengan, los trabajadores deben lavarse, ducharse y es recomendable utilizar cremas hidratantes.

Quitarse cualquier prenda manchada (ropa, calzado, relojes, etc.) y limpiarla antes de volver a utilizarla.

Protección respiratoria: Cuando una persona esté expuesta a concentraciones de polvo por encima de los límites permitidos, debe utilizar una mascarilla adecuada a la concentración

de partículas y a los estándares fijados en la Normativa UNE armonizada.

Protección de los ojos: Cuando se maneje cemento o pasta fresca de cemento, utilizar gafas de protección certificadas según la Normativa UNE armonizada para prevenir riesgo de polvo o proyección de pasta sobre los ojos.

Protección cutánea: Utilizar guantes impermeables para su uso en mezclas acuosas, resistentes a abrasiones y álcalis, botas, prendas protectoras de manga larga y productos adicionales para el cuidado de la piel para proteger la piel de contactos prolongados con pasta de cemento húmeda. Se debe tener especial cuidado para evitar que la pasta húmeda de cemento entre en las botas.

En algunas ocasiones, como durante las operaciones de hormigonado o enrasado, es necesaria la utilización de pantalones o rodilleras impermeables.

Control de exposición ambiental

De acuerdo a la tecnología disponible.



9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Información general

Aspecto: Polvo fino gris o blanco

Olor: Inodoro.

Parámetros físicos

Granulometría*: 5-65 μ

Solubilidad en agua (T = 20 °C): slight (0,1-1,5 g/l)

Densidad absoluta: 2,75-3,20 g/cm³ a 20 °C

Densidad aparente: 0,9-1,5 g/cm³ a 20 °C

pH en solución acuosa (T = 20°C): básico entre 11 y 13,5

Temperatura de fusión: > 1 250 °C

Presión de vapor, densidad de vapor, tasa de evaporación, punto de congelación, viscosidad: no relevante.

*Dependiendo del tipo de cemento hasta un 20% de material puede estar por debajo de 5 μ .

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad

El cemento seco es estable, en tanto en cuanto esté almacenado correctamente (ver apartado 7), y compatible con la mayoría del resto de materiales de construcción. Al mezclarlo con agua fragua formando una masa pétreas estable y resistente a las condiciones ambientales normales.

Condiciones que deben evitarse

La humedad puede provocar el fraguado del cemento y una pérdida de calidad del producto.

Materiales que deben evitarse

Evitar la adición de aluminio a la pasta de cemento fresco debido a la liberación de hidrógeno.

Productos de descomposición peligrosos

El cemento no se descompone en subproductos peligrosos y tampoco polimeriza.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos agudos

Contacto con los ojos: el contacto directo con cemento puede provocar daños en la córnea por estrés mecánico, irritación e inflamación inmediata o retardada.

El contacto con grandes cantidades de cemento (polvo o salpicaduras de pasta fresca) puede producir queratopatías de diferente consideración.

Contacto con la piel: El cemento puede irritar la piel húmeda por tener las pastas de cemento un pH elevado. El contacto de la piel sin protección adecuada con pastas de cemento puede provocar lesiones de la dermis como agrietamiento o quemaduras cáusticas sin que aparezcan síntomas previos.

Toxicidad dérmica aguda: Parámetros del ensayo, conejo, 24 horas de contacto, 2000 mg/kg peso corporal no mortandad (Referencia (2)).

Ingestión: En caso de ingestión significativa, el cemento puede causar irritación y dolores en el tracto digestivo.

Inhalación: El cemento puede provocar irritación de la garganta y el tracto respiratorio. Exposiciones a concentraciones superiores a los valores límite de exposición profesional pueden producir tos, estornudos y sensación de ahogo.

Efectos crónicos

Inhalación: La exposición crónica a concentraciones de polvo respirable, de partículas (insolubles o poco solubles), superiores a los valores límite de exposición profesional puede producir tos, falta de aliento y enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).

Carcinogenicidad: no se ha establecido ninguna relación causal entre la exposición al cemento y el desarrollo de cáncer (Referencia (1)).

Dermatitis de contacto/Efectos sensibilizantes: Algunos individuos expuestos a la pasta de cemento fresco pueden desarrollar eczema, causado bien por que el elevado pH induzca una dermatitis de contacto o bien por una reacción inmunológica frente al Cr (VI) que provoque una dermatitis alérgica de contacto (Referencia (4)). La reacción provocada es una combinación de estos dos mecanismos y sus efectos pueden ir desde una leve erupción hasta una grave dermatitis. A menudo es difícil realizar un diagnóstico preciso.

En cementos que contengan agente reductor de Cr (VI), siempre que no se supere su periodo de eficacia garantizada por el fabricante (plazos indicados en el saco o albarán), no es probable que se desarrolle algún efecto sensibilizante (Referencia (3)).

Agravamiento de enfermedades previas por exposición

Respirar polvo de cemento puede agravar los síntomas de enfermedades previamente diagnosticadas tales como patologías respiratorias, enfisema, asma, patologías oculares y patologías cutáneas.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad

El producto no es considerado como peligroso para el agua (LC50 de toxicidad acuática no determinada). En caso de derrame accidental de grandes cantidades de cemento en el agua se puede producir una débil subida de su pH, que bajo ciertas circunstancias podría representar cierta toxicidad para la vida acuática.

Movilidad

El cemento seco no es volátil pero se puede levantar polvo durante su manipulación.

Persistencia y degradabilidad/Potencial de bioacumulación/Resultados de la evaluación PBT/Otros efectos

No relevante.

El cemento, una vez fraguado, es un material estable que fija sus compuestos y los hace insolubles por lo que no presenta ningún riesgo de toxicidad.



13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Producto - cemento que ha superado periodo de eficacia (plazos indicados en el saco o albarán)

(Cuando se demuestre que contenga más de un 0,0002% de Cr (VI) soluble): no debe ser utilizado o vendido excepto para su uso en procesos cerrados y totalmente automatizados, o debe reciclarse o eliminarse de acuerdo a la legislación local o volverse a tratar con agente reductor.

Producto - restos no utilizados o derrames de polvo

Recoger el polvo. Etiquetar los contenedores. Su reutilización es posible en función de su periodo de eficacia (plazos indicados en el saco o albarán) y los requerimientos para evitar la exposición al polvo. Para su eliminación, mezclar con agua, dejar fraguar y eliminar de acuerdo a las indicaciones del apartado 13.4.

Producto - cemento fresco

Dejar fraguar, evitar su vertido en redes de alcantarillado, sistemas de drenaje o aguas superficiales (por ejemplo arroyos) y eliminar como se indica en el apartado 13.4.

Producto - cemento fraguado

Eliminar de acuerdo a la legislación local. Evitar su vertido en redes de alcantarillado. Eliminar el producto fraguado como residuo de hormigón. El cemento fraguado es un residuo inerte y no peligroso. Código LER: 10 13 14 (Residuos de la fabricación de cemento - residuos de hormigón y lodos de hormigón) o 17 01 01 (Residuos de la construcción y demolición - hormigón).

Residuos de envase

Gestionar los residuos de envase completamente vacíos y de acuerdo a la legislación local. Código LER: 15 01 01 (residuos de envases de papel y cartón), 15 01 05 (residuos de envases compuestos).

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El cemento no está afectado por la legislación internacional de transporte de mercancías peligrosas (IMDG, IATA, ADR/RID). Mercancía no peligrosa según la reglamentación de transporte.

No es necesario adoptar ninguna precaución especial aparte de las mencionadas en el apartado 8.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación y etiquetado del cemento de acuerdo a la Directiva 1999/45/EC de Preparados Peligrosos y el Real Decreto 255/2003, de 28 de Febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.



- X:** Irritante
- R36/37/38:** Irrita los ojos, las vías respiratorias y la piel.
- R43:** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
- S2:** Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S22:** No respirar el polvo.
- S24/25:** Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- S26:** En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- S36/37/39:** Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- S46:** En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

La comercialización y uso del cemento está sujeto a restricciones sobre el contenido de Cr (VI)

El cemento contiene, cuando es necesario, reductor de Cr (VI), lo que garantiza un contenido de Cr (VI) soluble en agua inferior a 0,0002%, verificado según la norma UNE EN 196-10:2008 para garantizar el cumplimiento de la Directiva Europea 2003/53/CE transpuesta en la OM PRE/1954/2004. Su periodo de eficacia declarado es de:

Sacos: Dos meses a partir de la fecha que figura en el envase, (condiciones de conservación: sacos cerrados en un ambiente fresco, sin corrientes de aire y aislado del suelo).

Granel: Un mes a partir de la emisión del albarán. En todo caso, queda limitada a la primera manipulación del cemento por parte del usuario (el cemento se almacenará en silo cerrado).

Requisitos de la legislación nacional

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

ORDEN PRE/1954/2004, de 22 de junio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos (nonilfenol, etoxilados de nonilfenol y cemento).

Requisitos REACH

De acuerdo al REACH el cemento es un preparado, por lo que no está sujeto a registro. El clinker de cemento está exento de registro (Art. 2.7 (b) y Anexo V.10 del REACH). No obstante, algunas sustancias presentes en el preparado cemento pueden requerir registro y un escenario de exposición. Todos los escenarios de exposición que sean necesarios se incluirán como anexos a la presente ficha de datos tan pronto como estas sustancias sean registradas y el responsable de su registro remita los escenarios de exposición.

16. OTRA INFORMACIÓN

Abreviaturas

VLA/ED:	Valores límite ambientales de exposición profesional diaria.
IMDG:	Código marítimo internacional de mercancías peligrosas.
IATA:	Asociación internacional de transporte aéreo.
ADR/RID:	Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera / Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
LC50:	Concentración letal de un compuesto en aire o agua que mata al 50% de los organismos estudiados en condiciones específicas.
PBT:	Persistente, bio-acumulable y tóxico.
vPvB:	Muy persistente y muy bioacumulable.

Referencias

- (1) Portland Cement Dust- Hazard assessment document EH75/7, UK Health and Safety Executive, 2006. Available from: <http://www.hse.gov.uk/pubns/web/portlandcement.pdf>.
- (2) Observations on the effects of skin irritation caused by cement, Kietzman et al, Dermatosen, 47, 5, 184-189.
- (3) European Commission's Scientific Committee on Toxicology, Ecotoxicology and the Environment (SCTEE) opinion of the risks to health from Cr (VI) in cement (European Commission, 2002).
- (4) Epidemiological assessment of the occurrence of allergic dermatitis in workers in the construction industry related to the content of Cr (VI) in cement, NIOH, Page 11, 2003.

La información suministrada en esta ficha se da según los datos disponibles a la fecha de edición de la misma y para un uso correcto del producto de acuerdo a las indicaciones que aparecen en las instrucciones que aparecen en el envase o en guías técnicas. Cualquier otro uso no especificado del producto, incluida su utilización junto con otros productos o en otros procesos, se hará bajo la exclusiva responsabilidad del usuario.

Es responsabilidad del usuario tomar las medidas de protección adecuadas, utilizar el cemento dentro de su plazo recomendado y cumplir con todos los requisitos legales que sean aplicables a su actividad.



**CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS**

c/ José Abascal, 59
28003 Madrid
Tel. 91 396 01 00
Fax 91 396 02 54
www.valderrivas.es



Esta es nuestra forma de trabajar

La forma que comparten los más de 5.000 profesionales que integran el GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS. Comparten profesionalidad, tecnología y experiencia para garantizar la mayor calidad en todos y cada uno de los productos y servicios. Esta es la forma de los profesionales que desarrollan su trabajo de una forma sostenible y respetando el medio ambiente.

