



FINSA

soluciones en madera
FIBRANOR
DATOS TECNICOS-VALORES MEDIOS

Rev: 23/01/2015

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES mm		
			1,8/2,5	>2,5/4	>4/6
DENSIDAD (*)	EN 323	kg/m3	890-850	850-825	820-800
TRACCION INTERNA	EN 319	N/mm2	0,90	0,90	0,85
RESISTENCIA FLEXIÓN	EN 310	N/mm2	38	37	36
MÓDULO DE ELASTICIDAD	EN 310	N/mm2	---	---	2700
HINCHAMIENTO EN AGUA 24 H	EN 317	%	45	35	30
ESTABILIDAD DIMENSIONAL LARGO/ANCHO	EN 318	%	0,4	0,4	0,4
ESTABILIDAD DIMENSIONAL ESPESOR	EN 318	%	10	10	10
TRACCION SUPERFICIAL	EN 311	N/mm2	>1,2	>1,2	>1,2
ABSORCIÓN SUPERFICIAL (AMBAS CARAS)	EN 382-1	mm	> 150	> 150	> 150
HUMEDAD	EN 322	%	7+-3	7+-3	7+-3
CONTENIDO EN SILICE	ISO 3340	% Peso	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05
CONTENIDO EN FORMALDEHIDO	EN ISO 12460-5	mg/100 g	≤ 8	≤ 8	≤ 8
REACCION AL FUEGO TABLA UNE EN 13986:2006+A1:2015	EN 13501-1	Clase	E	E	E
COEFICIENTE DE ABSORCION ACUSTICA (A)(250 A 500 Hz)	UNE EN 13986:2006+A1:2015	α	0.10	0.10	0.10
COEFICIENTE DE ABSORCION ACUSTICA (A)(1000 A 2000 Hz)	UNE EN 13986:2006+A1:2015	α	0.20	0.20	0.20
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	UNE EN 13986:2006+A1:2015	W/ (m·K)	0.16	0.15	0.15
AISLAMIENTO ACUSTICO AL RUIDO AÉREO (R)	UNE EN 13986:2006+A1:2015	db	NPD	NPD	NPD
FACTOR DE RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA. COPA SECA	UNE EN 13986:2006+A1:2015	μ	22 / 33	21 / 31	20 / 30
DURABILIDAD BIOLÓGICA	UNE EN 13986:2006+A1:2015	Clase de uso	1	1	1
CONTENIDO EN PENTACLOROFENOL	UNE EN 13986:2006+A1:2015	ppm	< 5	< 5	<5

TOLERANCIA EN DIMENSIONES NOMINALES

PROPIEDADES	TEST DE REFERENCIA	UNIDADES	ESPESORES mm		
			1,8/2,5	>2,5/4	>4/6
ESPESOR	EN 324-1	mm	Lijado: +/-0,15 Sin lijar: +/-0,20	Lijado: +/-0,15 Sin lijar: +/-0,20	Lijado: +/-0,15 Sin lijar: +/-0,20
LONGITUD Y ANCHO	EN-324-1	mm	+/- 2 mm/m .	+/- 2 mm/m .	+/- 2 mm/m .
ESCUADRADO	EN 324-2	mm/m	+/-1,5 mm/m .	+/-1,5 mm/m .	+/-1,5 mm/m .
RECTITUD DE BORDE	EN-324-2	mm/m	+/-1,5 mm/m .	+/-1,5 mm/m .	+/-1,5 mm/m .

RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ UV (LÁMPARA DE XENÓN)

UNE-EN 14323

Patrón de lana azul, nº

>6

(*) Este dato se considera orientativo.

Estos valores físico-mecánicos cumplen/mejoran los valores establecidos en la norma europea EN 622-5:2009, Tabla 3. -Requisitos de los tableros para utilización general en ambiente seco (Tipo MDF).

FIBRANOR cumple con los requisitos de Clase E1 (analizado según EN ISO 12460-5) definidos en la Norma Europea EN 622-1:2003.

FIBRANOR está amparado por los Sellos de Calidad de AITIM.

FIBRANOR STRIP cumple con las características físico-mecánicas recogidas en esta ficha.
(SELECT)

