

Primário universal aquoso para interior e exterior

CLASSIDUR UNIVERSAL PRIMER

020-0098

DESCRIÇÃO	Primário aquoso, isolante e aderente, baseado num ligante catiónico.
UTILIZAÇÃO	No interior e no exterior, como primário isolante antes da aplicação de todos os tipos vulgares de acabamentos de 1 componente, aquosos ou de solventes. Como primário de adesão em madeira, pinturas envelhecidas em bom estado, vidro, metais não ferrosos, matérias plásticas duras (fazer ensaio prévio de adesão) e sobre suportes plastificados revestidos ou envernizados (fazer ensaio prévio de adesão).
PROPRIEDADES	Excelente poder isolante de manchas (taninos de madeira, nicotina, fuligem, manchas secas de humidade, etc.). Excelente adesão a uma grande variedade de suportes . Compatível com todos os acabamentos usuais de 1 componente. Secagem rápida (pode ser repintado ao fim de 4 horas) e grande facilidade de aplicação. Praticamente inodoro. Excelente isolante antes da colocação de papel de parede .
COR(ES)	Branco .
CARACTERÍSTICA(S) FÍSICA(S)	Densidade : 1,41 +/- 0,03 Viscosidade : 8.000 - 13.000 mPas / Brookfield, f6, V10, T20°C. Este valor pode aumentar com o tempo de armazenagem. Ponto de inflamação : Não inflamável Teor de sólidos : 55 +/- 1% COV's: Valor limite da UE para o produto (cat. A/g): 30 g/l. Este produto contém no máximo 29 g/l COV.
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a pintar deve estar sã, perfeitamente limpa, livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Se for necessário fazer reparações ou nivelamentos, utilizar as massas da gama Aguaplast adequadas à situação em causa. A operação de limpeza e desengorduramento das paredes deve ser feita com Robbilava Universal (909-000X), diluído à razão de uma colher de sopa para 1 litro de água.
APLICAÇÃO	Ferramentas : Trincha, rolo ou pistola. Diluição e nº de demãos : Na aplicação à trincha ou a rolo deve aplicar-se uma demão do primário tal como é fornecido. Na aplicação com pistola o primário deverá ser diluído com 5% de água. Tempo de secagem : 1 hora em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20°C. Para demãos seguintes: 4-6 horas, nas mesmas condições. Lavagem da ferramenta : Limpar imediatamente com água após a utilização. Limpar cuidadosamente os utensílios de aplicação antes e após a utilização, uma vez que este primário é incompatível com outros produtos.
RENDIMENTO	Para um isolamento óptimo de manchas deve aplicar-se com o rendimento de 9 a 11 m ² /litro
PRODUTOS PARA ACABAMENTO	Tintas de base aquosa ou de base solvente.
FORMATO(S)	0,75L, 4L e 10L
PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM	12 meses, em embalagens fechadas, protegidas do frio e do calor.
OUTRAS INFORMAÇÕES	Este primário não deve ser aplicado directamente sobre ferro ou aço. Antes da aplicação em

madeira nua esta deverá ser tratada com um imunizador adequado . Não se aconselha a aplicação sobre superfícies caiadas, devido ao risco de formação de bolhas .

O produto não é adequado como primário antes da aplicação de revestimentos decorativos celulósicos.

O produto é incompatível com outros produtos . Não misturar com tintas de emulsão . Utilizar sempre utensílios adequados.

A diluição com água tem efeitos negativos sobre a capacidade de isolamento .

Não expor o primário à chuva. Quando aplicado no exterior deve ser repintado o mais rapidamente possível.

O valor indicado de COV's refere-se ao produto "pronto a usar", incluindo diluição, etc., com os produtos aconselhados. Declinamos qualquer responsabilidade por operações de mistura realizadas com outros produtos comerciais, dos quais desconhecemos o conteúdo exacto de COV's.

ESQUEMA(S) DE PINTURA

PROPORÇÕES CATALIZAÇÃO

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Segurança do produto .

GARANTIAS

NOTA

As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios , mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo .

Informação Técnico - Comercial : CC 411 17.1

16-01-2018 - ESTA ITC SUBSTITUI TODAS AS VERSÕES ANTERIORES