

UHU® SUPER ACRÍLICO PINTÁVEL

VEDANTE IMEDIATAMENTE PINTÁVEL COM QUALQUER TIPO DE TINTA, SEM RISCO DE RACHADURA OU DESCOLORAÇÃO.



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

para juntas, emendas e fissuras nas ligações entre tecto e parede, caixilharia de portas e janelas, peitoris de janelas, paredes, elementos pré-fabricados, escadarias, rodapés, painéis de gesso e condutas. Também adequado para vedar pequenas fendas e fendas nas paredes. Adere ao tijolo, cimento (celular), pedra, estuque, madeira, azulejos, metal e PVC duro. Não adequado a betume, PE, PP ou PTFE.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

para juntas, emendas e fissuras nas ligações entre tecto e parede, caixilharia de portas e janelas, peitoris de janelas, paredes, elementos pré-fabricados, escadarias, rodapés, painéis de gesso e condutas. Também adequado para vedar pequenas fendas e fendas nas paredes. Adere ao tijolo, cimento (celular), pedra, estuque, madeira, azulejos, metal e PVC duro. Não adequado a betume, PE, PP ou PTFE. Não adequada para selagem permanente elástica para locais com altos níveis de humidade e/ou contacto prolongado com água. Não adequado para polietileno (PE), polipropileno (PP), PTFE, silicones e betume.

PROPRIEDADES

- Imediatamente pintável
- Sem rachas
- Sem descoloração das tintas
- Especialmente adequado para 1 única demão
- Fácil de trabalhar para um resultado suave
- Branco puro
- Para utilização interna e externa
- Resistente a UV às intempéries
- Cor sólida
- Pode ser lixado
- Não corrosivo ao metal
- Permanentemente plástico-elástica
- Resistente às temperaturas de -20 °C a +75 °C
- Pode ser utilizado no interior e no exterior

PREPARAÇÃO

Condições de trabalho: aplique apenas a temperaturas entre +5 °C e +40 °C.

Requisitos da superfície: As superfícies devem estar secas, limpas e sem poeiras ou gorduras.

Tratamento prévio da superfície: Para melhor aderência a substratos porosos (muito absorventes), prepare-os primeiro com uma solução acrílica vedante (1 parte vedante para 2 partes de água). Para obter um melhor resultado, cubra as bordas das juntas com fita adesiva. Assegure uma largura mínima de 6 mm. Para uma largura de junta de até 12 mm, assegure uma profundidade de junta de 6 mm. Em caso de juntas mais largas, a profundidade da junta deve ser metade da largura da junta. As juntas mais profundas devem ser preenchidas com um tubo de enchimento de esponja. Retire a fita adesiva imediatamente após trabalhar o vedante e feche o cartucho.

Ferramentas: Aplique o cartucho com a "UHU Click Gun Pistola Vedante". Utilize a "UHU Espátula Multifunções" para abrir o cartucho e aplicar o vedante.

APLICAÇÃO

Cobertura: 1 cartucho para uma junta de 15 metros, junta de 6 x 6 mm.

Instruções de utilização:

Corte o cartucho até à rosca do parafuso. Encaixe o bocal no cartucho e corte-o na diagonal, criando uma abertura com pelo menos 6 mm Ø. Utilize uma pistola de vedante para injectar o vedante uniformemente e trabalhe-o nos 5 a 10 minutos seguintes com o dedo (humedecido) ou um alisador de vedante. Para obter um melhor resultado, cubra as bordas das juntas com fita adesiva. Para evitar a adesão a três pontos, preencha as juntas mais fundas com tubo de enchimento de esponja. Retire a fita adesiva imediatamente após trabalhar o vedante e feche o cartucho. Após 15 minutos, ir-se-á formar uma película superficial. Curando 1 mm por cada 24 horas, dependendo da temperatura e humidade relativa. Imediatamente pintável após a formação da película; para melhores resultados aguarde a cura completa.

Manchas/resíduos: Remova imediatamente os excessos de vedante com um pano humedecido, remova resíduos do vedante mecanicamente.



SUPER ACRÍLICO PINTÁVEL

VEDANTE IMEDIATAMENTE PINTÁVEL COM QUALQUER TIPO DE TINTA, SEM RISCO DE RACHADURA OU DESCOLORAÇÃO.

Pontos a ter em conta: As rachaduras da tinta aplicada são reduzidas ao mínimo devido a uma composição especial. Visto haver uma grande diversidade de tintas é aconselhável testar primeiro. Não aplique o vedante à chuva. Depois da aplicação, mantenha a junta seca durante pelo menos 5 horas. Depois de curado, o vedante fica à prova de intempéries e da chuva. Utilize o vedante Bostik Silicone Sealant em áreas permanentemente húmidas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistência à humidade: Boa

Resistência à água: Boa

Resistência a raios UV: Boa

Resistência ao bolor: Boa

Elasticidade: Boa

Capacidade de enchimento: Boa

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Branca

Viscosidade: aprox. Pastosa

Conteúdo sólido: aprox. 84 %

Densidade: aprox. 1.61 g/cm³

Encolhimento: aprox. 17 %

Dureza (Shore A): aprox. 35

Elasticidade E-modulus: aprox. 0.4 MPa

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

24 meses Armazenar correctamente num local fresco e sem humidade. Duração útil após abertura.