

BARBOT GLAMOUR ACETINADO

TINTA AQUOSA ACETINADA PARA INTERIORES

Ref.: 1188



IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta baseada em co polímeros vinílicos, pigmentos e cargas selecionadas.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se à pintura de rebocos interiores quando se pretende um acabamento facilmente lavável e de brilho acetinado.

PROPRIEDADES

- Elevada resistência à lavagem.
- Boa resistência à alcalinidade.
- Grande facilidade de aplicação.
- Bom poder de cobertura.
- Sem cheiro.
- Película protegida contra o desenvolvimento de fungos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

(Referentes ao Branco)

- Cor	Branco e cores.
- Aspeto da película seca	Acetinado.
- Teor de sólidos em volume	42 ± 2%
- Rendimento prático	12 a 16 m ² / L / demão (depende do suporte e condições de aplicação).
- Tempo de secagem	2 a 4 horas.
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máximo 29 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
• Pinturas de raiz	Após escovagem e limpeza da superfície aplicar previamente uma demão de ISOLANTE AQUOSO pronto a aplicar, em superfícies com elevada absorção e nas restantes superfícies aplicar previamente PRIMÁRIO AQUOSO BRANCO ou BARBOPRIMER diluído com 10% de água.
• Repinturas	Remover poeiras e tinta não aderente e de seguida tratar como pintura de raiz. Caso a superfície apresente contaminação com fungos, desinfetar a superfície com SOLUÇÃO DE LIMPEZA BIOCHOQUE e de seguida tratar como pintura de raiz.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa.
- Processo de aplicação	Trincha ou rolo de pêlo curto.
- Diluentes e proporção de diluição	Diluir com água até 10% na 1ª demão e até 5% na 2ª.
- Intervalo entre demãos	4 horas no mínimo.
- Diluente Limpeza	Água.

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM	Temperatura Mínima – 5°C Temperatura Máxima – 35°C
-------------------------	---

RISCOS E SEGURANÇA	Solicitar o pedido para fds@barbot.pt
--------------------	--

Fevereiro 2020

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso atual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.

Página 2 de 2