

BARBOT GLAMOUR

TINTA AQUOSA COM EFEITO METÁLICO

Ref.: 1914

IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA

Tinta aquosa acrílica.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO

Destina-se fundamentalmente à pintura de paredes no interior onde se pretenda conferir um efeito metálico decorativo.

PROPRIEDADES

- Efeito decorativo metálico.
- Fácil de aplicar.
- Boa lacagem.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Cor	Silver (Prata) e Gold (Dourado)
- Aspecto da película seca	Acetinada.
- Rendimento prático	15 m ² / L / demão, dependendo da superfície
- Tempo de secagem	1 a 3 horas
- Compostos Orgânicos Voláteis (COV)	Valor limite da UE para este produto (Cat.A/I): 200g/l (2010). Este produto contém no máximo 20 g/l COV.*

CARACTERÍSTICAS DE APLICAÇÃO

- Preparação da superfície	As superfícies a pintar devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras e partículas não aderentes. Fendas e outras irregularidades devem ser previamente reparadas.
• Pinturas de raiz	Aplicar 1 demão de Barboprimer. Aplicar 2 demãos de Barbot Glamour, sem diluição
• Repintura	Remover poeiras e tinta não aderente. Aplicar 1 demão de Barboprimer. Aplicar 2 demãos de Barbot Glamour sem diluição.
- Condições ambientais	Temperatura ambiente – Superior a 5 °C Humidade relativa – Inferior a 80% Humidade do suporte – Inferior a 5% Temperatura do suporte – 2 a 3 °C acima do ponto de orvalho.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

- Preparação do produto	Agitar até homogeneização completa
- Processos de aplicação	Trincha ou rolo de esmalte. Passar com o rolo de esmalte quase seco e com a pintura ainda húmida de forma a uniformizar o pigmento metálico.
- Diluentes e proporção de diluição	Aplicar sem qualquer diluição
- Intervalo entre demãos	6 horas no mínimo
- Diluente Limpeza	Água

ESTABILIDADE EM ARMAZÉM

Temperatura Mínima – 5°C
Temperatura Máxima – 35°C
Não se recomenda um tempo de armazenagem superior a 18 meses.

RISCOS E SEGURANÇA

Consultar a ficha de segurança em www.barbot.pt

agosto 2013

(substitui a de janeiro 2013)

As características deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da Barbot – Indústria de Tintas, S.A. Esta informação baseia-se no nosso actual conhecimento do produto, contudo, devido ao facto das suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados.