






NOMBRE COMERCIAL: 3 UND PASO GRIS ENVEJECIDA 80X30X3CM

Ref. LM: 85181560

Material: Pizarra
Familia: Piedra decorativa
Categoría: Decoración jardín y piscinas
Producto: Paso jardín
Dimensiones: Longitud: 80 cm
 Anchura: 30 cm
 Espesor: 3 cm
Color característico: Gris oscuro
Acabado superficial: Envejecido

Tolerancia: NA
 Tolerancia: NA
 Tolerancia: NA

	Resistencia al deslizamiento	Recomendaciones de uso	Valor ensayo	USRV (R _d)	Referencia
	Baja Media Alta 	En seco se considera no deslizante En húmedo válida para colocación de pavimentos con pendiente < 6 %.	SRV en seco: 66 SRV en húmedo: 27	Alta (USRV > 45) Media (35 < USRV ≤ 45) Baja (USRV ≤ 35)	Características pavimento Válida para colocación de pavimentos en zonas exteriores e interiores secas y húmedas. Se considera "no deslizante" Válida para colocación de pavimentos en zonas interiores y exteriores secas y húmedas con pendiente < 6 %. Válida para colocación de pavimentos en zonas interiores secas con pendiente < 6 %.
	Resistencia al desgaste Baja Media Alta 	Válido para tráfico de personas en viviendas y pequeños establecimientos comerciales	28,5 mm	Resistencia Abrasión (H) Alta (H ≤ 20) Media (20 < H ≤ 25) Baja (H > 25)	Usos como pavimento Válido para tráfico de personas intenso, rápido y para peldaños de escaleras Válido para colocación en localizaciones de tráfico de personas intenso y lento. Válido para tráfico de personas en viviendas y pequeños establecimientos comerciales
	Resistencia al hielo Baja Media Alta 	Válida para colocación en zonas exteriores de heladicidad media. (5 < Ig ≤ 75). Ejemplos: Toledo, Madrid, Logroño	Pérdida de resistencia (ΔR) después de 48 ciclos hielo-deshielo: 33,10 %	Pérdida de resistencia ΔR Alta. ΔR ≥ 55 % Media. 20 % < ΔR ≤ 55 % Baja. ΔR ≤ 20 %	Características climáticas emplazamiento. (Índice Hielo ≡ Ig) Válida para colocación en zonas exteriores de heladicidad baja. (Ig ≤ 5). Ejemplos: Murcia, Cáceres, La Coruña Válida para colocación en zonas exteriores de heladicidad media. (5 < Ig ≤ 75). Ejemplos: Toledo, Madrid, Logroño Válida para colocación en zonas exteriores de heladicidad fuerte. Ig ≥ 75. Ejemplos: Burgos, Avila, Teruel
	Resistencia a la humedad Baja Media Alta 	Sin problemas aparentes de degradación en cualquier localización geográfica	Absorción de agua a presión atmosférica: 0,54 %	Absorción H₂O (A_w) Alta A _w ≥ 1,5 % Media (1 % < A _w ≤ 1,5 %) Baja (A _w ≤ 1)	Recomendación localización No colocar en zonas de litoral, en contacto con agua marina ni sales descongelantes por posible degradación del material. No colocar en pavimentos exteriores de localidades con pluviometría elevada ni en interiores en contacto directo con agua. No colocar a menos de 20 km del litoral o zonas de niebla salina. Puede presentar fenómenos de degradación del material. Sin problemas aparentes de degradación en cualquier localización geográfica
	Alteración cromática por oxidación Baja Media Alta 	Posibilidad de pequeños cambios en la coloración sin formar chorreos de óxido	Posibilidad de pequeños cambios en la coloración sin formar chorreos de óxido	Escala Alta Media Baja	Ensayo de laboratorio UNE EN 14066. Resistencia al envejecimiento choque térmico Oxidación o cambios en el aspecto externo con posibilidad de chorreos de óxido y generación de pequeños nódulos Posibilidad de pequeños cambios en la coloración sin formar chorreos de óxido Sin alteración cromática esperada