

TRAVERTIN

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type materiau :	Calcaire micrithique
Disponibilité :	moyenne
Marché dominant :	monde
Réaction au feu (EN 12057 : 2005)	Classe A1 -
Résistance à la flexion	10.2 MPa (EN 12372)
Résistance au gel	10 Mpa (EN 12371)
Résistance à la compression	76 Mpa (EN 1926)
Absorption par capillarité	2.249 g/m ² .s ^{0.5} (EN 1925)

Selon Règlement européen (EU) 305/2011
N ° 2016/05/02-1

Recommandations d'usage : Extérieur, Intérieur, murs et sols