

IBERYOLA®

Yesos y Plastes



E-30/E-35

EN 13279-1

A (Conglomerante a base de yeso para la construcción)

E (Escayola)

Marcado N según Reglamento Particular RP 35.02.

Descripción del producto

Iberyola® es una escayola para la realización de elementos prefabricados, para el agarre de dichos elementos y para trabajos de repaso y acabado; es un producto de gran finura que permite un acabado de elevada blancura y perfección. Iberyola® se fabrica en dos versiones que poseen un tiempo de trabajo ligeramente diferente: Iberyola de fraguado lento, especial para trabajos de acabado y repaso, también denominada escayola de construcción, e Iberyola de fraguado rápido, apta para uso en cadenas de producción de elementos prefabricados, como placa lisa, molduras, paneles para tabiquería, etc.

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.

Iberyola® se fabrica en nuestras plantas industriales de Viguera VA, Gelsa GA, Soneja SO, Morón MN y San Martín SN

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid

Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



Características	Valor
Normas	EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.
Conductividad térmica	0,30 W/m.K (GA, MN, SO, SN); 0,34 (VA) (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	6
Reacción al fuego	A1
Resistencia a flexión	(MN, SN, VA) >3 N/mm ² ; (GA y SO) >3,5 N/mm ²
Índice de pureza (%)	(MN, SN, VA) >90; (GA y SO) >92
Granulometría	0-0,2 mm
Relación agua/polvo	(MN, GA, VA) 0,8-1 Litros/kg; (SN y SO) 0,7-0,8 Litros/kg
PH	> 6

TIEMPOS DE EMPLEO TEMPOS DE APLICAÇÃO



Condiciones de aplicación

Preparación del soporte: La superficie a enlucir se encontrará libre de polvo, partículas, eflorescencias, desencofrantes y otros residuos que comprometan la adherencia del revestimiento, para lo que se procederá a su limpieza en caso que se considere necesario. **Decoración y Pintado:** La aplicación posterior de pinturas deberá realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante de pinturas. **Indicaciones importantes:** La temperatura de aplicación recomendada es de 5°C a 40°C.

Acondicionamiento			
Gelsa GA	Saco	17 Kilogramo	72 Saco/Palet
Morón MN			
San Martín SN			64 Saco/Palet
Soneja SO			
Viguera VA			72 Saco/Palet