


FAMILIA
LÍNEA

HTM

USO ESPECIFICO

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura de poliuretano de alta resistencia desarrollada para el pintado de piscinas de poliéster.

USOS

Interior/Exterior
 Fibra tuning, barcas
 Fibra
 Poliéster

PROPIEDADES

- Buena resistencia al agua
- Excelente retención de brillo
- Resistencia química
- Acabado estético muy decorativo
- Excelente adherencia
- El producto puede sufrir decoloración dependiendo del tipo y concentración del desinfectante utilizado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	HTM PISCINAS POLIESTER AZUL
Relación de mezcla	4: 1 en volumen
Vida de la mezcla	> 4 horas
Acabado	Brillo
Peso específico	1,33± 0,05 kg/l
Viscosidad	207 +/- 30 SG
Sólidos en volumen	50± 1
Sólidos en peso	67± 1
Rendimiento aprox. por mano	5-9 m ² /L
Secado tacto	30 - 60 min. Llenado de la piscina 5 días
Repintado	24 horas
Colores	Azul

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soportes Nuevos

Eliminar suciedad, agentes encofrantes, grasas y aceites.
 Lijar suavemente la superficie.
 Eliminar polvo de lijado.

Restauración y mantenimiento

Eliminar partes mal adheridas y defectuosas.
 Lijar suavemente la superficie.
 Eliminar polvo de lijado.

MODO DE EMPLEO
Consejos de aplicación

Aplicar siguiendo las recomendaciones de dilución.

Fecha de Alta

04-03-2020

Versión

1 - 12/03/2020

No aplicar a T^o elevada ni con humedad relativa alta.

Aplicar capas finas

Cumplir con la legislación vigente.

Producto resistente al cloro y derivados del cloro en límites de concentración indicadas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre. Para cualquier otro tratamiento (floculantes, algicidas...), consultar con el proveedor su posibilidad de uso en piscinas pintadas.

Disolvente para dilución y limpieza

Disolvente Poliuretano

Método de aplicación

Dilución orientativa

Pistola air less	0 - 20 %
Pistola	10 - 30 %
Brocha, Rodillo	0 - 15 %

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Piscinas poliéster			
MAX	HTM Piscinas Poliéster	HTM Piscinas Poliéster	HTM Piscinas Poliéster
STD	HTM Piscinas Poliéster		HTM Piscinas Poliéster

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

Producto de uso exclusivo para instalaciones reguladas por el RD 117/2003 o directiva 1999/13/CE

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 12 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS