

MILLY GREY

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type materiau :	Marbre
Disponibilité :	moyenne
Marché dominant :	monde
Force de compression (ASTM C 170) :	26100 psi
Résistance à la flexion (ASTM C 880) :	2300 psi
Absorption d'eau (ASTM C 97) :	0.28 %
Résistance à l'Abrasion (ASTM C 241) :	48.6 Ha
Module de Rupture (ASTM C 99) :	2500 psi
Gravité spécifique en vrac (densité) :	2659Kg/ m3

Recommandations d'usage : Extérieur, Intérieur, murs et sols