

FICHE TECHNIQUE

Triso-Toiture



DIMENSIONS

Surface : 16 m² (Boost'R Hybrid') / 18 m² (Triso Hybrid')
Largeur : 1,6 / 1,8 m*
Longueur : 10 m
Masse surfacique : 680 g / m² (+/- 5%) Epaisseur
Triso Hybrid' : 85 mm (+/-10 mm) Epaisseur Boost'R
Hybrid' : 85 mm (+/-10 mm)

RÉSISTANCE THERMIQUE

NF EN 16012+A1 / NF EN ISO 6946 **

R ≥ 6,15 m².K/W

Emissivité des films externes :

Boost'R Hybrid' : 0,08 / 0,9
Triso Hybrid' : 0,05 / 0,05

* dont 0,1 m de languette débordante adhésive

** Rapport KTU n° 091 SF/22

CARACTÉRISTIQUES DÉCLARÉES

ÉCRAN SOUPLE DE SOUS-TOITURE POUR COUVERTURE EN PETITS ÉLÉMENTS DISCONTINUS. ÉCRAN SOUPLE POUR MURS ET CLOISONS EXTÉRIEURES
FEUILLE PLASTIQUE ET ÉLASTOMÈRE UTILISÉE COMME PARE-VAPEUR (TYPE A)

Caractéristiques essentielles	BOOST'R HYBRID'	TRISO HYBRID'	
Étanchéité à l'eau	Étanche W1		
Propriété de transmission de la vapeur d'eau	Sd <0,35 m	Sd >200 m	EN 13984 : 2013
Résistance au cisaillement des joints		> 40 N / 50 mm	EN 13859-1 : 2010
Réaction au feu		NPD	EN 13859-2 : 2010
Substances dangereuses		Aucune	
Résistance en traction			
Force de traction maximale sens longitudinal	> 300 N / 50 mm	> 400 N / 50 mm	EN 13984 : 2013
Force de traction maximale sens transversal	> 150 N / 50 mm	> 200 N / 50 mm	EN 13859-1 : 2010
Allongement sens longitudinal	> 20%	> 15%	EN 13859-2 : 2010
Allongement sens transversal	> 5%	> 5%	
Résistance à la déchirure au clou			
Sens longitudinal	> 150 N	> 225 N	EN 13984 : 2013
Sens transversal	> 150 N	> 225 N	EN 13859-1 : 2010
			EN 13859-2 : 2010
Durabilité			
Durabilité après vieillissement		Essai réussi	EN 13984 : 2013
			EN 13859-1 : 2010
			EN 13859-2 : 2010

CONDITIONNEMENT

Référence Leroy Merlin	Unité de vente	Nombre de m ² / rouleaux	Poids net (Kg)	Code EAN
82366202	Colis 2 rouleaux	16 (Boost'R Hybrid') / 18 (Triso Hybrid')	10,5	3570432110006

ACTIS

INNOVER POUR MIEUX ISOLER