



# MONTAGEKIT TRANSPARENT

ΚΟΛΛΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡ'ΙΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ.



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Κόλλα συναρμολόγησης χωρίς διαλύτες με βάση το ακρυλικό.

## ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για συγκόλληση και συναρμολόγηση πολλών δομικών υλικών σε σχεδόν όλα τα υποστρώματα, όπως αφρός πολυστυρολίου, ξύλο, μέταλλο, συνθετικά, κεραμικά, πέτρα, γυψοσανίδες και (κυβελωτό) σκυρόδεμα. Κατάλληλο για εσωτερικές εφαρμογές, όπως σκελετό ξυλείας, σανίδες, επένδυση, πηχάκια, κατώφλια, περβάζια παραθύρων, γυψοσανίδες, φύλλα και μονωτικά υλικά, διακοσμητικά άκρα και διακοσμητικά υλικά. Ισχύει μόνο εάν τουλάχιστον μία από τις δύο επιφάνειες είναι πορώδης. Δεν είναι κατάλληλη για συγκόλληση υλικών υπό πίεση, PE, PP και πίσσα.

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Υψηλή τελική ωρίμανση
- Χωρίς διαλύτες
- Μόνιμα ελαστική
- Ικανότητα πλήρωσης
- Βάφεται

## ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

**Συνθήκες εργασίας:** Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, της κόλλας και των υλικών προς κόλληση δεν πρέπει να είναι μικρότερο από +5°C.

**Απαιτήσεις επιφάνειας:** Και οι δυο επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη.

**Εργαλεία:** Πιστόλι σιλικόνης και λαστιχένιο σφυρί.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

**Χρήση:** Με συγκόλληση σε τελείες: 5-8 m<sup>2</sup> / kg. Λωρίδες: ένα δοχείο φτάνει για περίπου 8-15 μέτρα κόλλας (ανάλογα με τη διάμετρο του ακροφυσίου κοπής).

### Οδηγίες χρήσης:

Πριν τη χρήση ανοίξτε την φύσιγγα κόβοντας την πλαστική μύτη με το πολυεργαλείο της Bison. Στερεώστε το ακροφύσιο στην φύσιγγα και κόψτε υπό λοξή γωνία στην επιθυμητή διάμετρο. Κόψτε το ακροφύσιο, τοποθετήστε τη μύτη και κόψτε σε διάμετρο τουλάχιστον 0,5 cm.

Ανάλογα με το βάρος του υλικού, απλώστε την κόλλα ομοιόμορφα σε λωρίδες ή κουκκίδες σε διαστήματα μεταξύ 20 και 30 cm. Απλώστε πάντα κόλλα στις γωνίες και κατά μήκος των άκρων. Για επιφανειακή συγκόλληση απλώστε την κόλλα σε λεπτή στρώση ομοιόμορφα στη μία πλευρά χρησιμοποιώντας σπάτουλα κόλλας. Συναρμολογήστε τα υλικά με μια κίνηση ώθησης και πιέστε ή χτυπήστε σταθερά μεταξύ τους. Η διόρθωση είναι ακόμα δυνατή. Για βαριά υλικά στερεώστε ή στηρίξτε όπου χρειάζεται.

**Λεκέδες / υπολείμματα:** Αφαιρέστε υπολείμματα κόλλας αμέσως με νερό. Τα ξηρά υπολείμματα κόλλας μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μηχανικά.

**Σημεία προσοχής:** Η κόλλα είναι λευκή όταν βγαίνει από το φύσιγγα. Όταν στεγνώνει γίνεται διαφανή. Ανάλογα με τα υλικά και τις συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία), ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος. Όταν συνδέετε καθαρά υλικά γύψου, κάντε πρώτα μια δοκιμή. Εάν η επιφάνεια είναι πολύ χαλαρή, πρώτα επεξεργαστείτε με ένα διεισδυτικό αστάρι ή παράγοντα στερέωσης.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Διασπορά ακρυλικού
Αντοχή στα χημικά:	Καλό
Χρώμα:	Λευκό (διάφανο αφού στεγνώσει)
Πυκνότητα Περίπου:	1.06 g/cm <sup>3</sup>
Εκαστικότητα:	Πολυ Καλό
Ικανότητα πλήρωσης:	Καλό
Τελική δύναμη συγκόλλησης Μετά:	24 ώρες
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-20 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	80 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Καλό
Ικανότητα βαφής:	Πολυ Καλό
Στέρεες ύλες Περίπου:	60 %
Αντοχή στην UV ακτινοβολία:	Πολυ Καλό
Ιξώδες:	Παστώδες
Αντοχή στο νερό:	Περιορισμένα

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.



# MONTAGEKIT TRANSPARENT

Κ'ΟΛΛΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΩΡ'ΙΣ ΔΙΑΛ'ΥΤΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 24 μήνες μετά από την ημερομηνία παραγωγής.  
Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.  
Να φυλάσσεται στεγνή στη σφραγισμένη συσκευασία από +5°C  
έως +25°C.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.