



SUPER GLUE BRUSH

ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΕ ΔΟΧΕΪΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά γρήγορη και εξαιρετικά δυνατή υγρή κόλλα στιγμής σε μπουκαλάκι με ενσωματωμένο πινέλο. Εξασφαλίζει εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή. Ιδανική για κόλληση μεγαλύτερων επιφανειών και άκρων. Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ιδανικό για κολλήσεις μικρής έκτασης. Κολλά σχεδόν όλα τα στερεά και εύκαμπτα υλικά, πολλά πλαστικά (όπως άκαμπο PVC, ABS, PS, Plexiglas®, πολυανθρακικό (Makrolon®) και φαινολικές ρητίνες (Bakelite®)), δέρμα, πορσελάνη, κεραμικά, μέταλλα, ξύλο, φελλό, τσόχα, ύφασμα (ελέγξτε πρώτα την καταλληλότητα) και καουτσούκ. Μόνο εν μέρει κατάλληλο για γυαλί (μετά από κάποια χρονική περίοδο ο δεσμός γίνεται εύθραυστος, προκαλώντας την εξασθένιση).

Ακατάλληλο για PE, PP, ρητίνες σιλικόνης και καουτσούκ (Si), PTFE, Teflon®, φελιζόλ, υφάσματα και δερμάτινο ρουχισμό.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εξαιρετικά γρήγορη και εξαιρετικά δυνατή κόλλα στιγμής
- Με ενσωματωμένο βουρτσάκι για εύκολη εφαρμογή
- Ιδανικό για κόλληση μεγαλύτερων επιφανειών και άκρων
- Ασφαλές δοχείο που στέκεται όρθιο
- Ανθεκτική στο πλυντήριο πιάτων και αδιάβροχη

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να μην χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από +10°C. Η κόλλα ανταποκρίνεται βέλτιστα σε επίπεδο υγρασίας αέρα 50-70%.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά, να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα και εφαρμόζουν σωστά.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Τυχόν σκόνη, λάδια, λίπη, κερί ή παράγοντες διαχωρισμού θα πρέπει να αφαιρούνται σχολαστικά από τις επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε αυτό είναι να τρίψετε τα μέρη μερικές φορές με κατάλληλους διαλύτες, όπως ακετόνη (αν αυτό ενδείκνυται για το υλικό – πρώτα ελέγξτε!). Για τα μέταλλα και κράματα μετάλλων είναι συνήθως αρκετό να εκτραχύνετε την επιφάνεια, χρησιμοποιώντας σμυριδόχαρτο ή με τρίψιμο ή βούρτσισμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οδηγίες χρήσης:

Ανοίξτε το μπουκαλάκι ξεβιδώνοντας το καπάκι. Απλώστε λεπτή στρώση κόλλας στην μια πλευρά χρησιμοποιώντας το βουρτσάκι (πάρα πολύ κόλλα επιβραδύνει σημαντικά τη διαδικασία σκλήρυνσης!). Πιέστε τα μέρη μαζί αμέσως. Μετά τη χρήση: Καθαρίστε το περίσσειμα κόλλας με στεγνό πανί και κλείστε το καπάκι καλά.

Λεκέδες / υπολείμματα: Σκουπίστε την υπερβολική κόλλα αμέσως με ένα στεγνό πανί. Μετά τη σκλήρυνση, το κατάλοιπο κόλλας είναι πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί. Η ακετόνη θα διαλύσει την κόλλα αλλά πολύ αργά (ελέγξτε πρώτα την καταλληλότητα).

Συμβουλή: Όταν κολλάτε σε χαμηλή υγρασία, ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να μειωθεί με σύντομη εκπνοή σε ένα από τα μέρη που θα συναρμολογηθούν. Τα καλύτερα αποτελέσματα κόλλας επιτυγχάνονται σε θερμοκρασία δωματίου.

Σημεία προσοχής: Περιέχει κυανοακρυλική ένωση. Κολλάει το δέρμα και τα βλέφαρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, η κόλλα μπορεί να διαλυθεί με εμβάπτιση σε ζεστό σαπουνόνερο. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε μια κρέμα δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος. Αποφύγετε την αναπνοή ατμών. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.



SUPER GLUE BRUSH

ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ ΣΕ ΔΟΧΕΪΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό:	Ethyl Cyanoacrylate
Χρώμα:	Κρυστάλλινα διάφανο
Συνοχή:	Υγρό
Πυκνότητα Περίπου:	1,10 g/cm ³
Ικανότητα πλήρωσης:	0,5 mm
Τελική δύναμη συγκόλλησης (Αλουμινίου):	12 N/mm ²
Τελική δύναμη συγκόλλησης Μετά:	24 ώρες
Αρχική δύναμη συγκόλλησης Μετά:	5-60 δευτερόλεπτα. Ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες, π.χ. υλικά, θερμοκρασία και υγρασία.
Ελάχιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	-40 °C
Μέγιστη αντοχή στη θερμοκρασία:	80 °C
Αντοχή στην υγρασία:	Καλό
Χωρίς διαλύτες:	Ναί
Ιξώδες:	Χαμηλό ιξώδες
Αντοχή στο νερό:	Πολυ Καλό

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Cyanoacrylate adhesives are to a great extent considered to be physiologically safe.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 18 μήνες από την ημ/νία παραγωγής.

Ο χρόνος ζωής του προϊόντος περιορίζεται μετά το άνοιγμα.

Store in a dry, cool, frost-free place. Storage below +5 °C (in refrigerator) ensures maximum shelf life.

Οι συμβουλές μας βασίζονται σε εκτενή έρευνα και πρακτική εμπειρία. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης ποικιλίας των υλικών και των συνθηκών υπό τις οποίες εφαρμόζονται τα προϊόντα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα που προκύπτουν και/ή την οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση, το Τμήμα Εξυπηρέτησης μας είναι πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμβουλή.