



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO OKUME EXTERIOR

	Norma	Unidad	Valor
Espesor del Tablero	EN 315	mm	15
Capas	-	nº	7
Densidad	EN 323	Kg/m3	526 +-480
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	7,89
RESISTENCIA FLEXIÓN			
Longitudinal	EN 789	N/mm2	23,1
Transversal	EN 1058		12,3
MÓDULO ELASTICIDAD			
Longitudinal	EN 789	N/mm2	7926
Transversal	EN 1058		3708
ENCOLADO	EN 314		WBP (Fenólico) - Clase 3
Humedad Relativa	EN 322	%	7,3 +- 0,6
Clasificación	EN 313-1	tipo	Contrachapado para ambientes húmedos.
ENCOLADO	(Tras inmersión durante 24h en agua a 20 +- 3º C)		
Espesor	EN 314-1	mm	15
Resistencia al corte		N/mm2	1,24 +- 0,24
Adherencia de las fibras aparentes		%	83 +- 21

OFICINAS CENTRALES

Apdo, 83
 JACINTO BENAVENTE, 5
 46185 - LA POBLA DE VALLBONA
 VALENCIA (SPAIN)
 Tel.: (+34) 962 725 313
 Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com

DELEGACIÓN BALEARES:

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)
 07360 - LLOSETA
 MALLORCA
 Tel.: (+34) 971 100 962
 Fax: (+34) 971 514 776
mallorca@salimer

DELEGACIÓN GALICIA:

Estrada Porriño - Gondomar, 100
 36419 - MOS
 PONTEVEDRA
 Tel.: (+34) 986 191 922
 Fax: (+34) 986 339 540
galicia@salimer