

Valencia, a 5 de Junio de 2024

**REFERENCIA**

**GUARDAVIVOS YESO PVC**

**MATERIA PRIMA**

**GRANZA RIGIDA DE POLICLORURO DE VINILO**

Ensayo	Norma	Unidad	Valores	Tolerancia
Densidad	ISO 1183 A	g/cm <sup>3</sup>	1,49	± 0,03
Dureza	ISO 868	shore D	81	± 3
Dureza	ISO 868	shore D/15s	76	± 3
Tensión de Ruptura	ASTM D 412	M Pa	40	mín.
Prolongación	ASTM D 412	%	15	mín.
Estabilidad Térmica	MI	min	8	mín.
Tiempo de Fusión (200°C/80rpm)	MI	S	10	máx.
Torque de Equilibrio	MI	N.m	18,5	± 3
Temperatura de Degradación	MI	°C	235	mín.
Temperatura de Vicat	ISO 306	°C	78	± 2

El **Policloruro de Vinilo** con el que se fabrica el **JUNQUILLO PVC BLANCO / COLOR** está diseñado especialmente para la fabricación de perfiles para exteriores por extrusión. Este material incorpora un paquete aditivo que incluye los antioxidantes necesarios para su protección frente a la degradación térmica.

ODEM PROJECT, S.L.

