

SOUS-COUCHE ORSILENCE DESCHAUMES

Usage prévu : Usage intérieur - Sous-couche OrSilence liège et caoutchouc ép : 2mm

Dénomination commerciale : OrSilence

Revendeur : Groupe DESCHAUMES - Parqueterie de France - 27 rue de la Morinerie - 37700 Saint-Pierre-des-Corps

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Niveau 4

Déclaration selon la norme : NF B 53-676

Performances déclarées

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Dimensions

1m x 15m - conditionnement en rouleau de 15m² et de hauteur 1m
Épaisseur de la sous-couche : 2mm

Composition

30% liège et 70% caoutchouc fabriqué à partir de granulés de caoutchouc recyclés et recyclables.

Masse surfacique

1.4kg/m²

Conditions de mise en œuvre

Possibilité de la mettre en œuvre en pose flottante ou en pose collée.
Nous vous conseillons de dérouler le rouleau dans le sens inverse de pose de votre parquet. Si vous optez pour une pose collée, il est important d'utiliser la même colle que celle employée pour votre revêtement.

Revêtements de sol compatibles

La sous couche OrSilence est compatible avec de nombreux revêtements de sol : parquet massif, parquet flottant ou collé, sol stratifié, moquette, carrelage, linoléum, marbre... etc.

Compatibilité sol chauffant et sol chauffant rafraichissant

Sous-couche OrSilence compatible sol chauffant et sol chauffant rafraichissant.

Isolation acoustique

Isolation acoustique naturelle : 17 dB (test sous parquet collé : 15 mm) / 19 dB (test sous parquet massif flottant Naofloor) / 21 dB (test sous parquet contrecollé flottant de faible épaisseur) évaluée selon la NF EN ISO 717-2

Émissions dans l'air intérieur

Émission des COV dans l'air intérieur (étiquetage sanitaire) : A+, le niveau d'émissions de COV le plus faible, selon le Décret N°2011-321 du 23 mars 2011.

Comportement chimique

Résistante à l'eau. Résistante aux rayons UV

Conductivité thermique

0.085W/mK selon UNI EN 12667

Stabilité / Raideur dynamique

Raideur dynamique de la sous-couche OrSilence en 2mm : 324MN/m² selon NF EN 29052-1

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE), la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant.

M. Samuel DESCHAUMES - Président

Le 24 mai 2024, Saint-Pierre-les-Étieux

DESCHAUMES
Société par actions simplifiée
18210 Saint-Pierre-les-Étieux - France
SIREN 418 000 07
Site internet : www.deschaumes.com
Tél : 02 47 46 07 07
Fax : 02 47 46 07 78