

STRATOS R6

ENROBÉ BITUMINEUX A FROID

DESTINATION

STRATOS R6 est un enrobé à base de bitume modifié avec des polymères.

L'application à froid permet un traitement facile et rapide pour des travaux neufs (garages, allées, cours, trottoirs, scellements...) ou en rénovation (nids-de-poule, rebouchages de tranchées, travaux temporaires...).

Une fois réparée, la surface présente de nouveau des caractéristiques similaires au reste de la chaussée. Le produit atteint sa résistance complète au bout de 10 à 20 jours selon les conditions climatiques.



MISE EN OEUVRE

La surface doit être balayée, sèche et propre (absence de graisse, d'huile ou d'éléments non cohésifs...).

STRATOS R6 est ensuite directement mis en œuvre en excès sur la zone à traiter. Une fois le produit compacté, la réparation réalisée avec l'enrobé à froid doit être de niveau avec le reste de la chaussée.

Pour une remise en circulation immédiate, un saupoudrage de sable est nécessaire.

STRATOS R6 peut être appliqué en couches successives de 5 cm maximum, sans dépasser une épaisseur totale de 10 cm.

STRATOS R6 s'utilise de préférence à une température supérieure à +10°C.

DESCRIPTION

STRATOS R6 se présente sous forme de gravillons enrobés d'un bitume modifié avec des élastomères pour permettre une application à froid. Un sachet intérieur permet la réutilisation du seau et son traitement en filière de déchets classiques.

Un seau de 25 kg permet de couvrir une zone d'environ 1 m² sur 1 cm d'épaisseur.

CIVILROCK attache une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi un système d'assurance de la qualité suivant ISO 9001 certifié est appliqué.

✓ Facile et rapide à installer

✓ Application à froid

✓ Circulation immédiate

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	Méthode d'essais	STRATOS R6
Etat physique		Solide noir
Densité (kg/dm3)		1,6 à 1,8
Granulométrie		0/4
Type d'agrégat		Calcaire

CONDITIONNEMENT

Seau (kg)	25
-----------	----

MARQUAGE

Code d'identification du produit type : MISSP0162.