

  
**CE****ISOLAVA G.C.V.**

B-8710 WIELSBEKE - BELGIQUE

année de marquage : voir date de fabrication sur le sac

**3B - EN 13963**Réaction au feu : **A1**Résistance à la flexion : **NPD****EMB 77309 A****CSTBat**  
22-699Ces marques certifiées que le produit présente de façon régulière les qualités ayant caracté-  
risé l'essai NF 817-845 du 26 Août 2008 rempli avec le produit  
inscrit EN 13963 et EN 13964 pour les conditions d'usage :

Ces marques visent : traitement des joints

- des supports en plâtre de type alpha ou DTU 25.41 (plâtre, plâtre et isolé-plâtre)

- des supports et associations de supports, depuis sa fabrication selon le DTU 25.42

- des joints en plâtre sur maçon.

Application : se reporter à l'avis technique en vigueur ([www.csb.be](http://www.csb.be))

- certifications certifiées : se reporter au certificat en vigueur

- référence : 37 08

- adresse de l'organisme certificateur : CSTB - 84 avenue Jean Jaures - Champs sur Marne

77407 Marne la Vallée cedex 2

Information sur la classe d'émission de substance  
volatiles des produits, en consultation à  
tout moment, sur le site [www.csb.be](http://www.csb.be)  
à l'adresse [info@csb.be](mailto:info@csb.be) (dans votre langue)

## TRAITEMENT DES JOINTS DES PLAQUES DE PLÂTRE COLLAGE DES BANDES TRAVAIL DE FINITION

## VOEGGIPS VOOR GIPSKARTONPLATEN KLEVEN VAN VOEGBAND AFWERKING



### AANMAAK

Vermengen met zuiver water,  
45 tot 50 %, 11 tot 13 l/zak

Rusttijd van de substantie: ± 20 min

### PREPARATION

Gâchage à l'eau propre 45 à 50%

11 à 13 l/sac

Temps de repos de la pâte: ± 20 min

### VERBRUIK

300 tot 350 gr/m<sup>2</sup>

### CONSOMMATION

300 à 350 gr/m<sup>2</sup>

### VERWERKINGSTIJD

3 tot 4 h.

### TEMPS D'EMPLOI

3 à 4 heures

### GEBRUIKSAANWIJZING

Niet verwerken bij temperaturen lager  
dan 5°CDe eindlaag wordt slechts aangebracht  
nadat de eerste laag volledig droog is

### MODE D'EMPLOI

Ne pas utiliser à des températures inférieures  
à 5°C.La couche de finition n'est appliquée qu'après  
séchage de la couche de collage.

### BEWAARTIJD

9 maanden na datum op de zak  
vermeld

### DUREE DE CONSERVATION

9 mois à compter de la date du sac  
d'origine

# ISOLAVA G.C.V.

**OOIGEMSTRATT, 12****B - 8710 WIELSBEKE****TEL (32) 56 67 44 01****FAX (32) 56 57 44 59****[www.isolava.be](http://www.isolava.be)**