



MASTIC METAL

- ✓ Réparations courantes ou importantes (carrosserie, portail, gouttière...)
- ✓ Excellente adhérence sur les tôles
- ✓ Très bonne résistance mécanique, dur et sans retrait
- ✓ Facile à mélanger et appliquer
- ✓ Fini lisse et sans porosité pour un ponçage facile et rapide
- ✓ Teintes miscibles entre elles pour un coloris sur-mesure

**SANS
STYRENE**

DESCRIPTIF

Nom	MASTIC METAL
Dénomination	Mastic métal bi-composant sans styrène
Phase	<input type="checkbox"/> SOLVANT <input type="checkbox"/> AQUEUSE
Destination	<input type="checkbox"/> INTERIEUR <input type="checkbox"/> EXTERIEUR <input checked="" type="checkbox"/> INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Métaux ferreux et non ferreux, acier, aluminium, galva, cuivre, zinc
Matériel d'application	<input checked="" type="checkbox"/> COUTEAU <input checked="" type="checkbox"/> LAME A ENDUIRE <input checked="" type="checkbox"/> TRUELLE A LISSER
Teinte	Blanc
Aspect	<input checked="" type="checkbox"/> MAT <input type="checkbox"/> BRILLANT <input type="checkbox"/> SATIN
Conditionnements	290G
Hygiène et sécurité	Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com
<p><i>DANGER. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Cette substance/ ce mélange ne contient aucun composant considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.</i></p>	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36,005 / famille IV, classe 3
Directive Européenne COV 2004/42	Body filler/stopper (250 g/l)
COV en air intérieur (28j)	19 g/l
Densité à 20°C	1,6 g/cm ³
Viscosité à 25°C	Pâteux thixotrope
Extrait sec en poids	98,81%
Extrait sec en volume	Non renseigné
Brillant spéculaire (à 60°)	inf à 5 %
Liant	Polyester
Pot life	5 à 7 min en fonction de la température

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche	1 à 2 couches selon le support	
Rendement	variable selon le support	
Séchage	10°C	25 à 30 mn
	20°C	20 à 25 mn
	30°C	15 à 20 mn
Dilution	Prêt à l'emploi	
Nettoyage du matériel	Acétone ou diluant synthétique avant durcissement	

CONSEILS D'APPLICATION

Homogénéiser le mastic et ajouter 2% à 3% de durcisseur. (un grain de café de durcisseur pour une cuillère à soupe de mastic)

SUPPORT	PREPARATION	MASTIC METAL	SOUS-COUCHE
Métaux ferreux	1- Dérouillage avec Décap'Rouille 2- Ponçage au gros grain de 80 puis au grain fin 150 (selon la finition souhaitée) 3- Dégraissage avec Lessive Suractivée	1- Application et lissage de 1 à 2 couches (selon support) 2- Laisser durcir le produit 3- Ponçage au grain de 120 à 220 (selon finition souhaitée)	ANCORIT'O 1 couche <i>pur</i>
Métaux non ferreux	1- Dégraissage avec Lessive Suractivée 2- Ponçage au grains fin 150 3- Dépoussiérage		ANCORWASH'O 1 couche <i>pur</i>
PVC, Gelcoat...	1- Dégraissage avec Lessive Suractivée 2- Rinçage à l'eau claire 3- Ponçage au grain 150 4- Dépoussiérage		ANCORPRIM'O 1 couche <i>pur</i>

RECOMMANDATIONS

Appliquer une sous-couche isolante type Uliprim ou Uliprim'O permet d'éviter des différences de couleurs entre les parties réparées et le reste de la surface et permet également de réguler la différence d'absorbance entre le mastic et le bois.

Ne plus travailler ou utiliser le produit quand il commence sa prise (durcissement). Ne pas diluer.

Attention : un surdosage de durcisseur accélère le durcissement et peut faire apparaître des fissures et provoquer un manque d'adhérence et un jaunissement.

AUTRE

Conservation:	12 mois dans son emballage d'origine. A conserver entre 5°C et 30°C.
Point éclair:	45°C
Déchet:	Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

2 rue Henri Rol Tanguy 91180 St Germain Lès Arpajon

01.69.88.13.10 - www.solutions-comus.com