

MORTIER ADHÉSIF

Le **mortier adhésif** est utilisé pour coller les plaques de plâtre et les complexes isolants sur briques, béton et autres matériaux de construction. Il peut aussi être utilisé pour le collage d'autres produits isolants à l'intérieur. Seuls les supports verticaux peuvent être traités avec ce mortier.

GÂCHAGE



Saupoudrer 25 kg de mortier adhésif dans environ 15 L d'eau propre et mélanger avec un malaxeur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. La pâte ne peut être ni trop liquide, ni trop dure.

Préparer le sac en entier et utiliser des outils et des récipients propres. Après usage, nettoyer immédiatement avec de l'eau claire.

MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain et exempt de poussière et de graisse.

En été, si le support est trop sec, humidifier légèrement. Ne pas utiliser le mortier adhésif à des températures inférieures à 2°C.

Application par plots : Le diamètre des plots doit être de 8 à 12 cm et les plots doivent être espacés de 60 cm horizontalement et de 30 cm verticalement.

Application par bandes : Appliquer une bande avec un peigne sur le contour de l'élément. Ajouter des bandes horizontales espacées de 30 cm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*

TEMPS D'ATTENTE APRÈS GÂCHAGE
10 mn

TEMPS D'EMPLI
1 H 30

CONSOMMATION
3 à 5 kg/m²

STOCKAGE
9 mois
Au sec, en sachet, dans un endroit protégé.

RENDEMENT
TRÈS BON

ADHÉRENCE
FORTE

* Les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des conditions climatiques et du support.

OUTILS



CUVELLE

SPATULE

MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE

RÈGLE MÉTALLIQUE

PEIGNE

Produit conforme au groupe des mortiers P IV selon DIN 18550. Elaboré par **KNAUF**



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'intérieur, présentée un jour de l'année par évaluation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

25 KG