

Peinture spéciale façade, monocouche, d'aspect mat extérieur à base de résines acrylique en phase solvant.
Cette peinture Façade peut être appliquée sur tous les supports extérieurs en travaux neufs ou de rénovation*.
Sa formulation PLIOLITE® offre un bon garnissant, et une bonne adhérence. MOSAÏK Façade PLIOLITE® ne s'écaille pas, ne corde pas.



MATÉRIEL D'APPLICATION :
Fibres naturelles
Spéciale façade



**NETTOYAGE
DU MATÉRIEL :**
White Spirit



SÉCHAGE :
1h à 20°C
HR 50%



RENDEMENT :
80 m²



APPLICATION :
15°-25°C
HR < 60%



HYDROFUGE



RECOUVRABLE :
après 12h
si nécessaire

DESTINATION

S'applique en extérieur sur les surfaces lisses et à relief fin. Béton, enduit ciment, enduit hydraulique.

PRÉPARATION

La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum. Les fonds doivent être sains, secs et propres.

Laver la façade au jet d'eau ou à l'aide d'un nettoyeur haute pression (40 bars maxi).

FONDS ANCIEN ET/OU DOUTEUX : Éliminer les enduits pulvérulents. Traiter ensuite avec de l'antimousse. Réparer les fissures avec un mastic spécial façade exempt de plastifiant, puis appliquer un calicot de pontage imbibé de Mosaïk Bâtiment Façade Hydro PLIOLITE®. Pour les fissures plus importantes, utiliser un calicot de pontage imbibé de Mosaïk Bâtiment Façade acrylique.

FONDS DÉJÀ PEINTS : brosser et éliminer les parties non adhérentes, traiter à l'aide d'un anti-mousse. Appliquer Mosaïk Bâtiment Sous-couche Opacifiante à base de résine Pliolite®, puis appliquer la peinture façade Pliolite® après 12h sans dilution.

APPLICATION

Appliquer grassement sans tirer en croisant régulièrement. Pour les supports à léger relief crépi, s'assurer de la bonne répartition de la peinture de façon à obtenir un enrobage parfait.

OUTILS

Matériel : utiliser un rouleau à poil long 18 mm en fibres naturelles (rouleau laine) - pinceau.
Séchage : Sec au toucher en 1h environ, et recouvrable après 12h de séchage si nécessaire.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C et par une hygrométrie inférieure à 60%. Ne pas appliquer : Sur support gelé ou en cours de dégel, ni sur un support chauffé par le soleil ; sur une façade inclinée à plus de 10° par rapport à la verticale ; sur parpaing extérieur ou tout support brut non recouvert d'enduit ; ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois.

NETTOYAGE

Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé de white spirit et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les rinçant au white spirit, puis en les nettoyant à l'eau savonneuse.



Attention : Liquide et vapeurs inflammables. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants.

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Porter des gants de protection. Porter un équipement de protection des yeux ou du visage. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau ou se doucher. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales et internationales.



PPG Retail Europe
Route de Thennes - 80110 MDREUIL
Tél. : 03 22 35 35 59

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c) : 430g/l (2010).
Ce produit contient maximum 430g/l COV.

Fabriqué en France



EMB-60237 - 1196877