

Cette sous-couche à base de résine copolymère synthétique de qualité professionnelle est idéale pour bloquer les plaques de plâtre. Elle uniformise le support et permet une très bonne adhésion de la peinture de finition, des enduits décoratifs, des papiers peints ou fibres de verre.



MATÉRIEL POUR UNE APPLICATION OPTIMALE
Roller ou pistolet
Eau - 3 litres



NETTOYAGE DU MATÉRIEL
Eau



SÉCHAGE
30min à 20°C
HR 50%



RENDEMENT
10 m²/l maxi
Soit : 150m² pour 15l



APPLICATION
8°C - 30°C HR < 70%



RECOUVRABLE
après 6 heures

PRÉPARATION

Conforme au NF DTU 59-1. La préparation soignée des supports garantit un résultat optimum. Les fonds doivent être sains, propres et secs, exempts de plastifiant et de moisissure.

> Eliminer les parties non adhérentes ou les badigeons par tous moyens appropriés, puis appliquer la sous-couche plaque de plâtre Mosaik afin d'éviter les risques d'écaillements.

> Traiter préalablement les clous et les vis avec une sous-couche spécifique.

> Dépoussiérer avant d'appliquer la sous-couche plaque de plâtre Mosaik sur les fonds jamais peints ou légèrement poreux.

> Sur supports farinants, opter pour la sous-couche universelle glycéro Mosaik ou la sous-couche fonds difficiles Mosaik.

APPLICATION

> Outils : pinceau, rouleau polyester tissé 13mm.
> En une seule couche sur support propre, préparé et en bon état.

> La peinture est prête à l'emploi. Bien mélanger avec une spatule plate avant et pendant l'application.

> Appliquer régulièrement, croiser une ou deux fois pour obtenir une épaisseur constante et dans le même sens. Pour les plafonds, toujours lisser vers la lumière naturelle.

> Ne jamais revenir sur une partie déjà peinte qui

serait en cours de séchage.

> Ne pas appliquer plus d'une couche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

> Les enduits de réparation ou de jointement doivent être parfaitement secs à cœur pour éviter les craquellements de surface.

> Température idéale de la pièce : entre 8°C et 30°C, avec moins de 70% d'humidité ambiante.

> Pour une finition optimale, travailler rapidement, sans interruption, hors courant d'air.

> Retirer les bandes de masquage tant que la peinture est encore humide.

> Bien aérer et ventiler par courant d'air après application.

> Ne pas appliquer : sur support chaud, support humide.

NETTOYAGE

> Nettoyer les laches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau.

> Nettoyer les outils dès la fin de l'application en enlevant préalablement l'excès de peinture avec une spatule plate puis les laver soigneusement avec une eau savonneuse et rincer.

STOCKAGE ET GESTION DES DÉCHETS

> Stocker à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

> Bien refermer après utilisation et conserver dans son emballage d'origine entamé.

> Les peintures non utilisées ne doivent pas être

jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Eliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Contient un produit biocide TP6 Protection des produits pendant le stockage : CMIT/MIT (3-1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one et 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one.
Peut produire une réaction allergique.
Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g) : 30 g/l.
Ce produit contient maximum 1 g/l COV.

CONCOURS DANS UN INTERIEUR

Information sur le niveau d'émission de polluants atmosphériques dans cet intérieur, présentée en complément de la notice. Consulter attentivement la notice technique (cf. notice technique) pour plus d'informations.

FABRICATION FRANÇAISE

PPG AC France
Bureau de France - 80110 MOREUIL
Tél. : 03 22 35 35 59

EMULS2070 - SGP 1 125068 - 10012