


Placement of opening device



Bleed / overprint: 3

114

PROFESSIONNEL

Blanchon

PÂTE à RÉNOVER MULTI-MATÉRIAUX

SANS ODEUR

BI-COMPOSANT POUDRE AVEC EAU

1 kg e

RECONSTITUE Réparations toutes tailles


Blanc

- Excellente adhérence sur bois, métal, plâtre, béton
- Durcissement rapide
- Très facile à poncer
- Dosage variable en fonction de la taille à reboucher

TEMPS D'UTILISATION



RECOUVRABLE



PÂTE à RÉNOVER

- Multi-supports : bois, métal, béton, plâtre, ciment
- Multi-usages : rebouche, reconstitue, enduit
- Temps d'utilisation après mélange : 20 à 40 mn • Ponçage manuel sans effort
- INTÉRIEUR / *EXTÉRIEUR si recouvert

MODE D'EMPLOI

- La surface du support sera parfaitement propre, saine, sèche et sans traces d'anciennes finitions ou autres corps gras. Poncer et dégraisser (**Diluant Syntilac® Blanchon**) si nécessaire. Dépoussiérer soigneusement.
 - **2 dosages possibles selon la taille de la réparation :**
Rebouchage : 1 dose d'eau pour 2 doses de poudre
Enduit : 1 dose d'eau pour 1 dose de poudre.
 - Mélanger soigneusement. Le temps d'utilisation du mélange varie en fonction de la dosologie : 20 à 40 mn.
 - Remplir généreusement les parties à réparer, en lissant rapidement.
 - Après séchage poncer pour obtenir une surface parfaite, et appliquer la peinture choisie.
- CONSEILS : lors de rebouchages importants, planter préalablement quelques petits clous dans le trou, pour consolider "l'ancrage" du mastic. Ne jamais introduire dans la boîte de l'eau ou du mastic mélangé. **Nettoyage des outils à l'eau.**

Pour toutes précisions complémentaires, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande ou sur www.blanchon.com.

Tenir hors de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.

Blanchon

50 8^{ème} Rue - F-69800 SAINT-PRIEST
Tél. 04 72 89 06 06
www.blanchon.com

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

RENOVATIEPASTA

- Voor verschillende ondergronden: hout, metaal, beton, pleisterkalk, cement
- Voor verschillend gebruik: dichtstoppen, restaureren, plamuren
- Gebruiktijd na het mengen: 20 tot 40 min • Moeiteloos manueel schuren
- BINNEN / *BUITEN indien overdekt

GEBRUIKSAANWIJZING

- Het oppervlak van het hout moet perfect schoon, gezond, droog zijn en mag geen sporen vertonen van was, vernis, verf, lazuurverf of andere vettige bestanddelen. Schuren en ontvetten (met **Blanchon Verdunner Syntilac®**) indien noodzakelijk. Zorgvuldig ontstoffen.
- **2 doseringen mogelijk naargelang de grootte van de herstelling:**
Dichtstoppen: 1 dosis water voor 2 dosissen poeder.
Coating: 1 dosis water voor 1 dosis poeder.
- Zorgvuldig mengen. De gebruikstijd van het mengsel varieert in functie van de dosis: 20 tot 40 min.
- Vul de te herstellen gedeeltes goed op en strijk ze snel glad.
- Na droging, opschuren om een perfect oppervlak te verkrijgen en de gekozen afwerking aanbrengen.

TIP: sla vooraf enkele nageltjes in het gat om de "verankering" van de kit te verstevigen bij grote opvullingen. Nooit water of gemengde kit in de doos gieten. **Gereedschap reinigen met water.**

Voor meer inlichtingen kan u de Technische Fiche van het product raadplegen die verkrijgbaar is op aanvraag of op www.blanchon.com.

Buiten het bereik van kinderen houden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkende stortplaats.

ANTIGIFCENTRUM BRUSSEL / CENTRE ANTIPOISONS BRUXELLES
Tel.: (00 32) 70 245 245

Ontwikkeld en geproduceerd in Frankrijk - Made in France
EMB F 73100

CONÇU & FABRIQUÉ EN FRANCE

89.7

358.8

day on mars

BLA 0319

Pâte à rénover 1kg
Création/MAJ
Format (L x H) : 358,8 x 114 mm

R1 : 17/07/2017
R2 : 20/07/2017
R3 : 24/07/2017
R4 : 31/07/2017

Nombre de couleurs :

Cyan Magenta
Jaune Noir
P376 P7545

R5 : 30/08/2017
R5 : 06/09/2017
Départ le : 08/09/2017