

Compagnia Italiana Aerosol srl

sede operativa: Via Santa Brigida, 43 10060 ROLETTO – TORINO – ITALY

sede legale: Via dell'Industria, 72/74 20083 GAGGIANO - MILANO - ITALY

Tel. +39 (0) 121 542 542 – (0) 121 542 543 - Fax +39 (0) 121 542 544



DATE: OCTOBRE 2015

FICHE TECHNIQUE

PRODUIT: TECNORAL EFFET CHROME

CODE: 180545 180546

CARACTERISTIQUES: peinture effet "chrome". Ne présente aucune résistance à des manipulations ultérieures. En cas de dommage, peut être repeint avec le même produit. Rendement moyen pour 400 ml : 1,5 à 2 m², en fonction de la nature du support. Attention: En raison de sa nature délicate, le produit est garanti pendant deux ans avec un stockage du boîtier à une température comprise entre 15 ° C et 25 ° C. Dans le cas contraire, le produit peut perdre peu à peu de sa brillance.

SPECIFICATIONS :

Boîtier en fer blanc 15bar

Volume net

Aspect

Couleur

Odeur

Densité à 20°C

Pression interne à 20°C

Pression interne à 50°C

Point d'éclair

Viscosité coupe Ford 4

Extrait sec dans le boîtier

Granulométrie

Epaisseur 1 couche

Epaisseur 3 couches

Résistance à la température

Bouchon de sécurité breveté "child-proof"

400 ml

Boîtier contenant un liquide sous pression

Selon bouchon

Caractéristique de solvant

0,75 ÷ 0,80 g/ml

4,0 ± 0,5 bar

8,0 ± 0,5 bar

inf. 0° C

11''

De 22.7% à 25.4%

De 4 à 5 Microns

6 Micron

21 Micron

90-110°C

ETIQUETAGE



Contient :

Cyclohexane

Ces informations, bien que considérées comme fiables, doivent être considérées comme indicatives. Leurs utilisations n'impliquent pas responsabilité de notre part, y compris la violation de brevets ou de licences. La responsabilité des utilisateurs est de vérifier l'adéquation du produit à l'usage spécifique.