

# SOUDAL

# SOUDAL

## SOUDACRYL FF

**Mastic acrylique  
Peut se peindre**

**Sigillante acrílico  
elastico verniciabile**

**Masilla acrílica  
Pintable**

**Selante acrílico  
que pode ser pintado**



**BLANC / BIANCO / BLANCO / BRANCO**

Pour le traitement des fissures  
et des joints de finition.

Per la sigillatura di fessure  
e giunti in edilizia.

Para el tratamiento de grietas  
y juntas de acabado.

Para o tratamento de fissuras e juntas  
de acabamento.

**300ml**  
e

**+30°C  
+5°C**

**FR - Avantages** Adapté aux applications intérieures et extérieures. Doit être protégé (peinture, enduit...) en extérieur. Labellisé SNJF façade. Conforme à la norme ISO 11600 F 12,5P. Adapté pour les joints à faible mouvement : 12,5% maxi. Excellente adhérence sur supports poreux. Bonne adhérence sur l'aluminium. Très bonne applicabilité.

**Application** Les surfaces doivent être propres, dégraissées et dégraissées. Utilisation avec un pistolet manuel ou pneumatique. Ne pas utiliser par temps pluvieux ou lorsqu'il y a un risque de gel. Ne pas utiliser en cas de contact prolongé avec de l'eau. Finition avec un couteau à mastic. Lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation.

**Stockage** Dans son emballage d'origine, dans un endroit frais et sec, entre +5°C et +25°C. Protéger du gel.

**Date de péremption** 12 mois après la date de production.

**Date de production** Voir emballage.

Pour plus d'informations, consulter la fiche technique et la fiche de données de sécurité.

**Contient:** 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; masse de réaction de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

**IT - Caratteristiche** Particolarmente indicato per applicazioni interne ed esterne. Certificazioni per facciate SNJF. Conforme alla ISO 11600 F 12,5P. Adatto per tutti giunti con una dilatazione fino al 12,5%. Eccellente adesione su supporti porosi. Buona adesione sull'alluminio. Buona applicabilità.

**Applicazione** Le superfici devono essere pulite, prive di grasso e polvere. Con pistola manuale o pneumatica. Non applicare in caso di pioggia imminente o gelo. Non usare in applicazioni a contatto prolungato con l'acqua. Finire la superficie con una spatola. Lisciare, se necessario, con acqua e prima della formazione della pelle.

**Stoccaggio** Nelle proprie confezioni originali in luogo fresco e asciutto tra +5°C e +25°C. Temere il gelo.

**Data di scadenza** 12 mesi dalla data di produzione.

**Data di produzione** Vedi confezione.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda tecnica e di sicurezza.

**Contiene:** 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; massa di reazione di: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-one e 2-metil-4-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica.

**ES - Beneficios** Especialmente adecuado para aplicaciones interiores y exteriores. Certificación SNJF Fachadas. Conforme ISO 11600 F 12,5P. Adecuado para todas las juntas con una expansión de hasta el 12,5%. Excelente adherencia sobre soportes porosos. Buena adherencia sobre el aluminio. Muy fácilmente aplicable.

**Aplicación** Los substratos deben estar limpios, exentos de polvo y de grasas. Con pistola manual o neumática. No aplicar en caso de riesgo de lluvia o heladas. No usar en aplicaciones en contacto prolongado con agua. Terminar con una espátula. Terminación mediante un útil mojado en agua y jabón antes de la polimerización.

**Almacenamiento** Envases sin abrir, en un lugar fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y +25°C. Proteger del hielo.

**Fecha de caducidad** 12 meses desde la fecha de producción.

**Fecha de producción** Ver embalaje.

Para más información, consultar la Ficha Técnica y la Ficha de Seguridad.

**Contiene:** 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; masa de reacción de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-ona y 2-metil-4-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

**PT - Benefícios** Particularmente indicado para aplicações interiores e exteriores. Certificação SNJF para juntas em fachadas. Conforme ISO 11600 F 12,5P. Adaptado para toda a junta com uma expansão até 12,5%. Excelente aderência sobre suportes porosos. Boa adesão sobre alumínio. Muito boa aplicação.

**Aplicação** A superfície deve estar limpa, seca, sem pó nem gordura. Aplicar com pistola manual ou pneumática. Não aplicar na iminência de chuva ou de geada. Não utilizar no caso de contacto prolongado com a água. Fazer o acabamento com uma espátula. Alisamento com uma solução à base de água e sabão, antes de formação de pele.

**Armazenamento** Na sua embalagem original, conservada em local seco e fresco, com temperaturas entre +5°C e +25°C. Proteger do frio.


**Data de validade** 12 meses a partir da data de produção.

**Data de produção** Ver na embalagem.

Para mais informação, consultar a ficha técnica e de segurança.

**Contém:** 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; mistura reacional de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazol-3-ona e 2-metil-4-isotiazol-3-ona (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



**SOUDAL**  
DoP 231149

EN 15651-1  
F-EXT-INT-12,5P



Classe: mastic plastique F 12,5P

BLANC / BIANCO / BLANCO / BRANCO



336579-CAR