

FICHE TECHNIQUE

(09 / 2020)

FT055V1

VYMAR by CARUVE STRONG

DESCRIPTION DESCRIPTION	Pavé composé de couches de polychlorure de vinyle, PVC avec système de fixation par clic. Mini biseauté deux 4 faces avec une couche inférieure en EVA 1,5mm une couche intermédiaire renforcée avec une couche d'usure en polychlorure de vinyle 0,55mm. Produit avec surface traitement PU, 100% hydrofuge et résistant à l'eau. Pavement composed of layers of polyvinyl chloride, PVC with click fixing system. Mini beveled two 4 sides with a lower layer of 1.5mm EVA, an intermediate layer reinforced with a wear layer of 0.55mm polyvinyl chloride. Product with PU surface treatment, 100% water-repellent and water-resistant
-----------------------------------	--

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT PRODUCT SPECIFICATIONS	Norme - Méthode d'essai Standard - Test	Unité Units	STRONG 1220 X 228 X 6,5 m
Tolérance dimensionnelle Tolerance dimensions	ISO 24342	mm	Long Length: ± 0,5mm Largeur Width: ± 0,3mm
Équerrage Squareness	ISO 24342	mm	≤ 0.25mm
Épaisseur totale Total thickness	ISO 24346	mm	6,5 ± 0,15mm
Épaisseur de la couche d'usure Espessura da camada de uso	ISO 24340	mm	0,55mm
Poids total par unité de surface Total weight per unit area	ISO 23997	g/m²	8600 (+2,0%)
Classe d'utilisation Classification of use	ISO 10874	Classe residencial Residential class	Classe 23 Class 23
		Classe comercial Commercial class	Classe 33 Class 33
		Classe industrielle Industrial class	Classe 42 Class 42
% Couche d'usure dans la pâte % Wear layer in the dough	ISO 10582	Type (I ou II)	Type I
Traitement de surface Surface treatment	--	--	Vernis UV

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT PRODUCT SPECIFICATIONS	Norme - Méthode d'essai Standard - Test	Unité Units	STRONG 1220 X 228 X 6,5 m
Stabilité dimensionnelle (après exposition à la chaleur) Determination of stability (after exposure to heat)	ISO 23999	%	≤ 0,20
Courbure (après exposition à la chaleur) Curling (after exposure to heat)	ISO 23999	mm	≤ 0,2 mm
Indentation résiduelle Residual indentation	ISO 24343-1	mm	≤ 0,1 mm
Test de résistance aux chaises roulantes Castor chair resistance	ISO 4918 EN 425	Vérification visuelle après 25000 cycle.. Visual checking after 25000 cycles.	Aucun délaminage ne se produit Il n'y a aucune modification surface autre qu'une légère changement d'apparence. No delamination occurs There is no alteration surface other than a slight change in appearance.
Résistance à la lumière Ligth fastness	ISO 105-B02 (method 3) or ASTM F1515	Grade Grade	≥ Grade 6 ≥ Grade 6
Résistance au délaminage Delamination resistance	EN684 or ISO24345	N/50mm	≥ 0,95N/50mm

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT PRODUCT SPECIFICATIONS	Norme - Méthode d'essai Standard - Test	Unité Units	STRONG 1220 X 228 X 6,5 m
Groupe d'utilisation Usage group	EN 660-2	Groupe Group	Groupe T Group T
Réduction des bruits d'impact Impact sound reduction	EN ISO 717-2	dB	DLw = 13dB
Test de résistance des pieds de chaise Chair leg resistance test	EN 424	Effet visuel Visual effect	Pas de dommage No damage
Résistance au feu Fire resistance	EN 13501-1	Classe Class	B _f -s1
Résistance au glissement Slip resistance	EN 13893 UNE-ENV 12633	Clase Classe	Classe DS Class DS Classe 2 Class 2
Émission de formaldéhyde Formaldehyde emission	DIN EN 717-1	Clase Classe	E1
Conductivité thermique Thermal conductivity	EN12524	W/mk	0,14W/mk
Résistance aux taches Stain resistance	ISO 26987	Grade Grade	≥ Grade / Grade 0 péché changements visibles sin visible changes

MARQUAGE CE CE MARKING	STRONG 1220 X 228 X 6,5 m
Déclaration de performance Declaration of performance	DOPSTRONG
Marquage CE_EN 14041 CE_MARKING_EN14041	CE
Instructions de montage Assembly instructions	INS_INSTALACIÓN

GARANTIE D'USURE WEAR WARRANTY	STRONG 1220 X 228 X 6,5 m
Garantie résidentielle Residencial warranty	25 année years
Garantie commerciale Commercial warranty	15 année years

CERTIFICATS CERTIFICATES	STRONG 1220 X 228 X 6,5 m
Floorscore	se conforme aux exigences meet requirements