

ENDUR’SOL BI

COMUS spécialiste des solutions Hautes Performances, vous propose ENDUR’SOL BI, peinture époxy en phase aqueuse très résistante pour la décoration et la protection des sols professionnels ou industriels fortement sollicités. Facile à appliquer et sans odeur de solvant, ENDUR’SOL BI apporte confort pour l'applicateur tout en garantissant un résultat esthétique et une protection durable.

PEINTURE SOL TRAFIC INTENSE	
DESTINATIONS	Bétons neufs et revêtus d’anciennes peintures, ciment et enduit, surfaces peintes/ Carrelage, murs, sols, escaliers
ASPECT	Satin
PERFORMANCES	Film très résistant et durable/ Haute résistance aux tâches et aux produits chimiques/ Lessivable/ Certifié Excell+: Respecte la qualité d'environnements dits sensibles, adapté aux milieux viticoles ou agroalimentaires/ Appliquable sans primaire sur béton neuf / Antidérapant avec l'ajout de silice antidérapante/ Anti-poussière
OUTILS	Brosse, rouleau
RENDEMENT	10 m²/l/couche
POT LIFE	120 minutes à 20°C
DILUTION	Prêt à l'emploi. 5 à 10% d'eau au pistolet
SEC AU TOUCHER	3h
RECOUVRABLE	12h
REMISE EN SERVICE	J+2 trafic léger/ J+7 trafic intense
NETTOYAGE OUTILS	Eau
COV VALEUR LIMITE UE (2010) CONTIENT MAXIMUM	Catégorie A/j : 140 g/L (2010) 30 g/L de COV



GRIS
ARGENT

Fiche technique disponible sur www.solutions-comus.com

KIT 4KG

SOLS

INT/EXT abrité



3,4kg

COMUS

ENDUR’SOL BI



PEINTURE SOL
TRAFIC INTENSE

Epoxy bi-composant

Parkings, entrepôts, usines, magasins...



Excellente résistance
mécanique et
chimique



Résistance
aux pneus
chauds



Entretien
facile

Conditions d'application : Homogénéiser la base puis incorporer le durcisseur dans la base jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Laisser murir 10 minutes avant d'appliquer. Ne jamais incorporer d'eau avant le mélange parfait base-durcisseur. Rapport de mélange en vol. 82.4 base / 17.6 durcisseur. Selon le DTU 59.1 et 59.3. Respecter les conditions de mise en œuvre et travailler sur des supports solides, propres et secs (humidité < 4% en masse) selon les qualités requises du DTU 59.3 (chapitre 3). Application en 2 couches moyennant l'application du COMEPOX 505 sur anciennes peintures et carrelage. Si l'intervalle entre deux couches excède 48 heures, procéder impérativement à un déglacage. Appliquer par temps sec et à des températures comprises entre 12 et 30°C. Se référer à la fiche technique pour nos conseils d'applications détaillés. Consulter également notre "guide de choix" sur www.solutions-comus.com.



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ




DANGER. POLYAMINE / POLYGYCOL-EPOXY RESIN ADDUCT. Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir hors de portée des enfants. Porter des gants de protection. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment avec de l'eau et du savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/réceptacle comme un déchet dangereux.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



FORMULATION
& FABRICATION
EN FRANCE

COMUS

Le concentré
de performance

2 rue Henri Rol-Tanguy
91180 Saint-Germain-lès-Arpajon
Tél. : 33 (0)1 69 88 13 10
www.solutions-comus.com



A007368 - 0621