

MATÉRIEL



NETTOYAGE DES OUTILS

white spirit ou acétone

TEMPS D'ACTION

10 min à 45 min

selon la nature et
l'épaisseur du revêtement

RENDEMENT

+/- 3 à 4 m²/L
par couche

INFORMATIONS



DANGER Contient 1,3-DIOXOLANE / BUTANONE / ACETATE D'ETHYLE / ACETATE DE N-BUTYLE. Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque de graves lésions des yeux. Peut provoquer

somnolence ou vertiges. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Garder sous clef. Éliminer le contenu/récipient dans une décharge agréée.

DÉCAPANT UNIVERSEL

Décapage facile et rapide de tous types de supports (bois, métal, ciment, carrelage, verre)
Élimine toutes anciennes lasures, peintures, vernis, colles
Agit sans détériorer le support

MODE D'EMPLOI

- Prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant l'utilisation
 - Appliquer grassement et régulièrement (pinceau, spatule,...) sur la surface à décapier.
 - Laisser agir 10 à 45 min selon la nature et l'épaisseur du revêtement, pour que les boursofflures se développent
- IMPORTANT :** certains revêtements se boursofflent sous l'action du décapant, d'autres se ramolissent.
- Gratter avec une spatule sans rayer le support. Si besoin, frotter avec une brosse dure. Sur bois, toujours opérer dans le sens

des fibres du bois.

- Dans le cas de revêtements exceptionnellement résistants ou épais, renouveler l'opération.
 - Rincer à l'acétone ou au white spirit tout en frottant avec une brosse de nylon.
 - Laisser sécher 24h à 48h.
 - Égrener légèrement (abrasif grain 120-150), puis dépoussiérer.
 - Appliquer la finition de votre choix.
- Pour de plus amples informations, consulter la Fiche Technique du produit disponible sur demande.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser sous bonne aération et porter des gants et des lunettes de protection.
- Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du produit.
- Ne pas utiliser sur matières plastiques
- Température d'application entre 12°C et 25°C. Ne pas appliquer en plein soleil. Privilégier un temps sec et sans vent.

Sur meubles ou objets anciens ou fragiles, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.

UFI : AR65-U3Q5
E00T-5X1M

Conçu et fabriqué en France
EMB F 73100



BLANCHON
50 8^{ème} Rue
F-69800 SAINT-PIERRE
Tél. 04 72 89 06 06
www.blanchon.com