

**TOUS TYPES  
DE BOIS**

**Décape toutes  
anciennes :  
Peintures  
Lasures  
Vernis  
Colles**

●

**Action rapide**

●

**Texture GEL**

# Décapant Bois

## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Agit rapidement pour décaper en profondeur et remettre à nu les bois.
- Efficace sur tous types de bois sans dessécher le support.
- Élimine toutes anciennes lasures, peintures, vernis, colles.

## MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Prêt à l'emploi. Bien agiter le bidon avant l'utilisation.
- Appliquer grassement et régulièrement (pinceau, spatule,...) sur la surface à décaper.
- Laisser agir 10 à 45 min selon la nature et l'épaisseur du revêtement, pour que les boursouflures se développent.

**IMPORTANT** : certains revêtements se boursouflent sous l'action du décapant, d'autres se ramollissent.

- Gratter avec une spatule sans rayer le support, toujours dans le sens des fibres du bois. Si besoin, frotter avec une brosse dure.
- Dans le cas de revêtements exceptionnellement résistants ou épais, renouveler l'opération.
- Rincer à l'acétone ou au white spirit tout en frottant avec une brosse de nylon.
- Laisser sécher 24h à 48h.
- Égrener légèrement (abrasif grain 120-150), puis dépoussiérer.
- Appliquer la finition de votre choix.

## Nettoyage des ustensiles

- White spirit ou acétone.

## RENDEMENT

- +/- 3 à 4 m<sup>2</sup>/L par couche, selon la nature du support.

## Décapant Bois

| DONNÉES TECHNIQUES          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESTINATION                 | ELIMINATION DE TOUTES FINITIONS FILMOGENES : PEINTURES, VERNIS, LASURES                                                                                                                                                                                                         |
| TYPE DE MATIÈRES ACTIVES    | Solvants sélectionnés, sans acide ni NMP                                                                                                                                                                                                                                        |
| DENSITÉ                     | 0.98                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| VISCOSITÉ                   | 1300 cps                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| INFORMATIONS REGLEMENTAIRES | Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (également disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )<br>pH neutre |

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Utiliser sous bonne aération et porter des gants et des lunettes de protection.
  - Le décapage sur un support à l'horizontale favorisera la pénétration du produit.
  - Température d'application entre 12°C et 25°C. Ne pas appliquer en plein soleil. Privilégier un temps sec et sans vent.
- Sur meubles ou objets anciens ou fragiles, faire un essai préalable sur un endroit peu visible.*

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en juin 2023  
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.  
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.