

Date : 2013

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	SPÉCIFICATIONS
NATURE DE LA RÉSINE	Acrylique / Alkyde Urethane
CONDITIONNEMENT	0,5 Litre / 2,5 litres / 5 Litres
ASPECT	SATIN
SUPPORTS	Tous supports sans eaux stagnantes
SEC AU TOUCHER	 45 Heure à 20°C / HR<50%
RECOUVRABLE	 6 heures
MATÉRIEL	 Rouleau poils longs (14-18mm) et Pinceau spécial Acrylique / Spalter
NETTOYAGE DES OUTILS	 Eau
RENDEMENT	10 m²/L par couche
GARANTIE	Jusqu'à 5 ans de bonne tenue
Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/i) : 1430g/l (2010). Ce produit contient maximum 95g/l COV.	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOSAÏK SPECIAL SOL est une peinture de Sol Professionnelle offrant une haute résistance aux taches (alimentaire, huile moteur, boue, graisse, traces de pneu, liquide de frein,...) et à la particularité de résister au passage de pneus chauds ou mouillés.

Destination : Tous supports horizontaux **sous abri** (garages, chapes ciment, béton, bruts ou peints) ou en extérieur sur supports inclinés (appuis de fenêtre, dessus de muret,...).

PREPARATION conforme au DTU 59.1 NF P 74.201.1

Les fonds doivent être propres, sains, secs et exempts de moisissures

Les fonds pulvérulents et/ou farinants devront être bloqués par un fixateur adapté.

En cas de remontée capillaire ou présence de salpêtre, une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations à entreprendre avant une quelconque mise en peinture.

- Sur fond ancien non peint : Lessiver avec un détergeant acide. Laisser sécher (contrôler l'absence d'humidité*) et dépoussiérer avec un aspirateur avant l'application.

- Sur fond déjà peint : S'assurer que l'ancien revêtement est compatible le produit MOSAÏK Spécial SOL. Dégraisser avec un détergeant, rincer et laisser sécher. S'assurer que le dépoussiérage est bon (frotter avec la main et vérifier qu'il n'y a pas de transfert) avant de peindre.

- Sur sol neuf non peint : Attendre 3 mois avant de peindre. Eliminer l'éventuelle présence de laitance à l'aide d'un shampoing acide ou d'une solution d'acide chlorhydrique. Laisser sécher (contrôler l'absence d'humidité*). Dépoussiérer à l'aide d'un aspirateur avant de peindre.

APPLICATION

- En 2 couches espacées de 6 heures minimum à 48 heures maximum, sur support préparé.
- En extérieur : Ne pas appliquer par temps menaçant ou risque d'averse dans les 48 heures qui suivent l'application du produit.
- Appliquer par une température idéale comprise entre 18°C et 23°C, hors courant d'air – HR < 60%

CONSEILS

Bien mélanger la peinture avec une spatule plate ou un malaxeur avant l'utilisation.

*** Contrôler l'absence d'humidité avant l'application :** Coller, avec de la bande adhésive, un film plastique d'environ 20cm X 20cm au sol et vérifier l'absence de condensation (présence de gouttes d'eau) après 24 heures.

- S'applique en direct, sans l'utilisation d'une sous-couche
- Attendre 48 heures avant de poser des objets sur les surfaces peintes et 10 jours avant de rentrer une voiture.

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les nettoyant à l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Stockage à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité

En intérieur, bien aérer et ventiler par courant d'air après l'application

Bien refermer après utilisation et conserver un maximum de 12 mois dans son emballage d'origine.

Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités de collectes.