

# Perfax Neoplus Multi-Usages

- Adhérence initiale élevée
- Forte résistance à l'arrachement



## COMPOSITION

Colle mastic à base de polychloroprène dans des solvants organiques.

Colle mastic de fixation de type néoprène copolymère SBR. Se travaille en simple ou en double encollage

- > Adhérence initiale élevée
- > Tous les avantages d'une formule néoprène classique : avec supports bloqués sur bloqués
- > Des atouts en plus :
  - Prise plus rapide
  - Utilisation en pièce humide

## DESTINATIONS

Pour le collage:

- > des plinthes, des profilés en bois, en caoutchouc, en PVC rigide ou en aluminium
- > des lambris et des tasseaux en bois massif
- > des profilés métalliques ou aluminium
- > du liège...

Ne convient pas pour le miroir, polystyrène expansé ou extrudé, le PVC souple ou le téflon®.

## MODE D'EMPLOI

### Préparation des surfaces :

Les surfaces doivent être solides, stables sèches, dégraissées, exemptes de poussière et d'huile de décoffrage. Supprimer au préalable toute trace de peinture, vernis ou vitrification.

Éliminer les aspérités de surface supérieure à 2mm.

### Encollage :

Déposer **Perfax Neoplus** par plot (diam 2 à 3cm) ou par cordon à l'aide d'un pistolet extrudeur sur l'une des surfaces.

### Assemblage :

Mettre les deux surfaces en contact en appuyant fortement pour écraser la colle mastic ; les séparer immédiatement et laisser gommer pendant 5mm environ avant la mise en place définitive. Celle-ci se fait en exerçant une forte pression. L'élément collé ne peut être repositionné.

## CONDITIONNEMENT

**Perfax Neoplus** est disponible en cartouche 390g et en lots de 3 cartouches 390g

## STOCKAGE

12 mois dans la cartouche d'origine fermée, au frais et à l'abri du gel.

## CARACTERISTIQUES

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur                     | Beige clair                                                                                                      |
| Consistance                 | Pâteux                                                                                                           |
| Densité                     | Env 1.20                                                                                                         |
| Consommation                | Une cartouche permet de réaliser de 50 à 70 plots de 2 à 3 cm de diamètre ou un cordon de 12 m linéaire environ. |
| Temps de gommage            | Env 5 mn à +20°C                                                                                                 |
| Temps ouvert                | Env 15 mn à +20°C                                                                                                |
| Temps de prise              | Résistance finale après 72h en fonction de l'épaisseur du plot ou du cordon de colle.                            |
| Résistance à l'humidité     | Bonne                                                                                                            |
| Résistance à l'eau          | Limitée                                                                                                          |
| Résistance à la température | Du collage : de -15°C à +70°C                                                                                    |
| Etiquetage de danger        | oui                                                                                                              |

## OBSERVATIONS

Nettoyage des outils : à l'aide de Pattex DILUANT & NETTOYANT ou d'alcool à brûler

## SECURITE – HYGIENE - ENVIRONNEMENT

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels**

**au 01 46 84 97 87 ou sur le site [mysds.henkel.com](http://mysds.henkel.com)**

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

mise à jour de la fiche technique : Mai 2017

**HENKEL France**

**SERVICE TECHNIQUE**

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

**Tél : 01 46 84 97 87**

