

Date : 2020

Classement : NFT 36 - 005 Famille II classe 2b



CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

SPÉCIFICATIONS

NATURE DE LA RÉSINE

Acrylique

CONDITIONNEMENT

15 Kg

ASPECT

Mat

SUPPORTS

Tous supports neufs ou anciens préparés

SEC AU TOUCHER



2 Heures à 20°C / HR<50%

MATÉRIEL



Taloche et Pinceau spécial Acrylique
Rouleau caoutchouc ou alvéolé

NETTOYAGE DES OUTILS



Eau

RENDEMENT

Environ 2,5 Kg/m²

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/c) : 40g/l (2010).
Ce produit contient maximum 40g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOSAÏK CREPI FAÇADE est un revêtement de peinture épais (RPE) de classe D3 destiné à être utilisé sur des revêtements lisses ou faïencés. Ce crépi s'applique en finition d'un enduit sur façade en béton, pierre ou brique.

Aspect mat.

Technologie microporeuse et hydrofuge.

Excellente performance pour la restauration et la décoration extérieure, en travaux neufs ou de rénovations.

Destination : Tous supports de maçonnerie durs, sains, compacts et secs préalablement préparés. Non adapté sur parpaings.

PREPARATION conforme au DTU 59.1

Les fonds doivent être propres, sains, secs, durs et préalablement traités à l'aide d'un anti-dépôt verts adapté.

● **Sur tous supports, peints ou non peints :** gratter et éliminer les aspérités et parties non adhérentes à l'aide d'un grattoir ou d'une lame de couteau. Traiter avec un anti-dépôts verts. Laisser agir une semaine puis nettoyer avec un appareil haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.

● **Sur fonds neufs :** attendre 1 mois après la fin de la construction pour appliquer le crépi. Appliquer une sous-couche appropriée. Attendre 24h avant d'appliquer le crépi Mosaik.

● **Sur fonds anciens ou douteux :** Eliminer les enduits pulvérulents. Traiter ensuite à l'aide d'un anti-dépôt verts. Réparer les fissures avec un mastic spécial façade exempt de plastifiant et/ou de silicone.

● **Sur supports farinants :** appliquer un fixateur façade pour consolider les fonds avant la mise en peinture. Attendre 24h avant d'appliquer le crépi Mosaik.

Précaution : Ne pas appliquer sur un fond incliné à plus de 10° par rapport à la verticale. Ce type de support nécessite des revêtements spécifiques.

APPLICATION

Avant le chantier, il est conseillé d'appliquer sur une surface témoin pour maîtriser et tester la dépose.

Le produit est prêt à l'emploi. Bien brasser le produit pour le rendre homogène.

Appliquer grassement à la taloche de bas en haut. Réaliser de grands mouvements circulaires afin d'homogénéiser la matière déposée. Utiliser un rouleau alvéolé pour crépi afin d'obtenir les reliefs désirés.

CONSEILS

- Ne pas appliquer sur un support pulvérulent
- Ne pas appliquer sur un support gelé ou en cours de dégel
- Ne pas recouvrir un enduit hydraulique de moins de 1 mois.
- Ne pas appliquer par temps menaçant ou risque d'averse dans les 48 heures qui suivent l'application du produit.
- Appliquer par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C – HR < 70%
- Ne pas appliquer sur un support chauffé par le soleil. Pour cela, appliquer le matin les façades exposées Nord et Ouest, l'après-midi les façades exposées Sud et Est
- Ne pas recouvrir un enduit de moins de 2 mois
- Ne pas appliquer sur parpaing ou tout support brut non recouvert d'un enduit

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture et en les nettoyant à l'eau savonneuse.

SÉCURITÉ

Conservé les emballages soigneusement fermés. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs, 12 mois entamé dans son emballage d'origine. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Fiche de donnée de sécurité disponible sur demande.