



MASTIC MULTI-USAGE

- ✓ Rebouche, jointe, scelle, isole, fixe et égalise
- ✓ Résistant et souple
- ✓ Tous supports usuels du bâtiment
- ✓ Très bonne résistance mécanique, dur et sans retrait
- ✓ Facile à mélanger et appliquer
- ✓ Fini lisse et sans porosité pour un ponçage facile et rapide

**SANS
STYRENE**

DESCRIPTIF

Nom	MASTIC MULTI-USAGE		
Dénomination	Mastic bi-composant sans styrène pour supports usuels du bâtiment		
Phase	☐ SOLVANT	☐ AQUEUSE	
Destination	☐ INTERIEUR	☐ EXTERIEUR	☒ INTERIEUR & EXTERIEUR
Supports	Fer, galva, zinc, aluminium, PVC, bois, stratifié...		
Matériel d'application	☒ COUTEAU	☒ LAME A ENDUIRE	☒ TRUELLE A LISSER
Teinte	Blanc		
Aspect	☒ MAT	☐ BRILLANT	☐ SATIN
Conditionnements	250g et 1,5kg		
Hygiène et sécurité	Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.com		
<i>DANGER. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ un équipement de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée. Cette substance/ ce mélange ne contient aucun composant considéré comme persistant, bioaccumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bioaccumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.</i>			

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR	NFT 36,005 / famille IV, classe 3
Directive Européenne COV 2004/42	Body filler/stopper (250 g/l)
COV en air intérieur (28j)	19 g/l
Densité à 20°C	1,6 g/cm3
Viscosité à 25°C	Pâteux thixotrope
Extrait sec en poids	98,81%
Extrait sec en volume	Non renseigné
Brillant spéculaire (à 60°)	inf à 5 %
Liant	Polyester
Pot life	5 à 7 min en fonction de la température

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION

Nombre de couche		1 à 2 couches selon le support
Rendement		variable selon le support
Séchage	10°C	25 à 30 mn
	20°C	20 à 25 mn
	30°C	15 à 20 mn
Dilution		Prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel		Acétone ou diluant synthétique avant durcissement

CONSEILS D'APPLICATION

Homogénéiser le mastic et ajouter 2% à 3% de durcisseur. (un grain de café de durcisseur pour une cuillère à soupe de mastic)

RECOMMANDATIONS

<u>Préparation des supports :</u>	Les fonds doivent être solides, propres, secs et dépoussiérés. Poncer les supports lisses à l'abrasif gros grain, les surfaces doivent être les plus rugueuses possibles
<u>Application :</u>	Mélanger soigneusement le mastic et la dose de durcisseur jusqu'à l'obtention d'un aspect uniforme. Etendre le mastic sur la surface à réparer, lisser et laisser durcir. Poncer après séchage de préférence aux grains 120 à 220.
<u>Recouvrabilité :</u>	Recouvrable par tout type de finition
<u>Remarques :</u>	Ne plus travailler le produit quand il commence sa prise (durcissement). Ne pas le diluer. Ne préparer que la quantité de produit applicable pendant la durée de vie du mélange (5 min à 20°C). Un surdosage de durcisseur accélère le durcissement et peut provoquer un manque d'adhérence et un jaunissement.

AUTRE

Conservation:	12 mois dans son emballage d'origine. A conserver entre 5°C et 30°C.
Point éclair:	45°C
Déchet:	Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.