Mortier RAPIDE

Bostik smart adhesives

MAÇONNERIE

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ | A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

3 542921 027935

Mortier RAPIDE

MORTIER DE CIMENT PROMPT VICAT®

- Idéal pour les scellements et calages rapides
- Résiste à la corrosion, idéal en milieu humide
- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas

1,5 kg

TEMPS DE PRISE 10min | BEIGE

Bostik smart adhesives

Mortier RAPIDE

1,5 kg

Ouverture facile ◀ ▶ Ouverture facile

Mortier RAPIDE

Bostik smart adhesives

MAÇONNERIE

Mortier RAPIDE

Bostik smart adhesives

MAÇONNERIE

Mortier RAPIDE

Bostik smart adhesives

MORTIER RAPIDE

253, av. du Président Wilson
93211 La Plaine Saint-Denis
Tél. : 01 55 99 92 01

Bostik SA

DANGER

CONTIENT DU CIMENT PORTLAND, PRODUITS CHIMIQUES
Provoque des lésions oculaires graves.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux ou du visage.
Éviter de respirer les poussières.
EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Garder sous clef.
Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales et internationales.

MORTIER RAPIDE

OUTILS

MORTIER

1,5 kg DE MORTIER RAPIDE + 0,25L D'EAU

MÉLANGE

Dans une auge propre, verser d'abord l'eau claire puis ajouter progressivement le mortier selon les quantités indiquées. Malaxer manuellement à la truelle ou à l'aide d'un malaxeur électrique jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.
Appliquer immédiatement.
Temps d'utilisation du mélange : 5 min maximum*

CE 13

MORTIER DE MONTAGE DE RECETTE
Référence Déclaration des Performances n° BOSTIK 15-151-050-01
www.bostik.fr

Société Bostik, immeuble le Jade – 253 Av du président Wilson – F-93211 La Plaine Saint-Denis Cedex

EN 998-2 : 2010

Usages prévus : Mortier de montage de recette d'usage courant destiné à être utilisé dans des constructions extérieures soumises à des exigences structurelles.
EVCP niveau 4

Dégagement de substances dangereuses	**Voir FDS**
Dosage des constituants	
Ciment	**> 20 %**
Chaux	**1%**
Granulats	**< 80 %**
Teneur en chlorures	**< 0,1 % Cl**
Réaction au feu	**A1**
Absorption d'eau	**< 0,4 kg/(m², min^½)**
Perméabilité à la vapeur d'eau	**µ 15/35**
Conductivité thermique (λ10,sec)	**1,33**
Durabilité (résistance au gel / dégel)	Établissin rapporté sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier

DESTINATION

Sol et mur / intérieur et extérieur
- Scellement rapide : gonds, pattes d'encrage, garde corps...
- Fixation des bâtis de porte et châssis de fenêtre.
- Calage de piquets, de poteaux ou de clôtures...
- Montage de mur et petites réparations (trous, saignées...).

AVANTAGES

- Sans retrait : ne creuse pas, ne fissure pas.
- Prise rapide : 10 minutes
- Résiste à la corrosion : idéal en milieu humide (bassin, regard)

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Le support doit être propre, exempt de graisses et de zones non adhérentes. Il doit être humidifié sans être ruisselant.

MISE EN ŒUVRE

Appliquer par épaisseur de 10 à 40 mm directement sur le support humidifié à l'aide d'une truelle. Après le début de la prise (10 minutes à 20°C), ne pas réajuster l'objet scellé. Très bonnes résistances attentes au bout de 4h.

SECHAGE COMPLET

24h environ*

CONSOMMATION

Environ 2kg/m²/mm.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Performances mecaniques optimales : après 28 jours*
Nettoyage des outils : à l'eau. Ne pas utiliser ce produit sur un support à base de plâtre.
Températures d'application comprises entre +5°C à +30°C.
Ne pas exécuter de travaux sous la pluie ou en plein soleil.

CONSERVATION

9 mois dans son emballage d'origine fermé et entreposé au sec, à l'abri de la pluie, du gel et des fortes chaleurs.

*A+20°C et 50% d'humidité

BOSTIK HOTLINE

Tél. : 01 55 99 92 01
www.abc-coller.com

BOSTIK S.A.
253, avenue du Président Wilson
93211 - La Plaine Saint-Denis
www.bostik.fr

Fabriqué en France

Code article : 30602264
Emballage : 20013247

3 542921 027935

20AC001B-0144
20013247

2965 C

Merci de bien vouloir nous retourner par **FAX** le cartouche identificateur COVEPA-MICHELS de chaque **PDF** en inscrivant votre **NOM** et votre **SIGNATURE** **"BON POUR TEXTE GRAPHISME ET COULEUR"** - FAX : 02 54 29 41 39

COVEPA MICHELS Packaging

SERVICE PREPRESSE - **02 54 29 41 29** - prepresse@covepa-michels.fr

BON POUR DÉCOUPE TEXTE GRAPHISME ET COULEUR

Reference : 20AC001B-0144.ap
Derniere modification : 04/12/14 17:33

version : 16
horizontal : +404.
vertical : +323.

Cyan
Magenta
Yellow
Black
PANTONE 2965 C
Decoupe

CONTROLE PHOTOGRAVURE

- ☐ Découpe COVEPA
- ☐ Zone coupe fichier artpro
- ☐ Plots couleurs
- ☐ N° article client
- ☐ N° article Covepa
- ☐ Correction textes Client
- ☐ Spécifications Client Prépresse
- ☐ Textes et graphisme
- ☐ Code barres/Data matrix
- ☐ 3D débords couleurs
- ☐ Adaptation Graphisme Decoupe

VISA OPERATEUR :

VALIDATION CLIENT

NOM :

LE :

SIGNATURE :