

DOUBLAGE Th38



DOMAINES D'APPLICATION : ISOLATION THERMIQUE DES MURS PAR L'INTERIEUR

Composition

- Complexe de doublage constitué d'un isolant en polystyrène expansé graphité dont la conductivité thermique $\lambda = 0,038 \text{ W/(m.K)}$, collé sur une plaque de plâtre cartonnée standard BA13.

Conception

- Conseillé pour les habitations, ERP (sauf escalier encloisonné), hôtellerie, locaux industriels, commerciaux, scolaires...

Mise en œuvre conforme au DTU 25-42.

Avantages

- Facilité de pose.
- Performances thermiques.



► Résistance thermique du complexe

Épaisseur du complexe	13 + 40	13 + 60	13 + 80	13 + 100	13 + 120
Résistance thermique (m ² . K/W)	1,10	1,60	2,15	2,65	3,20

► Classe de réaction au feu du matériau

B-s1, d0

INFOS

UTILES

TYPE DE DOUBLAGE
Thermique

MARQUAGE (traçabilité)
Etiquette palette

ÉPAISSEURS
40 mm, 60 mm, 80 mm,
100 mm et 120 mm

LONGUEURS
2 500 mm et 2 600 mm
(autres dimensions sur demande)

LARGEUR
1 200 mm

POIDS AU M² INDICATIF
9,2 à 10,3 kg / m²

CONDITIONNEMENT
22 plaques (13 + 40)
16 plaques (13 + 60)
12 plaques (13 + 80)
10 plaques (13 + 100)
8 plaques (13 + 120)

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).