



Et je transforme mon quotidien !

PROPRIÉTÉS

Tendu parfait : ne corde pas à l'application au pinceau. Haute résistance aux chocs, taches et rayures. Protège durablement. Lessivable après 3 semaines de séchage. Sous-couche intégrée. Application directe sur supports. Idéal pour portes, plinthes, boiserie, radiateurs, volets. S'applique sur bois et métal.

CARACTÉRISTIQUES

Valeur limite UE (cat. A/d) : 300g/l (2010).
Ce produit contient moins au maximum 300g/l.
Il est donc conforme à la législation européenne en vigueur.



- **Supports** : Tout support sauf Alcalin
- **Destination** : Intérieur - Extérieur. Sous-couche intégrée.
- **Outils** : Rouleau laqueur ou poils 5 mm, pinceau spécial glycéro.

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE	MÉTHODE	SPÉCIFICATIONS
Nature de la résine		Glycérophthalique
Sec au toucher	T 20°C	4 à 6 heures
Aspect		Satin
Recouvrable	T 20°C	24h
Brillance	Angle 60°	35%
Dilution		White spirit
Rendement	NF 30 073	16 m²/L

Date : 2014 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 4A

PRÉPARATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

- **Éliminer** les parties non adhérentes ou les badigeons par tout moyen approprié.
- **Dépolir** les anciennes peintures Glycéro brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif à l'eau pour un meilleur accrochage.
- **Lessiver** les surfaces trop encrassées, en commençant par le bas du support. Rincer abondamment, essuyer puis laisser sécher.
- **Sur métaux ferreux**, traiter au préalable les zones rouillées avec un produit antirouille.

SUPERLAQUE GLYCÉRO SATIN



2L



0,5L

APPLICATION

Remuer avant l'utilisation avec une spatule plate.

Appliquer une première couche fine, de façon régulière, croiser et bien tirer. Attendre 24 heures et appliquer une deuxième couche pure non diluée, en appliquant de la même manière. **Bien aérer la pièce, pendant et après application afin d'éliminer rapidement les odeurs de solvant.**

Après application, retirer de la pièce tout le matériel : les chiffons maculés, le White spirit, les boîtes de peinture etc. pour ne pas maintenir les odeurs de solvants. Pendant le séchage de la peinture, éviter d'allumer, dans la même pièce, un chauffage ou cuisinière alimentée au gaz. L'odeur, du mélange de gaz brûlé et de l'évaporation des solvants de la peinture peut être assez désagréable.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- **en intérieur**, par une température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C et une hygrométrie supérieure à 65%.
- **en extérieur**, par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C et une hygrométrie supérieure à 80%.
- **sur support chaud, sur support humide, gelé ou condensant, sur bois exotique** sécrétant des huiles anti-siccatives, directement **sur support pulvérulent sans traitement préalable, sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue, **sur support alcalin** : mortier, béton...
- **en surcharge** (surtout à l'horizontale), le temps de séchage serait considérablement augmenté et le produit resterait poisseux.

Retirer les bandes de masquage tant que la peinture est encore sèche.
Bien ventiler les pièces après application.

ASTUCES

Humidifier les sols pour éviter de soulever la poussière qui se collerait instantanément sur la peinture pendant le séchage.

NETTOYAGE

Nettoyer les taches fraîches et les outils avec du White Spirit, même désaromatisé, puis lessiver avec de l'eau tiède additionnée d'un liquide dégraissant (type liquide vaisselle).

SÉCURITÉ

Conservé 12 mois dans son emballage d'origine non entamé et fermé, à l'abri du gel et des fortes températures. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles auprès de notre service consommateur ou sur le site quickfds.fr. Le service consommateur est à votre écoute au **03 22 35 38 89**, sur service.technique@ppg.com ou à l'adresse suivante : PPG AC FRANCE - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL.



RETROUVEZ TOUTES NOS VIDÉOS
SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE !

