

ADHÉSIFS POUR CARRELAGE

CERMICAR

POUR SUPPORTS MURAUX EN NEUF

GAMME PERFORMANCE


- Pour la pose de revêtements céramiques et similaires sur supports neufs en locaux humides type EB+



Seau plastique de 25 kg

Conservation : 1 an à l'abri du gel dans emballage fermé et de l'exposition au soleil.

Chaque seau présente un code de fabrication facilement identifiable.


☐ BLANC
**CONSUMMATION**4,5 kg environ/m².**LE PLUS**

Pour supports neufs en locaux humides type EB+.

**LE CONSEIL**

Utiliser pour les joints : CERMIJOINT COLOR, JOINT i-TECH COLORISSIMO poudre ou epoxy, EPOGLASS 2.0

**COMPOSITION**

Copolymère en émulsion aqueuse. Charges siliceuses fines. Adjuvants : de type cellulosique. Agent conservation, etc.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Temps ouvert pratique 30 min
- Délai d'ajustabilité 20 min
- Temps d'attente avant jointoiment 24 à 48 h




Contrôle du support




Température de mise en œuvre




Temps ouvert moyen 30 min



1 à 5 mm



V6 - U6 - U9

**DOMAINES D'EMPLOI****MUR INTÉRIEUR**

LOCAL	EA (ex : couloirs...)
	EB (ex : cuisines, wc...)
	EB+ privatif : salle de bains avec douche ou baignoire...
	EB+ collectif : cuisines collectives, salle de bains privative avec jet hydromassant...

SUPPORTS**CONFORMES À LA NF DTU 52.2.**

- Enduit plâtre
- Carreaux de plâtre
- Plaques de plâtre enrobées de carton
- Carreaux de terre cuite
- Béton cellulaire
- Enduit base ciment
- Béton à parement soigné
- Plaques de fibro-ciment et panneaux de bois CTBH – CTBX (avec primaire CERMIFILM), supports limités aux ouvrages de petites dimensions en local EA, EB ou EB+ privatif.

AUTRES EMPLOIS

- Panneaux de polystyrène revêtus prêts à carrelé

L'adéquation support - destination du local - classement à l'humidité de la paroi est à vérifier pour chaque cas.

LOCAUX HUMIDES DE COLLECTIVITÉS

En Cuisines, Sanitaires et Douches collectives, sur supports conformes (Béton, Enduit ciment).
Voir Fiche Conseil n° 17.

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

CONFORMES À LA NF DTU 52.2.

Revêtement céramique de grès, faïence, pâte de verre, pierre naturelle et marbrière, terre cuite... jusqu'à 30 kg/m².

MISE EN ŒUVRE

- Appliquer le CERMICAR en couche régulière sur le support, régler la surface à l'aide de la spatule dentelée.
- Appuyer fortement le carreau dans le lit de colle jusqu'à écrasement complet des sillons frais.
Le seau doit être soigneusement refermé après usage.

Pour la pose, adapter le peigne au format - cf DTU.

SURFACE UNITAIRE	PEIGNE	CONSOMMATION MINIMALE AU m²
0 à 500 cm²	V6 6 x 6	3 kg
500 à 1 200 cm²	U6* 6 x 6 x 6	4,5 kg
500 à 2 000 cm²	U9 9 x 9 x 9	5 kg

* beurrage de l'envers des carreaux



FINITION

Jointoiement en général 24 à 48 heures après la pose et après séchage de l'adhésif suivant la porosité du support, du carreau et les conditions ambiantes.

Utiliser pour les joints :

CERMIJOINT COLOR, JOINT i-TECH, EPOGLASS 2.0, COLORISSIMO (poudre ou epoxy).

- L'exposition de l'ouvrage à l'humidité ne se fera qu'après durcissement de l'adhésif.

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).