

# ODIFIX

## Impression fixante pour façade



### Définition

- Impression fixante aux résines acryliques en solution pour l'imprégnation et la fixation des fonds poreux et/ou pulvérulents.

### Domaines d'emploi

- Extérieur.
- Impression des maçonneries en travaux neufs ou d'entretien notamment dans le cadre de la mise en œuvre des revêtements OLIDILITE HYDRO, ODIXANE et ODIFLEX.

### Points forts

Impression recommandée pour fonds poreux, friables, pulvérulents en travaux neufs ou d'entretien. Adapté aux supports plâtres, pâtes de verre et grès cérame.

### Caractéristiques

Excellente fixation des fonds. Insensible aux fonds alcalins. Pouvoir mouillant élevé favorisant la pénétration dans les supports et l'adhérence. Bonne microporosité.

### Caractéristiques Techniques

#### Aspect du film sec :

- Mat.

#### Nuances :

- Blanc cassé.

#### Masse volumique à 20 °C :

- $1,32 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ .

#### Extrait sec volumique :

- $43,6\% \pm 2\%$ .

#### Temps de séchage à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Hors pluie : 1 heure.
- Par temps humide et froid, le séchage est plus long.

#### Temps de recouvrement à 23 °C et 50% d'humidité relative :

- Recouvrable : 24 heures.

#### Rendement moyen :

- 5 à 7 m<sup>2</sup>/litre sur support lisse.

#### Conditionnement :

- 5 litres et 15 litres.

#### Conservation :

- 24 mois en emballage hermétique d'origine.

#### Hygiène & Sécurité :

- Fiche de données de sécurité disponible sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur le site [www.peintures-gauthier.com](http://www.peintures-gauthier.com)

#### Point éclair :

- 43°C.

# ODIFIX

## Mise en œuvre

Le ODIFIX sera recouvert par les revêtements de la gamme ODIXANE, ODIFLEX, ODILITE HYDRO.

## Type de supports et préparation

### Type de supports :

- Supports bruts visés par la norme NF DTU 42.1 et NF DTU 59.1 et particulièrement les supports poreux ou pulvérulents, tels que :
  - Béton de granulats courants ou de granulats légers.
  - Béton ou maçonnerie d'éléments enduit au mortier de liant hydraulique.
- Ces mêmes supports comportant d'anciennes peintures telles que peintures silicatées ou peintures à la chaux.
- Revêtements scellés ou collés de petits éléments à base de pâte de verre ou de carreaux céramiques.
- Mortiers de plâtre brut
- Supports décapés thermiquement, particulièrement dans le cas où ceux-ci sont superficiellement fragiles ou très poreux.

### Préparation des supports :

- Selon le type de support et le revêtement mis en œuvre, les travaux préparatoires se feront conformément à la norme NF DTU 42.1 et/ou 59.1.  
Ces préparations des fonds peuvent être entre autres :
  - Elimination des anciens produits de peintures peu adhérents.
  - Brossage des parties pulvérulentes.
  - Lavage à l'eau sous pression.
  - Traitement avec PPG SOLUTION AL des contaminations par des micro-organismes.

### Nota :

- Ne pas appliquer sur anciens revêtements (RPE, RSE ou imperméabilité), ni sur anciennes peintures sensibles aux solvants.
- Sur supports décapés chimiquement, privilégiez une impression en phase aqueuse.

## Application

### Matériel d'application :

- Brosse, rouleau polyamide texturé de 18 mm.

### Conditions de mise en œuvre :

- Bien agiter le produit avant emploi.

### Dilution :

- Produit prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel :

- White Spirit.

### Précautions d'emploi :

- Température du support comprise entre 5°C et 35°C.
- Humidité relative inférieure à 80%.
- Ne pas appliquer sur support humide ou condensant.

## Classification

### Classification AFNOR :

- NF T 36-005 - Famille I - Classe 7b1.

### Catégorie / Valeur COV :

- Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010).
- Ce produit contient maximum 500 g/l de COV.
- Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés sur notre fiche descriptive.