

MOSAÏK Façade supports anciens ou fragiles

Technologie Pliolite®

BÂTIMENT
MOSAÏK

Date : 2019

Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b1



Phase solvant solidifiée le fond



Film mince D2*

80M²
10L

CARACTÉRISTIQUES DE LA PEINTURE

SPECIFICATIONS

NATURE DE LA RÉSINE

Acrylique en phase solvant

CONDITIONNEMENT

2,5L et 10L

ASPECT

Mat (Blanc et Ton Pierre)

SUPPORTS

Tous supports neufs ou anciens préparés excepté les revêtements réversibles aux solvants naphta

SEC AU TOUCHER



1 Heure à 20°C / HR<50%
Délai entre couches : 24 heures

MATÉRIEL



Rouleau spécial façade en fibres naturelles 18mm et brosse spécial produits solvantés

NETTOYAGE DES OUTILS



White Spirit

RENDEMENT

Env. 8m²/L (fonction de la planéité et de la porosité du support)

Valeur limite UE pour ce produit (cat : A/c) : 430g/l (2010).
Ce produit contient maximum 430g/l COV.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOSAÏK Façade Supports anciens ou fragiles technologie Pliolite® est un revêtement à film mince de classe D2 qui conserve l'état d'origine du support.

A base de résine Acrylique en phase solvant (Pliolite®) cette peinture permet de consolider les supports fragilisés sans risque d'écaillage y compris sur fonds alcalins (béton, ciment,).

Aspect mat.

Technologie microporeuse et hydrofuge.

Confère d'excellentes performances pour la restauration et la décoration extérieure, très bon accrochage sur les supports fragiles ou abimés.

Destination : Non adapté sur parpaings et anciens revêtements réversibles aux solvants

PREPARATION conforme au DTU 59.1

Les fonds doivent être propres, sains, secs, durs et préalablement traités à l'aide d'un anti-dépôt verts adapté.

● **Sur fonds neufs ou non peints :** appliquer directement en deux couches.

● **Sur fonds recouverts d'un revêtement :** réaliser un test en frottant l'ancien revêtement avec un chiffon imbibé de white spirit afin de vérifier que l'ancien revêtement ne se détrempe pas (réversible aux solvants). Si aucune réaction n'a lieu, appliquer directement le produit.

● **Sur fonds anciens ou douteux :** éliminer les enduits pulvérulents. Réparer les éventuelles fissures avec un mastic approprié et compatible avec une peinture Pliolite. Traiter ensuite à l'aide d'un anti-dépôts verts. Laisser agir une semaine puis nettoyer avec un appareil haute pression (maxi 40 bars). Laisser sécher plusieurs jours.

Précaution : Ne pas appliquer sur un fond incliné à plus de 10° par rapport à la verticale. Ce type de support nécessite des revêtements spécifiques.

APPLICATION

Avant le chantier, il est conseillé d'appliquer sur une surface témoin pour maîtriser la dépose et homogénéiser la peinture sur le rouleau. La peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avec une spatule plate avant utilisation.

Appliquer grassement au rouleau fibres naturels de 18mm, sans tirer et en croisant régulièrement.

Les fonds poreux peuvent nécessiter l'application d'une deuxième couche.

CONSEILS

- Ne pas appliquer sur un support pulvérulent
- Ne pas appliquer sur un support gelé ou en cours de dégel
- Ne pas recouvrir un enduit hydraulique de moins de 1 mois.
- Ne pas appliquer par temps menaçant.
- Appliquer par une température idéale comprise entre 15°C et 25°C – HR < 80%
- Ne pas appliquer sur un support chauffé par le soleil. Pour cela, appliquer le matin les façades exposées Nord et Ouest, l'après-midi les façades exposées Sud et Est

Nettoyage des outils : Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé de white spirit et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant l'excès de peinture. Finaliser le nettoyage à l'aide de White Spirit.

SÉCURITÉ

Conserver les emballages soigneusement fermés. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Bien refermer après utilisation et conserver 12 mois dans son emballage d'origine entamé.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Les peintures non utilisées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères et nécessitent un traitement spécial pour l'environnement. Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation.

