

Conforme al Reglamento Europeo de los Productos de la Construcción 305/2011

1. NOMBRE Y CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO TIPO, LOTE, CÓDIGO	FACH PN 40X15 PETRA BEIGE 16544514
2. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE	NOMBRE de la empresa: con domicilio en : B 40267122	Diego Ormeño Jabonero en calidad de RESPONSABLE DE CALIDAD NATURPIEDRA C/ Saturno, 1. Parque Empresarial Aulencia. 28229 (Villanueva del Pardillo) MADRID, ESPAÑA
DIRECCIÓN COMPLETA: y con Nº de CIF: Declara bajo su única responsabilidad las prestaciones del material: que es una piedra natural que se extrae en		piedra natural cuarcita China
3. USO PREVISTO:	Pavimentos	
4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES: Normas de utilización previstas: SISTEMA 4 EN 12057 - Plaquetas de piedra natural EN 1469 - Placas de piedra natural para revestimientos murales	5. ORGANISMO NOTIFICADO: NOMBRE Y Nº TAREA REALIZADA SISTEMA DE EVALUACIÓN DOCUMENTO EMITIDO: FECHA DE EMISIÓN	AITEMIN - Centro tecnológico Ensayos de piedra natural 4

6. PRESTACIONES DECLARADAS: Los productos elaborados por esta empresa, en la dirección arriba indicada, se han sometido a los siguientes ensayos iniciales de tipo de producto:

CARACTERÍSTICA	VALORES DECLARADOS	MÉTODO DE ENSAYO
Denominación Petrográfica	MÁRMOL PARCIALMENTE DOLOMITIZADO	EN 12407:2007
Configuración:		
- Apariencia Visual	Mármol calcítico de tonos blancos, grisáceos y rosados. Tamaño de grano grueso	Visual
- Tactilidad / Acabado Superficial	Lajado natural	
Dimensiones y tolerancias:		
- Dimensiones (cm)	40X15	
- Tolerancias dimensionales	NPD	
Absorción de Agua por Capilaridad (perpendicular)	NPD g/m ² .s ^{0.5}	EN 1925:2009
Absorción de Agua por Capilaridad (paralela)	NPD g/m ² .s ^{0.6}	
Densidad Aparente	2820 kg/m ³	EN 1936:2007
Porosidad Abierta	0,6 %	EN 1936:2007
Absorción de Agua a Presión Atmosférica	0,20 %	EN 13755:2008
Resistencia a la Compresión		EN 1926:2007
- Valor medio	NPD MPa	
- Valor mínimo esperado VME	NPD MPa	
- Desviación estándar	NPD MPa	
Resistencia a la Flexión		EN 12372:2007
- Valor medio	7,10 MPa	
- Valor mínimo esperado VME	5,00 MPa	
- Desviación estándar	1,20 MPa	
Carga de Rotura para Anclajes	N	EN 13364:2003
Resistencia al Impacto	NPD J	EN 14158:2004
Resistencia a la Abrasión	20,0 mm	EN 14157:2005
Resistencia al Deslizamiento		EN 14231:2004 UNE-ENV 12633:2003 Anexo A
- SRV en Seco (textura natural)	> 45	
- SRV en Húmedo (textura NATURAL)	> 45	
Resistencia a la Heladicidad - 48 ciclos		EN 12371:2011
- Resistencia a la flexión media	5,2 MPa	
- Valor mínimo esperado VME	2,2 MPa	
Inspección visual	Sin alteraciones cromáticas ni estructurales	
Resist. Envejecimiento por Choque Térmico		EN 14066:2003
- Variación de masa	0,04 % OK	
Inspección visual	Sin cambios	
Conductividad Térmica de Diseño	1,7 W/mK	EN 12524:2000
Permeabilidad al Vapor de Agua (H _{seco})	200	
Permeabilidad al Vapor de Agua (H _{húmedo})	150	
Reacción al Fuego	Euroclase A1	EN 13501-1:2000

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Año del Marcado CE:	2011	REVISADO: noviembre de 2024
Firmado por y en nombre del fabricante por:	Diego Ormeño	de la Empresa: NATURPIEDRA
Lugar y Fecha Emisión:	Firma y Sello de la Empresa	