

502172

Fecha de Alta

13-03-2009

Versión

6 - 14/03/2018

CATALIZADOR MONTOEPOX AQUA SUELOS

MONTÓ
profesional

FAMILIA TRATAMIENTOS SUELO Y METALES

LÍNEA EPOXIS SUELOS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Catalizador específico del producto Montoepon Aqua Suelos.

USOS

Interior
Hormigón
Pavimentos

PROPIEDADES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	CATALIZADOR MONTOEPOX AQUA SUELOS
Relación de mezcla	5:1
Vida de la mezcla	60 min.
Peso específico	1,1 ± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	97 ± 1
Sólidos en peso	98 ± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soportes Nuevos

Restauración y mantenimiento

MODO DE EMPLEO
Consejos de aplicación

Mezclar perfectamente con parte A utilizando máquina para la agitación y mezclado.

El producto de esta ficha técnica posee el tiempo de vida indicado si se conserva en un lugar seco, a una temperatura entre 5 y 35°C en el embalaje original.

El producto puede cristalizar a temperaturas bajas, en ese caso, puede ser recuperado calentando a 50 °C y posterior agitación. De este modo no pierde sus características y mantiene sus valores y propiedades.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Pistola air less	0 - 15 %
Brocha, Rodillo	0 - 15 %

CATALIZADOR MONTOEPOX AQUA SUELOS



SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

Imprimación

Intermedia

Acabado

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 18 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 Kg, 3 Kg